

IRSA ПЛАТИНУМ ВТВЪРДИТЕЛ (IRSA Platinum Härter) за IRSA Платинум 2К-водни лакове 2010/ 2055/ 2030

Основа/Форма на доставка:

IRSA Платинум Втвърдител се доставя като втвърдяващ компонент за IRSA 2К-водни лакове 2010, 2055 и 2030.

Указание:

IRSA Платинум Втвърдител е предназначен за употреба от майстори!

Моля избягвайте контакт с кожата, носете предпазни ръкавици, не вдишвайте изпаренията и при шприцоване носете маска за дишане.

Употреба:

1. Съотношение на смесване (10:1):

20 части IRSA Платинум 2К-воден лак 2010 или 2030 се смесват с 1 част IRSA Платинум Втвърдител, тоест:

0,225 литра IRSA Платинум Втвърдител в 4,5 литра IRSA Платинум 2К-воден лак 2010/2030/2055.

0,45 литра IRSA Платинум Втвърдител в 9,0 литра IRSA Платинум 2К-воден лак 2010/2030/2055.

2. Обработка:

IRSA Платинум Втвърдител и Вода се изсипва в опаковката IRSA Платинум 2К-воден лак 2010/2030/2055 и се раздрусва много добре минимум 15 секунди (да не се разбърква).

3. Време за употреба:

Сместта от IRSA Платинум 2К-воден лак 2010/2030/2055 с IRSA Платинум Втвърдител да се изразходва в период от 6 часа (през това време неизползвани количества да се съхраняват в добре затворени бидони).

Температура:

Помещение/повърхност и IRSA КХ-Лак да не са под + 15° С и над + 30° С и относителната влажност на въздуха да не е над 75% при обработката.

Съхранение:

Да се транспортира и съхранява на хладно място (но **не** на температури **под +6°С**). Опаковките да се съхраняват добре затворени. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около ½ година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

Внимание: След реакция с вода или влажност втвърдителят става неизползваем. За това- пазете от влажност, реагира с вода.

Моля съобразете употребата с указанията за опасност върху етикета на продукта!

Да се пази от студ.

VOC-класификация от 2007: Европейска директива

IRSA Платинум 2010 сатен с IRSA Платинум Втвърдител нов: 2004/42/2 A (i) 140; 140 гр/л < 111 гр/л

IRSA Платинум 2030 матов с IRSA Платинум Втвърдител нов: 2004/42/2 A (i) 140; 140 гр/л < 132 гр/л

IRSA Платинум 2055 гланцов с IRSA Платинум Втвърдител нов: 2004/42/2 A (i) 140; 140 гр/л < 125 гр/л

Обозначение:

2004/42

Година и номер на европейската директива

/2

Приложение 2

A

Част A

()

Категория на продукта

-;- гр/л

Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2. степен в гр/л

< -- гр/л

актуални VOC –стойности

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

www.vema-en.com

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!