



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технически лист

02/2021

Лак на водна основа

IRSA Платинум 2К Естествен изглед, екстремен мат За паркет, дървени подове и стълби. За нормално до много силно натоварване, за постигане на светъл естествен матов изглед. Поради изключително матовата оптика, се постига ефект на необработена сурова дървесина.

Основа/Форма на доставка: Готов за употреба 2-компонентен паркетен и подов лак на водна основа, в екстремно матова оптика.

Области на приложение:

IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат се употребява върху нормално до много силно натоварени паркети и други дървени подове във вътрешното строителство и стълби. Особено подходящ лак при природно светли дървесини (напр. клен, дъб, ясен). Светлоустойчив, тоест не пожълтява във времето. При употреба върху екзотични дървесини - моля, направете пробна ръка!

Качества:

Постига се автентичен изглед на сурова, необработена дървесина - много добра издръжливост - невероятно бързо изсъхване – крайно изсъхване се постига след около 5 дни (при + 20°C и 55% относителна влажност на въздуха), тоест след това повърхността е напълно готова за натоварване - много лесна обработка - много лесен за шлифоване – много устойчив срещу домакински препарати за почистване – изключително издържлив срещу одрасквания и изтриване - лек мирис - много добро упълтняващо действие - не оставя следи от употреба на гумени обувки и токове при всички гланцови степени - запечатаният с лак под остава и след по-дълго взаимодействие с вода незасегнат.

Обработка:

IRSA Платинум Изо-Втвърдител, екстремен мат да се изиспе в бидончето на *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат* и всичко да се разплати силно около 15 секунди (да не се бърка). Готовата смес може да се нанесе като grund и/или покривателен слой. Да се разбърква само такова количество *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат* и *Изо-Втвърдител, екстремен мат*, което ще бъде употребено в следващите 2 часа. Съотношение на смесване 20 части лак с 1 част втвърдител. Внимание! Употребата да се съобрази и с техническия лист на *IRSA Изо-Втвърдител, екстремен мат*. Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина или други остатъци. Препоръчва се шлифоването на повърхността с шкурка или мрежа с корн 100-120 (краен шлиф).

Способ на лакиране/ Разход:

Нанесете 1 ръка от сместта *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат* + *Изо-Втвърдител, екстремен мат* с мече / валяк - около 120г/м², в зависимост от попиваемостта на дървото. За грундирани използвайте само *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат*.

Покриващ слой:

Нанесете 2 ръце от сместта *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат* + *Изо-Втвърдител, екстремен мат* с мече / валяк - около 130г/м², на ръка.

Указание:

Времето за лакиране между отделните ръце лак не бива да надвишава 12 часа, защото в противен случай могат да възникнат проблеми със сплеването на отделните пластове лак, иначе да се шлифова повърхността (матов шлиф с корн 120). Да се направи междулен шлайф (мрежа или шкурка корн 120) преди последната ръка лак, но в никакъв случай след грундирането!

Цялостен разход (грундиране и лакиране): минимум 360г/м² Съхнене:

Време за съхнене след първи слой и след всеки следващ слой - около 2-4 часа.

По повърхността може да се стъпва леко след около 4 часа, да бъде леко натоварвана след около един ден, готова за пълно натоварване (слагане на килим, мебели и др.) след около 5 дни. Колкото по- внимателно се пази новолакираният под в първите дни, толкова повече се удължава животът му.

Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+ 20°C и 55 % относителна влажност на въздуха). По-висока влажност на въздуха и по-ниски температури удължават времето за съхнене. Доброто и редовно проветряне в помещението е много важно при съхнене. Не сушете! Работни инструменти:

За системата лакове IRSA Платинум се предлагат особено подходящи работни инструменти- неръждаема шпакла рапид, мече за водни лакове, четка IRSA. Само с подходящи работни уреди може да се постигне безупречно лакирана повърхност. Непосредствено след употреба, инструментите да се почистят и изплакнат с вода.

Инструменти за шлайфане:

IRSA предлага също така и богата гама абразивни ленти, дискове, падове и др.

Температура на работната среда: Помещението и повърхността, както и *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат* + *Изо-Втвърдител, екстремен мат* да не са под +15°C и над +30°C при обработката.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Страница 2/ Технически лист IRSA Платинум 2К Естествен изглед, екстремен мат

Разфасовки:

9,0 литра *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат* и 0,45 л *Изо-Втвърдител, екстремен мат* 4,5 литра *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат* и 0,225 л *Изо-Втвърдител, екстремен мат* Бидончетата са така напълнени, че смесването на лак и разтворителя става с лекота.

Почистване / Поддръжка:

Препоръчваме употребата на *IRSA AQUA STAR R9*, особено за повърхности, които трябва да останат матови за дълъг период от време (използвайте най-рано 5 дни след финалното лакиране на пода). За премахване на силни замърсявания и за основно почистване използвайте *IRSA Основен почиствател G88*.

Указание: При употребата на чужди препарати или неправилна поддръжка и почистване *IRSA* не поема отговорност. За силно натоварени повърхности като входни помещения се препоръчват защитни покрития под столове и офисни мебели, съобразени с DIN 68131

Моля, изискайте инструкциите за употреба и техническа лист на *IRSA Aqua Star R9*

Допълнително лакиране:

Допълнително лакиране с *IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат + Изо-Втвърдител* е възможно след основно почистване с *IRSA Основен почиствател G88* и основен шлиф с корн 100. Подове, на които лакът е изтрит до дървото или много изхабен, както и при фабрично лакирани готови паркети трябва да се извърши основно шлифоване. При готов паркет преди шлифоване се препоръчва проверката на работната повърхност и предварителна пробна ръка лак (като проверка на слепването).

Указания:

Да се пази на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се проветрява добре. Да не се вдишват изпаренията. Да се носи маска. При докосване на очите или кожата е нужно обилно измиване с вода. Да не се излива в канализацията, в естествени води или в почвата. Само напълно употребени и празни опаковки да се предават за рециклиране. Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо вреден).

Съхранение:

Да не се транспортира или съхранява на температури под +6°C или продължително време над +30°C. В оригинална неотворена опаковка срок на годност 12 месеца. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност. Да се пази от замръзване.

VOC-класификация от 2007/2010: 2004/42/2 A(j)140;140г/л <65 г/л

IRSA Платинум 2K Естествен изглед, екстремен мат + Изо-Втвърдител

2004/42 /2 A () ---;---g/l < ---g/l

Година и номер на европейската директива Приложение 2 Част А Категория на продукта

Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2. степен в г/л актуални VOC –стойности

За употреба при екзотични дървесини, моля консултирайте се с нас

The advice given by us in word, writing and endeavour for the technical application is supplied to our best knowledge, but may, however, only be regarded as an indication without any obligation and does not exempt you from examining the supplied products yourself, if they are suitable for the procedure and purposes intended. Application, use and processing of the products are not within our range of control and supervision, but are at your responsibility exclusively. It goes without saying that we guarantee products of high and good quality, according to the samples. With the publishing of new information the earlier technical data sheets loose validity.