



SPEZIALBESCHICHTUNGEN

SILO & STALL BESCHICHTUNGEN



FÜR GÄR- UND FUTTERSILLOS UND STÄLLE

säurefest,
haftfest,
abriebfest.

das hält !



IRSA®

FÜR DIE WAND: SILODON SPEZIAL

Anwendungsbereiche:

- ✓ für alle Wände von Gär- und Futtersilos (Fahr-, Hoch-, Tiefsilos) und Stallwände

Eigenschaften:

- ✓ wartungsfreie Silobeschichtung
- ✓ säurefest
- ✓ haftfest
- ✓ abriebfest
- ✓ frei von PCP, PCB, Lindan und Formaldehyd
- ✓ von BASF empfohlen: „In unseren Versuchen erwies sich Silodon Spezial als besonders beständig.“
- ✓ in farblos, hellgrau, creme und Sondertöne
- ✓ unkomplizierte Verarbeitung mittels Streichbürste oder Roller
- ✓ seit mehr als 40 Jahren bewährt
- ✓ in den Gebindegrößen 10 und 25 Liter

IRSA®

FÜR DEN BODEN: SILOIMPRÄGNIERUNG

Anwendungsbereiche:

- ✓ für Fahrsiloböden und Stallböden

Eigenschaften:

- ✓ Einkomponentig auf Polyurethanbasis
- ✓ ausgezeichnet haftend
- ✓ Chemikalienbeständig
- ✓ Säurebeständig
- ✓ farblos
- ✓ nach 2-3 Stunden klebefrei
- ✓ einfach im Einschichtverfahren mit Gummiwischer verteilen
- ✓ Fahrsiloböden erst nach einer Befüllung einlassen
- ✓ Fahrsiloböden müssen gut saugfähig sein
- ✓ in den Gebindegrößen 10 und 25 Liter

DIE IRSA SIOLACKE IM ÜBERBLICK

FÜR DIE WAND: SILODON SPEZIAL

So wird's gemacht:

1. Untergrund muss lufttrocken, sauber, fest, aber nicht zu glatt sein.
2. Altanstrich mit Stahlbürste oder Sandstrahler säubern
3. Neue oder neugeputzte Silos bitte einmal befüllen und dann erst streichen!

Anstrichaufbau:

1. Anstrich mit 20% IRSA SPEZIALVERDÜNNUNG verdünnen und mit IRSA Streichbürste, Lammfell- oder Perlon-Roller auftragen. Nach ca. 2 Stunden Trockenzeit 2. Anstrich unverdünnt auftragen und nach ca. 4 Stunden 3. Anstrich auftragen. Erste Befüllung nach ca. 5 Tagen.

Wichtig: Nach Griffrocknung sofort nächsten Anstrich aufbringen. Zeiten einhalten!

Verbrauch je Anstrich: ca. 150 g/qm
Gesamtverbrauch: ca. 400 bis 450 g/qm
Auftragsgerät: IRSA Streichbürste, Lammfell- oder fusselfreie Mohair-Walze

Erhältliche Farben:



creme



hellgrau



farblos, getönt

Sondertöne auf Anfrage

FÜR DEN BODEN: SILOIMPRÄGNIERUNG

So wird's gemacht:

1. Untergrund muss gründlich sauber, trocken, offenporig und saugfähig sein
2. Altanstrich mit Hochdruckreiniger säubern und anschließend mit Drahtbesen aufräumen.
3. Neue Fahrsiloböden erstmalig nach 1-2 Jahren Silage imprägnieren.

Anstrichaufbau:

1 x IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG auf den Fahrsiloböden gießen. Dann mit dem IRSA Gummiwischer verteilen. IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG ca. ½ Stunde auf dem Boden einwirken lassen dann mit dem Gummiwischer scharf abziehen. Pfützen vermeiden. Verbrauch ist abhängig je nach Saugfähigkeit des Fahrsiloböden.

Verbrauch einmalig: ca. 400 bis 800 g/qm
Auftragsgerät: IRSA Gummiwischer

Erhältliche Farben:



farblos, getönt

Sondertöne auf Anfrage

Seit vielen Jahrzehnten nutzen Kunden unsere Siloprodukte und sind von der Qualität begeistert.

Wenn Sie Fragen haben sollten, so stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie uns einfach an.

Lilo Sallinger und Ihr IRSA-Team

Ihr Fachhändler: