



IRSA Spielfeldmarkierung (lösemittelhaltig) Für Sporthallen-Parkett zur Herstellung von Markierungslinien

Basis:

IRSA SPIELFELDMARKIERUNG ist eine seidengänzende einkomponentige Lackfarbe. Nicht für Polyurethanlacke geeignet. Der anschließende farblose Deckanstrich wird bei Turnhallen nach der DIN 18032 Teil 2 geprüften mit IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid seidenmatt vorgenommen.

Lieferform:

IRSA SPIELFELDMARKIERUNG ist in den Farbtönen weiß (RAL 9010, Tennis), schwarz (RAL 9005, Basketball), blau (RAL 5010, Volleyball), grün (RAL 6010, Badminton), orange (RAL 2002, Handball), gelb (RAL 1007, Handball), rot (RAL 3000, Handball) lieferbar.

Einsatzgebiete:

Zur Erstellung von Markierungslinien und zur Einfärbung von Flächen.

Eigenschaften:

IRSA SPIELFELDMARKIERUNG ist streich-, roll- und spritzbar. Verdünnt wird nur beim Spritzen.

Verarbeitung:

a) Spielfeldmarkierungslinien:

- IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid seidenmatt einmal auftragen (Verarbeitungshinweise siehe entsprechendes technisches Datenblatt).
- Leichten Zwischenschliff vornehmen (Korn 120).
- Markierungslinie mit IRSA SPIELFELDMARKIERUNG aufbringen.
- Kein Zwischenschliff.
- **Achtung: Sofort nach der Antrocknung der IRSA SPIELFELDMARKIERUNG (ca. 1-2 Stunden bei +20° C und 55 % rel. Luftfeuchte) die Begrenzungsklebe bänder vorsichtig entfernen, um einen sauberen Abriss zu gewährleisten.**
- Trocknungszeit der IRSA SPIELFELDMARKIERUNG maximal 12 Stunden.
- Danach sofort IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid seidenmatt zweimal auftragen (Verarbeitungshinweise siehe entsprechendes technisches Datenblatt).

Erst nach gleichmäßiger Durchtrocknung jeweils überversiegeln! Begrenzung der Markierungslinien durch ein silikonfreies Klebeband vornehmen, das – um eine Unterwanderung zu vermeiden – durchgehend fest anzukleben ist. Um eine deckende Markierungslinie zu erhalten, genügt in der Regel ein satter Roll- oder Streichauftrag.

b) Fertigparkett:

Werkseitig versiegeltes Fertigparkett sorgfältig matt zwischen schleifen (Kanten nicht durchschleifen). Markierungslinie mit IRSA SPIELFELDMARKIERUNG aufbringen. 1 oder 2 x IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid seidenmatt auftragen.

c) Flächeneinfärbung lasierend:

Es können auch ganze Flächen (z.B. Strafraum) eingefärbt werden. Je nach gewünschter Intensität wird 1 % bis maximal 2 % der IRSA SPIELFELDMARKIERUNG gleichmäßig und gut in IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid seidenmatt eingerührt.

Verarbeitung mit Rolle oder Flächenstreicher: 3 x IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid seidenmatt + 1 % IRSA SPIELFELDMARKIERUNG mit leichtem Zwischenschliff vor der letzten Schicht aufbringen. Je geringer der prozentuale Zusatz und je mehr farbige Schichten, desto gleichmäßiger ist die Farbwirkung.

ACHTUNG: Unbedingt vor Ort Probetönung vornehmen und Freigabe des Auftraggebers einholen. Bei farbloser Überversiegelung getönter Flächen kann es aufgrund der Eigenfärbung der Siegel zu unerwünschten Farbabweichungen kommen.

Verbrauch:

ca. 80 – 100 lfm Linie je Dose, ca. 6 – 8 qm je Dose

ca.-Verbrauch je Norm-Spielfeld:	Volleyball	2 Dosen
	Basketball	4 Dosen
	Tennis	4 Dosen
	Handball	6 Dosen
	Badminton	2 Dosen



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Trocknung/Schleifbarkeit:

Bei Normalbedingungen (+20° C, 55 % rel. Luftfeuchte) nach ca. 1 – 2 Stunden angetrocknet, nach ca. 4 – 6 Stunden grifftrocken, nach ca. 8 – 12 Stunden überstreichbar. Bei niedrigen Temperaturen kann sich die Trockenzeit erheblich verzögern.

Temperatur:

Raum/Untergrund/IRSA SPIELFELDMARKIERUNG Ism nicht unter +15° C.

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken gelagert im unangebrochenen Originalgebinde ca. 1 Jahr haltbar. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid seidenmatt.

Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Erzeugnis enthält Lösemittel, deren Feuergefährlichkeit infolge intensiver Verdunstung bei der Verarbeitung sehr groß ist. Die Lösungsmittel können explosionsfähige Lösungsmittel-Dampf-/Luftgemische bilden. Räume beim Verarbeiten und Trocknen ausreichend durchlüften. Im Arbeitsraum und in den Nebenräumen ist Rauchen, Schweißen, offenes Licht und Feuer, auch in Herden und Öfen, verboten! Elektrische Geräte, wie Heizsonnen, Heizplatten, Nachtstromspeicheröfen usw. so rechtzeitig abschalten, dass sie bei Beginn der Arbeiten erkaltet sind. Jede Funkenbildung, auch an elektrischen Apparaten, vermeiden. Bitte beachten Sie diese Hinweise auch beim Umgang mit leeren, ungereinigten Gebinden. Reste nicht in Abwasserleitungen schütten, sondern dem Sondermüll zuführen. Bitte beachten Sie die gültigen Abfallgesetze.

VOC-Kennzeichnung ab 2007:

IRSA Spielfeldmarkierung lösemittelhaltig: 2004/42/2 A (i) 600; 500 g/l ≤ 450 g/l

Erläuterung:

2004/42 = Jahr und Nummer der EU-Richtlinie

/2 = Anhang 2

A = Teil A

() = Produktunterkategorie

---,--- g/l = Grenzwert 1. Stufe bzw. Grenzwert 2. Stufe in g/l

< --- g/l = aktueller VOC-Wert