

## IRSA PLATINUM 3010

βερνίκι υδατοδιαλυτό δύο συστατικών Satine με IRSA PLATINUM σκληρυντή.  
Υδατοδιαλυτό βερνίκι για παρκέ, ξύλινα πατώματα, σκάλες, ιδανικό για σκληρή χρήση.

**Περιγραφή:** Το IRSA PLATINUM 3010 2C (δύο συστατικών) υδατοδιαλυτό βερνίκι Satine είναι βασισμένο στο νερό. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του βερνικιού είναι η γρήγορη στέγνωση (μετά από 5 ημέρες), η μεγάλη αντοχή, η εύκολη εφαρμογή, το εύκολο τρίψιμο, η ανθεκτικότητά του στο νερό και τα χημικά (τις πρώτες 2 ώρες προφυλάξτε την περασμένη επιφάνεια). Μας δίνει ένα ελαφρώς ματ φινίρισμα, ιδανικό για σκληρή χρήση σε παρκέ, ξύλινες επιφάνειες εσωτερικού χώρου και εσωτερικές σκάλες.  
Για ακόμα καλύτερη συμπεριφορά σε μηχανικές καταπονήσεις και ανθεκτικότητα στα χημικά, προτείνουμε τον IRSA PLATINUM σκληρυντή, ο οποίος αναμειγνύεται με το IRSA PLATINUM 3010 σε ακριβή ποσότητα. Το τελικό χέρι πρέπει να περαστεί μέσα σε 2 τουλάχιστον ώρες. Η οδηγία αυτή πρέπει να προσεχθεί από τον τεχνίτη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του IRSA PLATINUM σκληρυντή.

**Εφαρμογή:** Προσθέστε τον σκληρυντή IRSA PLATINUM στο βερνίκι IRSA PLATINUM 3010 και ανακινείτε για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Μην αναδεύετε-το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε τουλάχιστον 2 ώρες. Η επιφάνεια η οποία θα περαστεί πρέπει να είναι τελείως στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, χημικά ή καθαριστικά υλικά.

Για το τελευταίο γυαλοχαρτίρισμα προτείνουμε γυαλόχαρτο No. 100-120. Το IRSA PLATINUM 3010 μπορεί να περαστεί με βούρτσα, ρολό, μεταλλική σπάτουλα ή πιστόλι αέρος.  
20 μέρη βερνικιού IRSA PLATINUM 3010 με 1 μέρος σκληρυντή IRSA PLATINUM π.χ. για 4,5 lit βερνίκι ==> 0,225 lit σκληρυντή.

### Χρήσεις:

1. Αστάρι: Για να αναδείξετε το φυσικό χρώμα της Δρυός χρησιμοποιήσετε το αστάρι IRSA PLATINUM ROLLER, σαν αστάρι. Για ανοιχτόχρωμα ξύλα όπως δεσποτάκι ή σφένδαμο, ανακατέψτε το IRSA PLATINUM 3010 και χρησιμοποιήστε το σαν αστάρι.

Για σκληρά ξύλα όπως η οξυά χρησιμοποιήστε ρολό και όχι σπάτουλα.

**Εφαρμογή I:** Περάστε δύο φορές τη μίξη του IRSA PLATINUM 3010 + IRSA PLATINUM σκληρυντή δύο φορές μόνο το αστάρι ή IRSA PLATINUM GEL με μεταλλική σπάτουλα, καλυπτικότητα ανά χέρι περίπου 50 g/m<sup>2</sup>. ή Εφαρμογή II: Περάστε μία φορά τη μίξη του IRSA PLATINUM 3010 + IRSA PLATINUM σκληρυντή μία φορά το αστάρι ή IRSA PLATINUM ROLLER αστάρι με σπάτουλα ή ρολό με καλυπτικότητα 100 g/m<sup>2</sup> η οποία εξαρτάται από τον τύπο του ξύλου.

2. Βερνίκι: Περάστε δύο ή τρεις φορές τη μίξη του IRSA PLATINUM 3010 και του σκληρυντή IRSA PLATINUM με ρολό με καλυπτικότητα περίπου 130 g/m<sup>2</sup> ανά χέρι.

**Παρακαλούμε προσέξτε:** Τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των εφαρμογών, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 12 ωρών. Το γυαλόχαρτίρισμα πρέπει να γίνεται πριν το τελικό χέρι με No. 120.

**Τελική αναλογία:** Τουλάχιστον 360 g/m<sup>2</sup> για αστάρι και βερνίκι.

### Χρόνος στέγνωσης:

Χρόνος στέγνωσης μετά το πρώτο χέρι αστάρι με σπάτουλα μόνο 20 λεπτά, μετά το δεύτερο χέρι αστάρι περασμένο με σπάτουλα περίπου 30 λεπτά. Χρόνος στέγνωσης για το αστάρωμα της εφαρμογής II περίπου 2 ώρες. Χρόνος στέγνωσης για το βερνίκι μεταξύ των εφαρμογών 2-4 ώρες αλλά ποτέ δεν περιμένουμε πέρα των 12 ωρών. Προσεκτικά μπορούμε να πατήσουμε μετά 4 ώρες. Έπιπλα και χαλιά τοποθετούνται μετά από τουλάχιστον 5 ημέρες. Όλες οι ενδείξεις στέγνωσης είναι πιστοποιημένες σε θερμοκρασία 20 °C και σχετική υγρασία αέρος 60 %.

### Παρακαλούμε προσέξτε:

Οι εργασίες δεν πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 15 °C και μεγαλύτερες από 25 °C. Τα εργαλεία εφαρμογών πρέπει να πλένονται αμέσως μετά τη χρήση.

### Αποθήκευση:

Η αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων δεν πρέπει να γίνεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες παγετού, κρύου ή μεγάλης ζέστης. Όχι κάτω από +6 °C και πάνω από 25 °C. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια ζωής των προϊόντων δεν θα ξεπεράσει τους 9 μήνες.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

#### **Συντήρηση και καθαρισμός:**

Για μακροχρόνια συντήρηση και καθαρισμό χρησιμοποιήστε το IRSA AQUA STAR για ελαφρώς ματ επιφάνειες και το IRSA AQUA STAR R9 για ματ επιφάνειες. Νωρίτερη χρήση των προϊόντων αυτών είναι 6 ημέρες μετά την εφαρμογή του βερνικιού. Η απομάκρυνση του βερνικιού γίνεται με το IRSA BASIC CLEANER G88. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες.

#### **Διόρθωση λαθών:**

Είναι πιθανόν να επιδιορθώσετε ήδη λουστραρισμένες επιφάνειες. Όταν μία ήδη περασμένη με βερνίκι επιφάνεια είναι λάθος, μπορεί να επιδιορθωθεί με το IRSA PLATINUM 3010 MAT SILK + IRSA PLATINUM σκληρυντή. Πριν εφαρμόσουμε το προϊόν, η επιφάνεια πρέπει να καθορισθεί με το καθαριστικό IRSA G88 και μετά να τρίψουμε με γυαλόχαρτο Νο. 100. Στα προβερνικωμένα πατώματα εάν το βερνίκι είναι κατεστραμμένο πρέπει να αποχαρτάρουμε τελείως. Προσοχή στη δυνατότητα του ξύλου.

#### **Οδηγίες ασφαλείας:**

Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει επαρκώς εξαερισμός κατά την διάρκεια της εφαρμογής. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε αεροζόλ. Φοράτε μάσκα. Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην πετάτε τα άδεια κουτιά σε κάδους ή δημόσιους χώρους. Σεβαστείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

\* Προστατέψτε τις συσκευές από το κρύο.

#### **Σήμανση VOC από το 2007/2010:**

Νέο υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3030 ultramatt 2 συστατικών με σκληρυντικό IRSA PLATINUM Iso-Härter: 2004/42/2 A(j)140,140 g/l <85 g/l