



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Δελτίο τεχνικών στοιχείων

Τελευταία έκδοση 05/2011

## IRSA PLATINUM 3030

Βερνίκι υδατοδιαλυτό δίο συστατικών ultra mat με IRSA PLATINUM σκληρυντή.  
Για παρκέ, μπαμπού, ξύλινα δάπεδα, OSB, ξύλινες σκάλες. Ιδανικό για σκληρή χρήση.

### Περιγραφή:

Το IRSA PLATINUM 3030 ULTRA MAT είναι βερνίκι με βάση το νερό. Για σκληρή χρήση σε παρκέ, ξύλινα πατώματα, OSB, σκάλες, εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, ιδανικό για εξωτερικά πατώματα όπως bamboο κ.λ.π. (Για τη ΔΡΥ χρησιμοποιήστε αστάρι IRSA PLATINUM ROLLER). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του βερνικιού είναι η γρήγορη στέγνωση, η μεγάλη αντοχή, η εύκολη εφαρμογή, το εύκολο τρίψιμο, η προστασία που παρέχει το νερό.

### Προετοιμασία:

Η επιφάνεια στην οποία θα περαστεί πρέπει να είναι στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες και κάθε λογής λάδια, χημικά, καθαριστικά κ.λ.π. Προσθέστε το IRSA PLATINUM σκληρυντή στο IRSA PLATINUM 3030 ULTRA MAT και ανακινείτε για τουλάχιστον 15 sec. Μην αναδεύετε. Το υλικό μετά τη μίξη πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πολύ μέσα σε 2 ώρες.

### Αναλογία:

20 μέρη IRSA PLATINUM 3030 ULTRA MAT με 1 μέρος IRSA PLATINUM ISO σκληρυντή. (π.χ. 0,225 l σκληρυντή για 4,5 l βερνίκι). Προτείνουμε για το τελικό βερνίκι γυαλόχαρτο No.100-120. Το IRSA PLATINUM 3030 ULTRA MAT μπορεί να εφαρμοσθεί με ρολό, μεταλλική σπάτουλα ή πιστόλι αέρος.

### Χρήσεις:

#### • Ασταριού

Για σκληρές ξύλινες επιφάνειες (όπως οξύ) χρησιμοποιήστε ρολό και όχι σπάτουλα.

Για τη ΔΡΥ χρησιμοποιήστε Αστάρι IRSA PLATINUM ROLLER – οδηγίες στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

Περίπτωση I: Περάστε το Αστάρι IRSA PLATINUM GEL με μεταλλική σπάτουλα. Καλυπτικότητα 50g/m<sup>2</sup> κάθε χέρι.

Περίπτωση II: Περάστε το Αστάρι IRSA PLATINUM ROLLER με ρολό. Καλυπτικότητα; 100 g/m<sup>2</sup>.

#### • Τελικό Βερνίκι

Περάστε 2 ή 3 χέρια τη μίξη του IRSA PLATINUM 3030 ULTRA MAT με τον IRSA PLATINUM σκληρυντή, χρησιμοποιώντας ρολό με καλυπτικότητα περίπου 130g/m<sup>2</sup> τη φορά. Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των εφαρμογών δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 12 ώρες. Το τρίψιμο πρέπει να γίνεται μόνο πριν το τελευταίο χέρι με γυαλόχαρτο No. 120.

### Τελική Αναλογία:

Περίπου 360 g/m<sup>2</sup> για αστάρι και βερνίκι (1 χέρι αστάρι, 2 χέρια βερνίκι).

### Διάρκεια στέγνωσης:

Διάρκεια στέγνωσης μετά το πρώτο χέρι αστάρι περασμένο με σπάτουλα μόνο 10 λεπτά. Μετά το δεύτερο χέρι περασμένο με σπάτουλα περίπου 30 λεπτά.

Διάρκεια στέγνωσης για την περίπτωση II περίπου 2 ώρες.

Διάρκεια στέγνωσης για το βερνίκι ανάμεσα στα περάσματα είναι 2-4 ώρες, αλλά όχι αργότερα από 12 ώρες.

Προσεκτικά μπορούμε να πατήσουμε μετά από 4 ώρες. Έπιπλα και χαλιά μπορούν να μπουν μετά από 5 ημέρες.

Όλες οι ενδείξεις στέγνωσης είναι πιστοποιημένες σε θερμοκρασία 20° C και σχετική υγρασία αέρος 60%.

### Εργαλεία εφαρμογών:

Μεταλλική σπάτουλα IRSA AQUA ρολό και βούρτσα IRSA. Τα εργαλεία να πλένονται με νερό αμέσως μετά από κάθε χρήση.

### Παρακαλούμε προσοχή:

Δεν χρησιμοποιούμε τα προϊόντα σε θερμοκρασίες μικρότερες από 15° C και μεγαλύτερες των 25° C.

### Αποθήκευση:

Η αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων δεν πρέπει να γίνεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες παγετού, κρύου ή μεγάλης ζέστης. Όχι κάτω από +6° C και πάνω από 25° C. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια ζωής των προϊόντων δεν θα ξεπεράσει τους 6 μήνες.

### Συντήρηση και καθαρισμός:

Για μακροχρόνια συντήρηση ή καθαρισμό χρησιμοποιείτε το IRSA AQUA STAR R9 στις MAT επιφάνειες. Τουλάχιστον 5-6 ημέρες μετά το τελευταίο πέρασμα βερνικιού. Για να αφαιρέσετε βρωμιά και να διορθώσετε λάθη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IRSA BASIC Cleaner G88.

Οι προφορικές ή έγγραφες τεχνικές συμβουλές εφαρμογών βάσει πειραμάτων παρέχονται από την εταιρεία μας μετά λόγω γνώσεως, αλλά ισχύουν αποκλειστικά ως μη δεσμευτικές υποδείξεις και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγχετε τα προϊόντα που σας παραδίδουμε ως προς την καταλληλότητα για τις μεθόδους και τους σκοπούς που τα προορίζετε. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων πραγματοποιούνται πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου της εταιρείας μας και για το λόγο αυτό ανήκουν αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη. Εξυπακούεται ότι εγγυώμαστε την πιστή έναντι του δείγματος και σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Με τη δημοσίευση ενός νέου „Δελτίου τεχνικών στοιχείων“ παύει να ισχύει το προηγούμενο!



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Περισσότερες λεπτομέρειες και τεχνικές πληροφορίες μπορούν να σας δοθούν εάν το ζητήσετε.

#### **Διόρθωση λαθών:**

Είναι πιθανόν να επιδιορθώσετε ήδη λουστραρισμένες επιφάνειες. Όταν μία ήδη περασμένη με βερνίκι επιφάνεια είναι λάθος, μπορεί να επιδιορθωθεί με το IRSA PLATINUM 3030 ULTRA MAT + IRSA PLATINUM ISO σκληρυντή. Πριν να εφαρμόσουμε το προϊόν η επιφάνεια πρέπει να καθαρισθεί με το IRSA G88 και μετά να τρίψουμε με γυαλόχαρτο No.100. Σε προβερνικωμένα πατώματα εάν το βερνίκι είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αποχαρτάρουμε τελείως. Προσοχή στη δυνατότητα του ξύλου.

#### **Οδηγίες ασφαλείας:**

Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε αεροζόλ, φοράτε μάσκες. Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην πετάτε τα άδεια κουτιά σε κάδους ή δημόσιους χώρους. Σεβαστείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

\* Προστατέψτε τις συσκευασίες από το κρύο.

#### **Σήμανση VOC από το 2007/2010:**

**Νέο υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3030 ultramatt 2 συστατικών με σκληρυντικό IRSA PLATINUM Iso-Härter: 2004/42/2 A(j)140,140 g/l <84 g/l**

Το υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3030 2K ultramatt περιέχει λιγότερα από 90 g/λίτρο διαλύτη και συνεπώς υπολείπεται σαφώς της απαιτούμενης τιμής της 2ης βαθμίδας της οδηγίας Decoraint της ΕΕ (140g/l)!