



IRSA ДИКШПАХТЕЛ (IRSA Dickspachtel)- грунд за шпакловане със съдържание на разтворители

Основа:

Полимеризатна смес.

Форма на доставка:

IRSA ДИКШПАХТЕЛ се доставя като готова за употреба, еластична маса за шпакловане.

Области на приложение:

IRSA ДИКШПАХТЕЛ служи като грунд за паркет и дървени подове при употребата на следните лакове:

IRSA U-Kunststoff гланцов или сатен, IRSA Лак 2001 и IRSA Лак 4000.

Качества:

IRSA ДИКШПАХТЕЛ има особено добра попълваща способност, съхне бързо и се отличава с добра устойчивост. Слепването между основата и следващата покриваща ръка лак е отлична. Изпръхването на дървото е слабо.

Съхранение:

Да се съхранява на хладно място, без минусови температури. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около ½ година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

Обработка:

IRSA ДИКШПАХТЕЛ да се разбърка добре преди употреба.

Грундиране/Разход:

2 пъти се нанася IRSA ДИКШПАХТЕЛ с шпакловане (на кръстоска):
разходна норма около 60гр/кв.м. на ръка
работен уред: IRSA Шпакла Рапид

Цялостен разход: 120гр/кв.м.

Разредител/ Почистващ препарат: IRSA Специален разредител.

Съхнене:

Време за съхнене след първото шпакловане- около 15-20 минути, след второто шпакловане около 20-30 минути. До нанасянето на първата ръка лак да се изчака около 60 минути. Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+ 20°C и 55 % относителна влажност на въздуха). Доброто проветрение и вкарване на пресен въздух в помещението са много важни (без течение)!

Работни инструменти:

IRSA Шпакла Рапид. Само при ползването на подходящи работни уреди се постига оптимален резултат. Да се почистват с IRSA Специален разредител.

Температура на работа:

Помещение/повърхност за обработка с IRSA ДИКШПАХТЕЛ да не са под + 15° С по време на работата.

Моля при употреба прочетете S- и R-указанията върху етикета на продукта, в Информационните листовки с мерки за сигурност и класификацията за опасен товар.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

www.vema-en.com