

IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid седмомат

1-компонентен лак за паркет, индустриални подове, дъски и дърво в интериорния дизайн.

Подходящ и за подове в спортни зали (тестван съгласно DIN 18032, част 2)!

За нормална до силна натовареност

Строителен продукт, тестван за емисии съгласно принципите на DIBT Z-157.10-92

Основа: Лаково покритие за дърво на основата на растителни суровини, съдържащо разтворители, с деароматизирани въглеводороди.

Форма на доставка: IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm се доставя като готово за употреба лаково покритие за дърво в матово.

Области на приложение: IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm се използва за нормално до силно натоварени меки, твърди и екзотични дървесни видове в интериорния дизайн (извършете пробно нанасяне), например паркет, дъски, стълби, вертикални ламели, дървени настилки, дървени подове с подово отопление.

Свойства: Много добра изнosoустойчивост - добра трайна еластичност - не се образуват следи от стъпки - лесна обработка с бързо съхнене - универсално приложение - меки разтворители - много добра устойчивост на домакински химикали - топло подчертаване на цвета на дървото - много висока водоустойчивост.

Нанасяне: IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm се използва като грунд и покривен лак. Повърхността на дървото, която ще се лакира, трябва да е суха, чиста, без прах, масло, восък, мазнини и други остатъци. Преди и по време на нанасянето IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm се разбърква добре.

Нанасяне на покритие/разход:

Грунд

1 x IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm с ваялк; разход около 130 g/m² на слой.

Покривен слой

1 x IRSA Holzsigel VOC High Solid sm с ваялк; около 130 g/m² на слой.

Максималното количество за нанасяне и посоченото време за съхнене трябва да се спазват стриктно, тъй като в противен случай могат да възникнат проблеми със съхненето или повърхността. Между грунда и покривния слой се извършва междинно шлифование (шлифовъчна хартия с грануляция 120-150).

Необходимо е да се обърне специално внимание на равномерното разстилане.

Общо потребление (грунд + покривен слой): мин. 260 g/m² – макс. 300 g/m²

Температура на нанасяне: стайна/повърхност и IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm не по-ниска от +15° C и не по-висока от +30° C.

Нашите съвети за приложението на продуктите, дадени устно и писмено и въз основа на опити, са дадени по най-добро съзнание, но се считат само за необвързващи указания и не Ви освобождават от задължението да проверите сами доставните от нас продукти за тяхната пригодност за предвидените процедури и цели. Приложението, употребата и обработката на продуктите се извършват извън нашия контрол и затова са изцяло Ваша отговорност. Разбира се, ние гарантираме, че нашите продукти са в съответствие с мострата и имат постоянна качество. С публикуването на нова „Техническа спецификация“ предишната губи валидността си! 07.26

Разредител/почистващ препарат: IRSA разредител B.

Изсъхване:

Време за изсъхване на грунда около 24 часа. Лаковото покритие трябва да е напълно сухо и да не лепи. След това може да се извърши междинно шлифование с зърно 120-150.

Напълно годен за употреба след около 10 дни. Колкото повече се пази прясно лакираният под през първите дни, толкова по-дълъг е животът на лака.

Посочените времена за изсъхване се отнасят за нормални условия (+20° C и 55 % относителна влажност). По-висока влажност, ниска температура и недостатъчна вентилация забавят сушенето. Трябва да се осигури добра вентилация и достъп на кислород (но без течения!). Неприятната миризма, която се появява при неблагоприятни условия на сушене, изчезва с течение на времето, проветрявайте добре.

Работни инструменти:

IRSA предлага специално подходящи работни инструменти за IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm: IRSA валеж за лак, 25 cm (подходящ за лакове, съдържащи разтворители).

Забележка: Само с подходящи работни инструменти може да се постигне безупречно запечатване. Работните инструменти трябва да се почистят веднага след употреба с вестникарска хартия или подобна абсорбираща хартия, а след това да се почистят добре с разтворител IRSA B. Между отделните нанасяния на лак ролката може да се съхранява в затворена кофа за лак.

Абразивни материали (ленти, ролки, дискове, листове), абразивни мрежи и тампони във всички варианти могат да бъдат закупени от IRSA.

Поддръжка/почистване: Препоръчваме IRSA Aqua Star (самолъскащ; поддръжка и почистване за ръчно запечатани повърхности, на полимерна основа, образува филм) или IRSA Aqua Star R9 (с матов ефект; на водна основа, за ултраматови, копринено матови или копринено блестящи повърхности, също и за готови паркетни, маслени и восъчни повърхности, не образува филм, също и за поддръжка и почистване на спортни зали съгласно DIN 18032, част 2). Най-ранно приложение около 10 дни след окончателното запечатване. За отстраняване на упорити замърсявания и за основно почистване използвайте IRSA Grundreiniger G88. Попитайте за комплектите за поддръжка IRSA.

Забележка: Моля, имайте предвид, че не носим отговорност за чужди средства или за неправилна поддръжка и почистване. Моля, попитайте за съответните инструкции за поддръжка на IRSA.

Срок на съхранение: В запечатана оригинална опаковка може да се съхранява най-малко 12 месеца. Отворените опаковки трябва да се затварят добре и да се използват в кратък срок. Предпазни мерки: Трябва да се спазват предписанията за работа с горими течности. Моля, спазвайте P- и H-фразите, класификацията на опасните товари на етикетите на опаковките и информационните листове за безопасност на ЕС.

Маркировка на ЛОС от 2010 г.:

IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid седмомат: 2004/42/2 A(i)500 g/l <499 g/l

Обяснение:

2004/42 = година и номер на директивата на ЕС

/2 = приложение 2

A = част A

() = подкатегория на продукта

---,--- g/l = гранична стойност в g/l

< --- g/l = текуща стойност на VOC

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günst 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsa.de, info@irsa.de

Нашите съвети за приложението на продуктите, дадени устно и писмено и въз основа на опити, са дадени по най-добро съзнание, но се считат само за необвързващи указания и не Ви освобождават от задължението да проверите сами доставните от нас продукти за тяхната пригодност за предвидените процедури и цели. Приложението, употребата и обработката на продуктите се извършват извън нашия контрол и затова са изцяло Ваша отговорност. Разбира се, ние гарантираме, че нашите продукти са в съответствие с мострата и имат постоянна качество. С публикуването на нова „Техническа спецификация“ предишната губи валидността си! 07.26

