

IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги (IRSA Parkettfugen-Dichtmasse) за уплътняване на паркетни фуги и др. фуги

Основа: Полимеризиран естер, без съдържание на силикон.

Форма на доставка: IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги се доставя като готова за употреба, високо-вискозна паста.

Цветови тонове: Светъл бук, клен, ясен, бор, светъл дъб, дъб. Други цветове по запитване.

Области на употреба: IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги служи за паркетни фуги и свързващи фуги, като например при дърво, лакиран и нелакиран паркет, във вътрешното строителство.

Качества: В изсъхнало състояние се шлифова много добре – твърдо-еластична смес – съхне бързо – подходящ продукт за лакиране с всички обичайни лакове за паркет – отлично слепване на сместа – без съдържание на разтворители и без аромат – устойчив на UV-лъчи и на изгниване – в твърдено състояние устойчив на вода и температура от -20°C до +110°C – еластичност до 15%.
Фуги, които са по-широки от 5 мм да се попълнят предварително със специално въже.

Обработка: Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина или други замърсявания. Да се почисти при нужда с IRSA Г88. Горният връх на опаковката да се отреже. Капачката се отвърта, разрязва се напърно и се шприцова с помощта на ръчен пистолет. Сместа се изравнява веднага с влажна гъба. За залепване да се разлее вълнообразно. Да се избягва тройното странично залепване.

Съхнене: В зависимост от нанесения обем от продукта повърхността може да се лакира след около 4-6 часа, може да се цикли след около 18-24 часа, готов за пълно натоварване (полагане на килим, мебели и т. н.) е подът след около 2-3 дни.

Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+20°C и 55% относителна влажност на въздуха). По-висока влажност на въздуха и по-ниски температури удължават времето за съхнене.

Работни инструменти: Механичен пистолет за шприцоване.

Указание: Само с подходящи работни уреди може да се постигне безупречно лакирана повърхност.

Температура на работа: Помещение/повърхност и IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги да не са под +6°C и над +40°C при обработката.

Внимание: Дори и при работа с безвредни шпакловъчни смеси за фуги да се спазват съответните мерки за сигурност.

Моля прочетете указанията върху етикета на IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги.

Указания: Да се съхранява на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се проветрява добре. Да не се вдишват изпаренията при шприцоване. При докосване на очите или кожата е нужно незабавно обилно измиване с вода. Да не се излива в канализацията, в естествени води или в почвата. Само напълно употребени и празни опаковки да се предават за рециклиране.

Съхранение: Да не се транспортира или съхранява на температури под +6°C. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около 1 година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

Да се пази от студ.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

www.vema-en.com

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!