



Ihre professionelle Oberfläche

по DIN 18032
част 2 подходящ
за спортни зали

Технически лист

3/2009

IRSA ПЛАТИНУМ 3010 2К-ЛАК НА ВОДНА ОСНОВА САТЕН (IRSA Platinum 3010 2K-Parkettwasserlack)- за паркет, дървени подове и стълби. за нормално до много силно натоварване

Основа/Форма на доставка: Готов за употреба 2-компонентен паркетен и подов лак на водна основа в сатенена оптика.

Области на приложение: IRSA Платинум 3010 се употребява върху нормално до много силно натоварени паркетни и други дървени подове във вътрешното строителство и стълби. За екзотични дърва употребата му е с ограничени възможности, тоест възможна само при ниско ниво на маслено съдържание (задължителна е пробна ръка). Подходящ и за спортни зали по норма DIN 18032 част 2. Особено при светли дърва (например клен), които по-дълго време трябва да останат светли, IRSA Платинум 3010 е много подходящ за интензивирането на естествения цвят на дървото (нагаряне), особено при дъбови дърва, нанесете като първа ръка тънък слой IRSA Платинум Грунд Плюс+.

Качества: Много добра издръжливост - невероятно бързо изсъхване – **крайно изсъхване се постига след около 5 дни** (при + 20°C и 55% относителна влажност на въздуха), тоест след това повърхността е напълно готова за натоварване - много лесна обработка - много лесен за шлифване – много устойчив срещу домакински препарати за почистване – изключително издръжлив срещу одрасквания и изтриване - лек мирис - ниско странично залепващо действие при употреба заедно с IRSA Платинум Грунд Плюс+ или IRSA Платинум Гел за шпакловане- много добро уплътняващо действие - не оставя следи от употреба на гумени обувки и токове при всички гланцови степени - запечатаният с лак под остава и след по-дълго взаимодействие с вода незасегнат.

Обработка: IRSA Платинум Изо-Втвърдител да се изсипе в бидончето на IRSA Платинум 3010 и всичко да се разклати силно около 15 секунди (да не се бърка). Готовата смес може да се нанесе като грунд и/или покривателен слой. Да се разбърква само такова количество IRSA Платинум 3010 и Изо-Втвърдител, което ще бъде употребено в следващите **2 часа**. Съотношение на смесване 20 части лак с 1 част втвърдител. Внимание- употребата да се съобрази и с техническия лист на IRSA Изо-Втвърдител. Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина или други остатъци. Препоръчва се шлифоването на повърхността с шкурка или мрежа с корн 100-120 (краен шлиф).

Способ на лакиране/ Разход:

Грундиране:

Ако желаете топло нагаряне на дървото, моля използвайте като грунд IRSA Платинум Грунд Плюс+на първа ръка. При силно попиващи дърва, като например бук, да не се шпакловат, грундът да се нанесе с мече.

а) 2 пъти сместа IRSA Платинум 3010 Лак + Изо-Втвърдител и IRSA Платинум гел за шпакловане (нанасяне чрез кръстоска/щпакловане), разход около 50 грама/кв.м. на ръка
или

б) 1 път сместа IRSA Платинум 3010 Лак + Изо-Втвърдител или IRSA Платинум Грунд Плюс+ (нанасяне чрез шпакловане или с мече), минимум 100 грама/кв.м. на ръка, според попиваемостта на дървото

Покриващ слой:

2 или 3 пъти сместа IRSA Платинум 3010 Лак + Изо-Втвърдител чрез лакиране с четка или с нанасяне с мече, около 130грама/кв.м. на ръка.

Сместа IRSA Платинум 3010 Лак + Изо-Втвърдител може да бъде и щприцована.

Указание: Времето за лакиране между отделните ръце лак не бива да надвишава 12 часа, защото в противен случай могат да възникнат проблеми със слепването на отделните пластове лак, иначе да се шлифова повърхността (матов шлиф с корн 120).

Да се направи междинен шлайф (мрежа или шкурка корн 120) преди последната ръка лак, но в никакъв случай след грундирането!

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!



Ihre professionelle Oberfläche

Цялостен разход (грундиране и лакиране)- минимум 360 грама/кв.м. (при много слино натоварване- 400 грама/кв.м.)

Съхнене: Време за съхнене след първото шпакловане – около 10 минути, след второто – около 30 минути. Ако грундът се нанася с мече или четка – около 2 часа. След покривателния слой да се изчака около 2-4 часа, но не по-дълго от 12 часа, иначе да се шлифова повърхността.

По повърхността може да се стъпва леко след около 4 часа, да бъде леко натоварвана след около един ден, **готова за пълно натоварване** (слагане на килим, мебели и др.) **след около 5 дни**. Колкото внимателно се пази новолакираният под в първите дни, толкова повече се удължава животът му.

Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+ 20 °C и 55 % относителна влажност на въздуха). По-висока влажност на въздуха и по-ниски температури удължават времето за съхнене. Доброто и редовно проветряване в помещението е много важно при съхнене.

Работни инструменти: За системата лакове IRSA Платинум се предлагат особено подходящи работни инструменти- неръждаема шпакла рапид, мече за водни лакове, четка IRSA.

Само с подходящи работни уреди може да се постигне безупречно лакирана повърхност.

След употреба уредите веднага да се изчистят с хартия /вестник и след това да се изплакнат с вода.

Температура на работа: Помещение/повърхност и IRSA Платинум 3010 Лак + Изо-Втвърдител да не са под +15 °C и над +25 °C при обработката.

Опаковки:

9,0 литра IRSA Платинум Лак 3010 и 0,45 литра IRSA Платинум Изо-Втвърдител

4,5 литра IRSA Платинум Лак 3010 и 0,225 литра IRSA Платинум Изо-Втвърдител

Бидончетата са така напълнени, че смесването на лак и разтворител става с лекота.

Поддръжка/почистване: Препоръчва се редовна поддръжка с IRSA Аква Стар за гланцови и сатенени повърхности. За матови подове и спортни зали, които трябва и по-дълго време да останат матови, да се употребява IRSA Аква Стар P9. Първото прилагане на да не е преди -5 дни след нанасяне на последната ръка лак. За премахването на упорити петна и за основно почистване да се ползва IRSA Основен почиствател Г88. **Указание-** при употребата на чужди препарати или неправилна поддръжка и почистване IRSA не поема отговорност. За силно натоварени повърхности като входни помещения се препоръчват защитни покрития под столове и офисни мебели.

Моля преди употреба прочетете Указанията за поддръжка и почистване, върху етикета на продукта и съобразете употребата с Техническия лист на продукта.

Допълнително лакиране: Допълнително лакиране с IRSA Платинум 3010 Лак + Изо-Втвърдител е възможно след основно почистване с IRSA Основен почиствател Г88 и основен шлиф с корн 100. Подове, на които лакът е изтрит до дървото или много изхабен, както и при фабрично лакирани готови паркетни трябва да се извърши основно шлифоване. При готов паркет преди шлифоване се препоръчва проверката на работната повърхност и предварителна пробна ръка лак (като проверка на слепването).

Указания: Да се пази на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се проветрява добре. Да не се вдишват изпаренията. Да се носи маска. При докосване на очите или кожата е нужно обилно измиване с вода. Да не се излива в канализацията, в естествени води или в почвата. Само напълно употребени и празни опаковки да се предават за рециклиране. Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо вреден).

Съхранение: Да не се транспортира или съхранява на температури под +6 °C или продължително време над +25 °C. В оригинална неотворена опаковка срок на годност **9 месеца**. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност. **Да се пази от студ.**

VOC-класификация от 2007/2010: Европейска директива 2004/42/2 A (i) 140; 140 гр/л < 85 гр/л

| | |
|----------------------|--|
| Обозначение: 2004/42 | Година и номер на европейската директива |
| /2 | Приложение 2 |
| A | Част A |
| () | Категория на продукта |
| -;- гр/л | Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2. степен в гр/л |
| < -- гр/л | актуални VOC –стойности |

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

www.vema-en.com

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!