



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Tehnički list

12/2006

## IRSA DESIGN-ULJE U BOJI

Za drvene površine, parkete, pluto i druge upijajuće površine u interijerima

### Baza:

Prirodne sirovine, kao biljna ulja i smole, kao i izoalifatski ugljikovodici. Ne sadrži biocidne i otrovne supstance.

### Oblik isporuke:

IRSA DESIGN-ULJE U BOJI dostavlja se u tekućem stanju i spremno za obradu.

Isporučivo u sljedećim bojama: bezbojno, bijela, pješčanobijela, bor, svjetli hrast, svjetlosiva, tamnosiva, orah, crna, wenge i crvenosmeđa. Druge boje na upit. Bezbojnu varijantu možete upotrijebiti za posvjetljivanje.

### Područja primjene:

IRSA DESIGN-ULJE U BOJI je prikladno za sve drvene površine, parkete, pluto i druge upijajuće površine. Područja s ograničenom primjenom IRSA DESIGN-ULJA U BOJI su podovi od tvrdog drva te bambus. Ovisno o vrsti egzotičnog drva, postoji mogućnost da je sposobnost upijanja drva nedostatna. U načelu preporučujemo napraviti probni premaz.

### Svojstva:

Regulira vlažnost  odbija nečistoću  dobra sposobnost prodiranja  UV-otporno  daruje površini brilljantan sjaj  tijekom obrade slabog mirisa  nakon sušenja bezmirisan.

### Preduvjeti:

Dvo mora biti ravnomjerno prebrušeno (završno brušenje zrnatosti 100/120 – i u rubnim područjima koristite jednaka brusna sredstva) te ne smije sadržavati nikakve ostatke, kao npr. prašinu, nečistoću, masnoće. Vlažnost drva može biti maksimalno 15 %. Nanošenje IRSA DESIGN-ULJA U BOJI treba vršiti ručno – ne strojno.

### Obratite pozornost:

Masivne i furnirane vrste drva ulje prihvataju različito, uslijed čega može doći do eventualnih odstupanja u boji. Obavezno naučite probne komade!

Prije uporabe dobro promješati! Tijekom obrade pazite na dostačnu prozračnost!

### Uputstva za rad

1 x IRSA DESIGN-ULJE U BOJI nanesite ravnomjerno i tanko pomoću mohair-valjka.

Potrošnja: cca. 50 – 75 ml<sup>2</sup>/m po nanosu; ovisno o sposobnosti upijanja podlage.

Nanos ulja u boji ostavite cca. 15-20 minuta na površini, nakon čega pomoću stroja za poliranje / bež filca (Pad) polirajte sve dok površina ne poprimi ujednačen izgled, odnosno dok se ulje u potpunosti upolira bez ostataka. Ukoliko želite da nijansa boje ne bude intenzivna, odnosno da površina bude tek lagano premazana lazrom, onda površinu morate ispolirati već nakon maksimalno 5 minuta.

Osobito kod pluta provjerite je li potreban i drugi premaz (prema potrebi bezbojan).

Ukoliko želite postići sit, ispunjen izgled površine s intenzivnom nijansom boje, napravite i drugi premaz.

### Sušenje:

Nakon što ste površinu svježe obradili IRSA DESIGN-ULJEM U BOJI i ispolirali je, ostavite je da se osuši preko noći. Budući da površina nakon toga može – ovisno o raznolikosti materijala, npr. vrsti drva – biti različite finoće, preporučujemo dobro osušenu površinu (cca. 2 dana) ravnomjerno i oprezno obraditi IRSA ULJEM ZA ODRŽAVANJE i ispolirati tako da ne bude ostataka. Na taj će način dobiti ravnomjerno glatku površinu.

Površinom se unutar 24 sata nakon obrade IRSA ULJEM ZA ODRŽAVANJE smije hodati, no pažljivo (npr. samo u čarapama). U potpunosti je opteretiti (položiti tepih, postaviti namještaj) možete nakon cca. 7-10 dana. Ukoliko površinu treba prekriti, prekrijte je valovitom ljepenkicom (valoviti dio prema gore!), nikako folijom, kako ne biste onemogućili dotok kisika. Dugotrajnost i postojanost kvalitete bitno ovisi o tome koliko čete površinu poštedjeti u prvim danima nakon obrade. Navedena vremena sušenja odnose se na normalne uvjete (+20° C i 55 % rel. vlažnost zraka). Visoka vlažnost zraka i niska temperatura produžuju sušenje. Osigurajte dostačnu provjetrenost (ali bez propuha).



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

**Temperatura obrade:**

Prostor/podlogu i / IRSAN DESIGN-ULJE U BOJI ne obrađujte na temperaturi nižoj od +15° C.

**Radne alatke:**

Za IRSAN DESIGN-ULJE U BOJI, IRSAN nudi posebno prikladne radne alatke i naprave: IRSAN četku za premazivanje, IRSAN mohair valjak za lak, kist, stroj za poliranje, spužve, blokere.

Upita: Besprijekoran rezultat možete postići samo s prikladnim radnim alatkama i strojevima.

Radne alatke odmah nakon uporabe očistite novinskim ili sličnim dobro upijajućim papirom, te nakon toga temeljito očistite IRSAN RAZRJEĐIVAČEM B.

**Sredstva za brušenje:**

Trake, role, diskovi, brusni papir, rašpe i filcevi (Pads) u svim izvedbama možete nabaviti kod IRSAN-e.

**Održavanje/čišćenje:**

Površinu za vrijeme stvrdnjivanja od cca. 7-10 dana zaštitite od vode. Nakon stvrdnjivanja površinu održavajte različito, prema željenom izgledu, pomoći IRSAN ulja za održavanje (za mat-površine), IRSAN NATURA TVRDOG VOSKA (za svilenkasto sjajne površine), odnosno IRSAN MLIJEKOM ZA ODRŽAVANJE (za dodatan sjaj u otopinu za navlaživanje). Čistite pomoći IRSAN SAPUNICE ZA ČIŠĆENJE, IRSAN NATURA TVRDOG VOSKA ili pomoći IRSAN ULJA ZA ODRŽAVANJE (čisti i njeguje). Za otklanjanje tvrdokorne prljavštine i za grundiranje koristite IRSAN TEMELJNI ČISTAČ G88. Potražite naše setove za održavanje.

Upita: Molimo, uzmite u obzir da u slučaju korištenja drugih sredstava, odnosno neprikladnog čišćenja i održavanja ne možemo prihvati odgovornost za eventualne posljedice.

Kod jako frekventnih ulaznih područja preporučujemo da pod stolice umetnete zaštitne strunjače ili zaštitu od pusta (npr. bez omekšivala od Tesa). Kod uredskih stolica na kotačima koristite prikladne kotače prema DIN 68131.

**Molimo, pridržavajte se naših uputstava o održavanju za naujene i navoštene podove, kao i uputa u Tehničkim listovima i na etiketama na kantama.**

**Skladištenje:**

Ukoliko je uskladišten na hladnom, suhom i bez mraza, proizvod možete čuvati više godina. Oštećene kante dobro zatvorite i brzo iskoristite.

**Upute/oznaka:**

Čuvajte podalje od dosega djece. Tijekom i nakon obrade pobrinite se za temeljito prozračivanje. Izbjegavajte otvoreno svjetlo i vatru (sadrži otapala). U slučaju doticaja s očima ili kožom odmah temeljito isperite vodom. Sprječite oticanje u kanalizaciju, podzemne vode ili u zemlju. Kante reciklirajte isključivo nakon što su u potpunosti ispražnjene. Neosušene ostatke ulja odlažite na zbirnim mjestima za otpadni lak. Tekući proizvod držite podalje od živežnih namirница, pića i stočne hrane.

Stupanj ugroženosti voda I. (vlastita procjena stupnja): niska vodougroženost

Lista sigurnosnih podataka raspoloživa za profesionalne korisnike na upit. Giscode: Ö60.