



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Lista s tehničkim podacima

12/2006

IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+

Temeljni premaz na bazi vode za nanošenje valjanjem i premazivanjem

npr. za parkete, podove od drveta i bambusa, OSB-ploče kao i stepenice, koji trebaju zadržati lijepi dojam.

Baza/oblik za isporuku:

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ - vodena disperzija – isporučuje se kao spreman za obradu temeljni premaz za nanošenje valjanjem ili premazivanjem za sve IRSA PLATINUM pokrovne lakove i IRSA AQUA pokrovne lakove.

Područja primjene:

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ primjenjuje se kao temeljni premaz koji se nanosi valjanjem ili premazivanjem npr. na parkete, drvene podove i podove od bambusa i stepenice. Za egzotično drvo prikladno samo uvjetno, tj. samo pri niskom udjelu ulja (preporučljiv probni premaz). Preporučamo IRSA Platinum Exotic-Primer.

Svojstva:

Vrlo dobro ispunjavanje pora – posebno prikladno kod drveta s jakom upojnom moći kao npr. bukva, javor i jasen, koji se ne trebaju ravnati – smanjuje djelovanje sljepljivanja stranica – postiže situ homogenu površinu – naočito kod hrastovog drveta postiže se lijepo poticanje drveta – laka obrada – slabog mirisa – niskog udjela štetnih tvari.

Obrada:

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ prije svake obrade dobro protresti! Površina na koju će se nanositi temeljni premaz mora biti čista, očišćena od prašine, ulja, voska, masti i od drugih ostataka. Preporučamo drvene površine izbrusiti sredstvom za brušenje odnosno rešetkom za brušenje zrna 120 (završno brušenje).

Nanošenje temeljnog premaza:

Postupkom valjanja ili premazivanja nanijeti 1 x IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+; oko 100 g/qm, već prema upojnoj moći drveta.

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ može se i prskati. Rado ćemo Vas pojedinačno savjetovati.

Sušenje:

Vrijeme sušenja kod nanošenja temeljnog premaza oko 2 sata.

Navedena vremena sušenja odnose se na normalne uvjete (+20 °C i 55 % relativne vlage zraka). Visoka vlaga zraka i niske temperature produljuju sušenje. Treba paziti na dobro prozračivanje (ali ne propuh).

Nakon nanošenja temeljnog premaza ne provoditi međubrušenje!

Pribor za rad:

IRSA za IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ nudi posebno prikladan pribor: *IRSA Aqua Roller* /IRSA Aqua valjak/, IRSA četku za premazivanje.

Uputa: Samo s prikladnim priborom za rad može se postići besprijekoran rezultat.

Pribor za rad odmah nakon upotrebe najprije očistiti novinskim ili sličnim upojnim papirom a poslije temeljito još očistiti vodom.

Sredstva za brušenje (trake, valjci, diskovi, lukovi), rešetke za brušenje i jastučici u svim izvedbama, mogu se nabaviti od IRSA-e.

Temperatura za obradu:

Prostor/podloga i IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ ne ispod 15 °C odnosno ne iznad +25 °C.

Mjere opreza:

I kod obrade temeljnih premaza s niskim udjelom štetnih tvari treba se pridržavati uobičajenih mjera opreza.

Naše tehničko savjetovanje o primjeni riječju i pismom i na temelju pokusa uslijedilo je po najboljem znanju, no vrijedi samo kao neobvezna uputa i ne oslobađa Vas Vaše vlastite provjere s naše strane isporučenih proizvoda na njihovu podobnost za namjeravane postupke i svrhe. Primjena, upotreba i obrada proizvoda slijede van naših kontrolnih mogućnosti i stoga su isključivo u Vašem području odgovornosti. Razumljivo, mi jamčimo kvalitetu naših proizvoda u skladu s uzorkom i nepromijenjivu. Pojavljivanjem nove "tiskanice s tehničkim uputama" prethodna gubi važenje!



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Stranica 2/ lista s tehničkim podacima "IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+" - 12/06

Upute: Držati izvan dosega djece. Pobrnuti se za dobro prozračivanje za vrijeme i nakon obrade. Ne udisati maglu koja nastaje prskanjem. U slučaju doticaja s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju, vode ili u zemlju. Za recikliranje dati samo pakovanje ispražnjeno od ostataka. Nesasušene ostatke laka dati na mjesto za sakupljanje starih lakova. Stupanj ugrožavanja voda 1. *Gis kod W3+*.

Molimo obratite pozornost na upute na etiketi IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+!

Skladištenje:

Ne skladištiti ili transportirati ispod +6 °C kao ni dulje vrijeme iznad +30 °C. U neotvorenom originalnom pakovanju moguće skladištiti oko ½ godine. Otvoreno pakovanje dobro zatvoriti i uskoro potrošiti.

Štititi od hladnoće.

VOC-oznaka od 2007: 2004/42/2 A(i)140;140 g/l<62g/l

Tumačenje:

2004/42 godina i broj Smjernice EU

/2 dodatak 2

A dio A

() podvrsta proizvoda

---;--- g/l granična vrijednost 1. stupnja odnosno granična vrijednost 2. stupnja u g/l

< --- g/l aktualna VOC-vrijednost

Naše tehničko savjetovanje o primjeni riječju i pismom i na temelju pokusa uslijedilo je po najboljem znanju, no vrijedi samo kao neobvezna uputa i ne oslobađa Vas Vaše vlastite provjere s naše strane isporučenih proizvoda na njihovu podobnost za namjeravane postupke i svrhe. Primjena, upotreba i obrada proizvoda slijede van naših kontrolnih mogućnosti i stoga su isključivo u Vašem području odgovornosti. Razumljivo, mi jamčimo kvalitetu naših proizvoda u skladu s uzorkom i nepromijenjivu. Pojavljivanjem nove "tiskanice s tehničkim uputama" prethodna gubi važenje!