



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Teknisk Datablad

01/2011

## IRSA Natura High-Solid olievoks til træ og andre overflader



IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH - 1  
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach  
DIBT-Grundsätzen Z-157.10-32

### Basis:

Udsøgte naturvokser og forædlede naturlige olier. IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS er byggemiljømæssigt ufarligt, uden opløsningsmidler, uden konserveringsmidler og uden formaldehyd. Indeholder ingen giftige eller biocide aktive stoffer.

### Leveringstilstand:

IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS leveres som bearbejdningsklar **pasta**.

### Anvendelse:

IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS kan anvendes universelt til hårde, bløde og eksotiske træsorter til indretning, som udsættes for normalt til stærk slitage, f.eks. træ- og parketoverflader, gulvbrædder, trapper, arbejdsplader, reoler, vindueskarmer, limtræ og møbler. I forbindelse med industriparket og træbrolægning er individuel rådgivning nødvendig. Især lyse træsorter som f.eks. ahorn bibeholder efter påføring af IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS deres lyse og ensartede, smukke overflade. Der kan også opnås optimale overflader med IRSA NATURA HÅRDOLIE HVID.

### Egenskaber:

fri for opløsningsmidler • byggemiljømæssigt ufarligt • ekstremt drøj i brug • meget nem at anvende • uden harpiks • slibning mellem påføringer • virker antistatisk • vand- og smudsafvisende • skridsikker • høj fyldeevne og god indtrængningsevne • sørger for at gulvet kan ånde • virker fugtighedsregulerende • giver overfladen glans • imprægnerer • beskytter • træets årer fremhæves • tørrer farveløst • det naturlige materiale træes karakter fremhæves • det tørrede tynde lag afgiver ingen gas

### Forbehandling af underlaget:

Den endelige slibning af træet (hele fladen, også kanten) skal mindst udføres med korn 100/120, ved underlag med svag sugeevne, f.eks. bambus, kan den endelige slibning også udføres med korn 80 .

### Brug/forbrug:

Overfladen skal være fast, fri for rester, ren og tør. Smuds kan fjernes med IRSA GRUNDRENS G88. Træfugtigheden bør ikke være højere end 9 % +/-1.

### Forbrug:

ca. 15 - 20 g/m<sup>2</sup> pr. påføring.

Vigtig: Oplysningerne vedr. forbrug er kun vejledende. Den nøjagtige mængde afhænger af overfladens slibning og af træsorten og skal bestemmes ud fra det der skal bearbejdes.

### Anvendelse på gulve:

IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS påføres med IRSA Rapid-spartel og gnides ind med en enkeltskivemaskine og en hvid pad efter ca. 30 minutter. IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS påføres anden gang med spartlen, når træet endnu kan suge. Ved spartling skal man absolut sørge for, at IRSA Natura High-Solid olievoks ikke står på overfladen. Ved træsorter med stærk sugeevne (bøgetræ, m.m.) påføres olien direkte med enkeltskivemaskinen og den beige farvede pad og efterpoleres med enkeltskivemaskinen og hvid pad efter ca. 30 minutter. Gulve, der udsættes for stærk slitage bør efterbehandles med IRSA NATURA HÅRDVOKS.

### Anvendelse på møbler:

IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS påføres med en fnugfri klud og efterpoleres f.eks. med en rystepudser og hvid pad eller manuelt med den hvide pad efter ca. 30 minutter. Ved træsorter med et stærk sugeevne (bøgetræ, m.m.) påføres olien direkte manuelt eller maskinelt med den beige farvede pad og efterpoleres manuelt eller maskinelt med den hvide pad efter ca. 30 minutter.

Sørg altid for, at der ikke dannes et tyndt lag af IRSA Natura High-Solid olievoks.

Vores anvendelsestekniske rådgivning i skrift og tale og som er baseret på forsøg, sker efter bedste evne. Det er dog kun en uforpligtende oplysning og fratager dig ikke ansvaret for selv at kontrollere, om de af os leverede produkter er egnet til de påtænkte procedurer og anvendelsesformål. Produkternes anvendelse, brug og bearbejdning sker uden for vores mulighed for kontrol og sker derfor udelukkende på dit ansvar. Vi garanterer selvfølgelig vores produkters prøvekonforme og ensartede kvalitet.

Ved udgivelsen af et nyt "Teknisk datablad" bliver det foregående ugyldigt.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

#### **Tørretid:**

Hvis en anden påføring er nødvendig, skal der overholdes en tørretid på 12 timer mellem de to påføringer. Alt efter træets sugsevne, temperaturen, luft- og træfugtigheden skal den anden påføring tørre 2-3 dage. Overfladen kan belastet fuldt ud efter en tørretid på 7-10 dage.

De anførte tørretider gælder for normale betingelser (+20° C und 55 % rel. luftfugtighed). En højere luftfugtighed og lavere temperaturer kan sinke tørringen betydeligt. Den optimale bearbejdningsstemperatur er +20° C. Ved lavere temperaturer sinker tørringen betydeligt.

#### **Efterbehandling af med IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS behandlede overflader:**

Hvis der er synlige matte eller slidte steder, bør de efterbehandles delvis eller i et større område med IRSA NATURA HÅRDVOKS efter hver grundrengøring og straks efterpoleres efter tørring (ca. 2 til 5 timer). IRSA NATURA HÅRDVOKS kan også anvendes, hvis der gøres rent med IRSA sæbebaseret rengøringsmiddel eller overfladerne plejes med IRSA flydende plejemiddel. Hvis der f.eks. kan ses striber på hele den voksbehandlede overflade, efterpoleres disse blot manuelt med den hvide håndpad, blocker eller med enkeltskivemaskine/hvid pad uden at vokse. Der bør altid være et tyndt lag voks.

#### **Arbejdsredskaber:**

IRSA tilbyder særligt egnede arbejdsredskaber til brug med IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS: IRSA RAPIDSPARTEL rustfri, enkeltskivemaskine/hvid pad, rystepudser/hvid pad, blocker

Bemærk: Et upåklageligt resultat kan kun opnås med egnede arbejdsredskaber.

Arbejdsredskaberne skal rengøres groft med avispapir eller papir med lignende sugsevne efter brug og derefter rengøres grundigt med vand.

#### **Pleje og rengøring:**

Under hærdetiden på ca. 7-10 dage kan overfladen ikke belastes fuldt ud og skal derfor beskyttes mod vand. Den efterfølgende pleje sker alt efter ønsket udseende enten med IRSA PLEJENDE OLIE (for en mat overflade - kun til overflader, hvor oliebehandlingen er afsluttet), IRSA NATURA HÅRDVOKS (for en silkeagtig, blank overflade) eller IRSA FLYDENDE PLEJMIDDEL (kommes i vaskevandet for ekstra glans). Rengøringen udføres med IRSA SÆBEBASERET RENGØRINGSMIDDEL. Spørg efter vores plejesæt.

Bemærk: Vi hæfter ikke ved brug af andre produkter eller for usagkyndig pleje og rengøring.

Vi anbefaler at anbringe måtter til beskyttelse ved indgange og filtdupper under stolene. Anvend egnede ruller i henhold til DIN 68131 til kontorstole.

**Læs venligst vores plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve samt de tilsvarende tekniske datablade og etiketterne på emballagerne.**

#### **Holdbarhed:**

Kan holde sig i flere år, hvis det opbevares køligt (ikke under +10° C) og tørt i ubrudt, original emballage.

#### **Advarsel:**

Gennemvædede klude, pads og andre arbejdsredskaber skal opbevares i lukkede beholdere. Olie/voks i forbindelse med slibestøv, stofkuld o.lign fugtes med vand eller opbevares i en spand, der kan lukkes hhv. bortskaffes brandsikkert - eller er der fare selvantændelse.

#### **Mærkning:**

**WGK 1. Giscode Ö10.**