

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid seidenmatt

1-Komponenten-Lack für Parkett, Industrieböden, Dielen und Holz im Innenausbau.

Auch für Turnhallenböden (geprüft nach DIN 18032, Teil 2) geeignet!

Für normale bis starke Beanspruchung

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen Z-157.10-92

Basis: Lösemittelhaltiger Holzsiegel auf Basis pflanzlicher Rohstoffe, mit entaromatisierten Kohlenwasserstoffen.

Lieferform: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm wird als verarbeitungsfertige Holzversiegelung in seidenmatt geliefert.

Einsatzgebiete: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm wird für normal bis stark beanspruchte Weich-, Hart- und Exotenhölzer im Innenausbau eingesetzt (Probeanstrich durchführen), z.B. Parkett, Dielen, Treppen, Hochkantlamellen, Holzpflaster, Holzböden mit Fußbodenheizung.

Eigenschaften: Sehr gute Strapazierfähigkeit - gute Dauerelastizität - keine Absatzstrichanfälligkeit - leichte Verarbeitung mit schneller Trocknung - universelle Anwendung - milde Lösemittel - sehr gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien - warme Anfeuerung des Holzes - sehr hohe Wasserbeständigkeit.

Verarbeitung: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm wird als Grundierung und Decklack eingesetzt. Die zu versiegelnde Holzfläche muss trocken, sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein. Vor und während der Verarbeitung IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm gut aufrühren.

Versiegelungsaufbau/Verbrauch:

Grundierung

1 x IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm im Rollverfahren; Verbrauch ca. 130 g/m² pro Auftrag.

Deckschicht

1 x IRSA Holzsiegel VOC High Solid sm im Rollverfahren auftragen; ca. 130 g/m² pro Auftrag.

Die maximale Auftragsmenge und angegebene Trockenzeit ist unbedingt einzuhalten, da sonst Trocknungs- bzw. Oberflächenstörungen auftreten. Ein Zwischenschliff erfolgt zwischen Grundierung und Deckschicht (Schleifpapier Korn 120-150).

Auf gleichmäßiges Ausrollen ist unbedingt zu achten.

Gesamtverbrauch (Grundierung + Deckschicht): mind. 260 g/m² – max. 300 g/m²

Verarbeitungstemperatur: Raum/Untergrund und IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm nicht unter +15° C bzw. über +30° C.

Verdünnung/Reinigungsmittel: IRSA Verdünnung B

Trocknung:

Trockenzeit Grundierung ca. 24 Stunden. Die Lackschicht muss richtig trocken und vollkommen klebefrei sein. Danach kann der Zwischenschliff mit Korn 120-150 erfolgen.

Voll beanspruchbar nach ca. 10 Tagen. Je mehr der frisch versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer der Versiegelung.

Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20° C und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit). Höhere Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur und unzureichende Lüftung verzögern die Trocknung. Auf gute Lüftung bzw. Sauerstoffzufuhr (jedoch keine Zugluft!) ist zu achten. Unter ungünstigen Trocknungsbedingungen auftretende Geruchsbelastung verschwindet im Laufe der Zeit, gut lüften.

Arbeitsgeräte:

IRSA bietet für IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm besonders geeignete Arbeitsgeräte:

IRSA Lack-Roller, 25 cm (für lösemittelhaltige Lacke geeignet).

Hinweis: Nur mit geeigneten Arbeitsgeräten lässt sich eine einwandfreie Versiegelung erzielen. Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Zeitungs- oder ähnlich saugfähigem Papier vorreinigen und anschließend gründlich mit IRSA Verdünnung B nachreinigen. Zwischen den einzelnen Lackaufträgen kann die Rolle im verschlossenen Lackeimer aufbewahrt werden.

Schleifmittel (Bänder, Rollen, Scheiben, Bögen), Schleifgitter und Pads in sämtlichen Ausführungen können von IRSA bezogen werden.

Pflege/Reinigung: Wir empfehlen IRSA Aqua Star (selbstglänzend; Pflege und Reinigung für manuell versiegelte Oberflächen, Polymerbasis, filmbildend), oder IRSA Aqua Star R9 (wirkt matt; Wässrige Basis, für ultramatte, seidenmatte, oder seidenglänzende Oberflächen, auch für Fertigparkett, geölte und gewachste Oberflächen, nicht filmbildend, auch zur Pflege und Reinigung von Sporthallen gem. DIN 18032, Teil 2). Früheste Anwendung ca. 10 Tage nach der Endversiegelung. Zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Grundreinigung IRSA Grundreiniger G88 verwenden. Fragen Sie nach den IRSA Pflegesets.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für Fremdmittel bzw. für unsachgemäße Pflege- und Reinigung keine Haftung übernommen werden kann. Bitte fordern Sie die entsprechende IRSA Pflegeanweisung an.

Lagerfähigkeit: Im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen. Vorsichtsmaßnahmen: Die Vorschriften über den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten sind zu beachten. Bitte beachten Sie die P- und H-Sätze, die Gefahrgutklassifizierung auf den Gebindeetiketten und die EU-Sicherheitsdatenblätter.

VOC-Kennzeichnung ab 2010:

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid seidenmatt: 2004/42/2 A(i)500 g/l <499 g/l

Erläuterung:

2004/42 = Jahr und Nummer der EU-Richtlinie

/2 = Anhang 2

A = Teil A

() = Produktunterkategorie

---,--- g/l = Grenzwert in g/l

< --- g/l = aktueller VOC-Wert