



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

09/2021

IRSA BÜHNENLACK,

schwarzdeckend, sehr matt, nicht reflektierend

Basis:

Einkomponenten Kunstharzsiegel

Lieferform:

IRSA BÜHNENLACK wird als verarbeitungsfertige Holzversiegelung in schwarz, sehr matt geliefert.

Einsatzgebiet:

für Bühnen; Fotostudios

Eigenschaften:

Durch die sehr matte Einstellung wird der Lichteinfall gebrochen und eine Spiegelung bzw. reflektierendes Licht weitgehendst vermieden.

Verarbeitung:

IRSA BÜHNENLACK wird als Grundierung und Deckbeschichtung eingesetzt.

Die zu versiegelnde Holzfläche muss trocken, sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein. Vor und während der Verarbeitung das Material gut aufrühren.

Bei Weichhölzern wie Tanne, Fichte oder Kiefer kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen können. Harz vor dem Versiegeln mit Verdünnung B abwaschen.

Versiegelungsaufbau/Verbrauch:

Grundierung:

1 x IRSA BÜHNENLACK im Roll- oder Streichverfahren auftragen, ca. 100 – 130 g/m²

Nach ca. 24 Stunden Zwischentrocknung, Zwischenschliff mit Körnung 150.

Deckschicht:

1 x IRSA BÜHNENLACK im Roll- oder Streichverfahren auftragen, ca. 100 – 130 g/m²

Vor der Überversiegelung muss die Oberfläche gleichmäßig trocken sein.

Gesamtverbrauch: ca. 200 – 260 g/m²

Trocknung:

Nach ca. 4 - 6 Stunden staubtrocken. Überstreichbar nach 24 Stunden. Voll belastbar nach 9 – 10 Tagen.

Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit). Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperatur, ebenso wie ein erhöhter Materialverbrauch, verzögern die Trocknung. Auf gute Lüftung (jedoch keine Zugluft) ist zu achten.

Verarbeitungstemperatur:

Raum/Untergrund und IRSA BÜHNENLACK nicht unter +15°C bzw. über +30°C bei der Verarbeitung.

Verdünnung:

IRSA VERDÜNNUNG B.

Arbeitsgeräte:

IRSA bietet für den IRSA BÜHNENLACK besonders geeignete Arbeitsgeräte: IRSA MOHAIR-LACKROLLER oder IRSA STREICHBÜRSTE

Hinweis: Nur mit geeigneten Arbeitsgeräten lässt sich ein einwandfreies Ergebnis erzielen.

Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Zeitungs- oder ähnlich saugfähigem Papier vorreinigen und anschließend gründlich mit IRSA VERDÜNNUNG B nachreinigen.

Pflege und Reinigung:

Der versiegelte Boden darf nur nebelfeucht gereinigt und nicht gepflegt werden, da Pflegemittel den Glanzgrad wieder erhöhen und mit Verspiegelungen zu rechnen wäre. IRSA AQUA CLEANER 5000 verwenden.

Schnelle Reparatur:

Die beschädigten Stellen der mit IRSA Bühnenlack lackierten Fläche werden mit IRSA Bühnenlack ohne Anschliff mit dem Pinsel ausgetupft bzw. überstrichen. Der Reparaturanstrich ist nach ca. 4 Std. griff trocken und kann wieder begangen werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Die Vorschriften über den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten sind zu beachten.

Bitte beachten Sie die P- und H-Sätze, die Gefahrgutklassifizierung auf den Gebindeetiketten und die EG-Sicherheitsdatenblätter. Offene Flammen vermeiden.

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken lagern und transportieren. Im unangebrochenen Originalgebilde ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.

VOC-Kennzeichnung ab 2010: 2004/42/2 A (i); 500 g/l < 492 g/l

Erläuterung:

2004/42 = Jahr und Nummer der EU-Richtlinie

/2 = Anhang 2

A = Teil A

() = Produktunterkategorie

--- g/l = Grenzwert in g/l

< --- g/l = aktueller VOC-Wert