Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

02/2023

IRSA PARKETTFUGEN-DICHTMASSE

zum Abdichten von Parkettfugen und Anschlußfugen

Basis:
Polymerisierter Ester, silikonfrei

Lieferform:
IRSA PARKETTFUGEN-DICHTMASSE wird als gebrauchsfertige, hochviskose Paste geliefert.

Farbtöne:
Ahorn (Esche, Kiefer), Eiche hell, Eiche natur, Buche rotbraun, Weiß, Grau, Kirsche, Mahagoni, Mooreiche, Schwarz, Nussbaum dunkel, Ahorn hell

Einsatzgebiete:
Zur Abdichtung von Parkettfugen und Anschlußfugen, wie z.B. Holz, versiegeltes und unversiegeltes Parkett, im Innenausbau.

Eigenschaften:
Gut schleifbar im ausgehärteten Zustand • hartelastisch • schnelltrocknend • zur Überversiegelung mit allen handelsüblichen Parkettsiegeln • hervorragende Eigenhaftung • lösemittel- und geruchsfrei • UV- und verrottungsbeständig • im ausgehärteten Zustand temperatur- und wasserbeständig von –20°C bis +110°C • dehnfähig bis zu 15%.
Breitere Fugen ab ca. 5 mm sollten mit einer Rundschnur unterfüttert werden.

Verarbeitung:
Der Untergrund muß sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Notfalls entfetten (z.B. mit IRSA GRUNDREINIGER G88). Kartusche oberhalb des Gewindes abschneiden. Düse aufschrauben, schräg anschneiden und mittels Hand- oder Pressluftpistole ausspritzen. Masse ggfs. unverzüglich mit feuchtem Schwamm glätten. Zur Verklebung wellenförmig auftragen. Dreiflankenhaftung unbedingt vermeiden.

Trocknung:
Je nach Volumen überversiegelbar nach ca. 4 – 6 Stunden, schleifbar nach ca. 18 – 24 Stunden, voll beanspruchbar (Teppich legen, Möbel stellen) nach ca. 2 – 3 Tagen.

Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit). Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperatur sowie höherer Materialverbrauch verzögern die Trocknung.

Arbeitsgeräte:
Besonders geeignete Arbeitsgeräte: Pressluftpistole
Hinweis: Nur mit geeigneten Arbeitsgeräten läßt sich ein einwandfreies Ergebnis erzielen.

Schleifmittel (Bänder, Rollen, Scheiben), Schleifgitter und Pads in sämtlichen Ausführungen können von IRSA bezogen werden.

Verarbeitungstemperatur:
Raum/Untergrund und IRSA PARKETTFUGEN-DICHTMASSE nicht unter + 6°C bzw. über +30°C.

Vorsichtsmaßnahmen:
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Fugenspachtel sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der IRSA PARKETTFUGEN-DICHTMASSE-Etikette

Hinweise:
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Nicht eingetrocknete Reste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Lagerfähigkeit:
Nicht unter +6°C und trocken lagern und transportieren. Im unangebrochenen Originalgebinde ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.

Vor Kälte schützen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen „Technischen Merkblatts" verliert das vorherige seine Gültigkeit!

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH • An der Günz 15 • D-86489 Deisenhausen • Tel. +49 8282 8944-0 • Fax +49 8282 8944-44 • E-Mail: info@irsa.de • www.irsa.de