



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA BASIC COLOR

03/06

Couche de fond colorée pour vernis aqueux IRSA Platinum, vernis IRSA Holzsigel 2000, contenant du dissolvant

Domaines d'application: IRSA BASIC COLOR est utilisé dans l'ensemble de la finition intérieure sur les bois durs et les bois tendres clairs (par ex. sols de parquet et sols en bois, ainsi que les meubles). Les bois exotiques, très riches en substances contenues, ne conviennent pas.

Couleurs livrables: incolore, gris moyen, gris clair, gris foncé, noir, bleu, rouge, vert, noyer, jaune, blanc et cognac. Sur demande correspondante, nous livrons des tons spéciaux.

Indications particulières: avant de procéder à la teinture, il faut absolument procéder à une teinture d'essai sur l'échantillon de bois d'origine. Mettez-vous d'accord avec votre client sur la couleur désirée. Soumettez un échantillon coloré à votre client pour arriver à un accord. Le bois est un produit naturel et peut réagir différemment en fonction des substances contenues et de la région de croissance et présenter des différences de teinte.

Fonds appropriés: bois sec et propre, ne contenant ni résine ni d'huile

Traitement : avant et pendant le traitement, toujours bien secouer ou remuer IRSA BASIC COLOR. Avant de procéder à la teinture, poncer la surface de manière uniforme. Ponçage final: grain de 120, enlever totalement la poussière de ponçage. La quantité à appliquer dépend de l'essence et du pouvoir d'absorption du bois. Ensuite, IRSA BASIC COLOR est appliqué de manière uniforme à l'aide du rouleau à vernir IRSA en mohair, puis on le fait pénétrer par frottement, à l'aide de la machine monodisque et d'un patin blanc. IRSA BASIC COLOR peut également être utilisé à l'aide du pinceau, du pistolet à air comprimé ou de l'appareil Airmix. Il faut absolument le faire pénétrer par frottement lorsqu'il est encore à l'état humide. Une application d'essai est requise (la quantité et le temps d'action influencent l'intensité de la teinte). Vous pouvez obtenir d'autres informations lors d'une consultation IRSA individuelle.

Pour les surfaces assez grandes, il faudra veiller à ce que IRSA BASIC COLOR provienne d'une seule charge. Si la quantité pour ce traitement ne suffit pas, les différentes charges devront être mélangées. Lorsqu'un nouveau fût est entamé, il faudrait de nouveau procéder à une application d'essai.

Colorer et sceller chêne avec IRSA BASIC COLOR, teintes légères (blanc, gris) et avec du vernis aqueux stable à la lumière. Traiter au préalable la surface avec 1 x IRSA BASIC COLOR (120-160 g/m²) et après un temps de séchage de 12 heures, appliquer 1 x IRSA ISO-Primer, env. 100 g/m². Après 12 heures, sceller la surface avec 3-4 x vernis aqueux IRSA Platinum 2 K 2010 lustré satiné ou 2030 ultra mat resp. 2055 brillant (appliquez au total 360 g/m² au minimum). Consultez aussi les autres fiches techniques des produits IRSA mentionnés.

Dilution: IRSA BASIC COLOR est prête à l'emploi. Si l'on veut éclaircir, n'utiliser que IRSA BASIC COLOR FARBLOS (incolore). La stabilité à la lumière peut être réduite en fonction du degré d'éclaircissage. Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Consommation totale: environ 5 à 8 m²/l ou environ 160 g/m². En fonction de l'essence de bois et du pouvoir d'absorption du bois.

Séchage: au minimum 12 heures. Les temps de séchage indiqués se rapportent à des conditions normales (environ + 20°C et environ 55 % d'humidité relative).

Application de la couche de fond et des couches de revêtement:

On peut utiliser tous les vernis aqueux IRSA et tous les vernis contenant du dissolvant IRSA, comme par ex. l'IRSA Holzsigel 2000. Les surfaces imprégnées en clair (gris moyen, gris clair, gris foncé, blanc)devraient être protégées d'une manière satinée uniquement par des vitrifications stables à la lumière, par ex. avec IRSA Platinum 2010 2K (verniss aqueux de parquet, mat soyeux) ou IRSA Platinum 2055 2K (brillant) . En cas d'utilisation d'IRSA Platinum 2030 2K-Parkettwasserlack (verniss aqueux de parquet ultra mat) ou IRSA Platinum 2055 2K (brillant), il faudra toujours utiliser du 'Platinum Rollgrund' (fond appliqué au rouleau) comme application de couche de fond.

Nettoyage des appareils: veuillez procéder au nettoyage des appareils avec de l'eau chaude.

Durée de conservation:

IRSA BASIC COLOR peut se conserver 6 mois dans le fût d'origine. Les fûts entamés devront être utilisés complètement le plus tôt possible.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

F.T. IRSA BASIC COLOR 2-2

03/06

Veillez tenir compte de ce qui suit:

Si vous utilisez également des produits étrangers, nous ne pouvons assumer aucune garantie quant au résultat impeccable de l'état des surfaces teintées et / ou vernies.

Indications:

Il faudra respecter les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation des produits chimiques. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas jeter les résidus à l'égout. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après respiration d'air frais amené, utiliser le cas échéant un respirateur ou procurer de la chaleur. En cas de malaises persistants, consulter un médecin. Ne donner au recyclage que les fûts complètement vides. Déversement des fûts non vidés: conformément aux prescriptions légales.

Conserver hors de la portée des enfants.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle est en vigueur cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous avant le propre examen des produits livrés par nous sur leur qualification dans des procédures et buts envisagés. L'application, l'utilisation et le traitement des produits ont lieu à l'extérieur de nos responsabilité se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous garantissons la qualité inférieure et constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité.