

IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid satiné mat

Vernis monocomposant pour parquets, sols industriels, planchers et bois dans l'aménagement intérieur. Convient également aux sols de gymnases (testé selon la norme DIN 18032, partie 2) !

Pour une sollicitation normale à forte

Produit de construction testé selon les principes DIBT Z-157.10-92

Base : vernis pour bois à base de solvants, à base de matières premières végétales, avec des hydrocarbures désaromatisés.

Forme de livraison : IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm est livré sous forme de vernis pour bois prêt à l'emploi, en satiné mat.

Domaines d'application : IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm est utilisé pour les bois tendres, durs et exotiques soumis à des sollicitations normales à fortes dans l'aménagement intérieur (effectuer un essai préalable), par exemple parquet, planchers, escaliers, lamelles sur chant, pavés en bois, sols en bois avec chauffage au sol.

Propriétés : très bonne résistance à l'usure - bonne élasticité durable - pas de traces de talons - application facile et séchage rapide - utilisation universelle - solvants doux - très bonne résistance aux produits chimiques ménagers - réchauffement du bois - très haute résistance à l'eau.

Application : IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm s'utilise comme apprêt et comme couche de finition. La surface à vitrifier doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de cire, de graisse et de tout autre résidu. Bien mélanger IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm avant et pendant l'application.

Structure du vitrificateur/consommation :

Apprêt : 1 couche d'IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm appliquée au rouleau ; consommation env. 130 g/m² par couche.

Couche de finition: 1 couche d'IRSA Holzsigel VOC High Solid sm appliquée au rouleau ; env. 130 g/m² par couche.

La quantité maximale à appliquer et le temps de séchage indiqué doivent être impérativement respectés, sinon des problèmes de séchage ou de surface peuvent survenir. Un ponçage intermédiaire est effectué entre l'apprêt et la couche de finition (papier abrasif grain 120-150).

Veillez à bien étaler le produit de manière uniforme.

Consommation totale (couche d'apprêt + couche de finition) : min. 260 g/m² – max. 300 g/m²

Température d'application : pièce/support et IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm pas en dessous de +15 °C ni au-dessus de +30 °C.

Diluant/produit de nettoyage : diluant IRSA B (IRSA Verdünnung B)

Séchage :

Temps de séchage de l'apprêt : environ 24 heures. La couche de vernis doit être complètement sèche et ne plus coller. Le ponçage intermédiaire peut ensuite être effectué avec un grain de 120-150. Entièrement utilisable après environ 10 jours. Plus le sol fraîchement vitrifié est ménagé pendant les premiers jours, plus la durée de vie de la vitrification est longue.

Les temps de séchage indiqués se réfèrent à des conditions normales (+20 °C et 55 % d'humidité relative). Une humidité élevée, une température basse et une ventilation insuffisante retardent le séchage. Veiller à une bonne ventilation et à un apport d'oxygène (mais pas de courants d'air !). Les odeurs qui apparaissent dans des conditions de séchage défavorables disparaissent avec le temps, bien aérer.

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsade, info@irsade

Nos conseils techniques d'application, qu'ils soient donnés oralement, par écrit ou sur la base d'essais, sont fournis au mieux de nos connaissances, mais ne constituent que des indications sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même l'adéquation des produits que nous livrons aux procédés et aux fins prévus. L'application, l'utilisation et la mise en œuvre des produits échappent à notre contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité constante et conforme aux échantillons de nos produits. La publication d'une nouvelle « fiche technique » rend la précédente caduque 7.26

Outils de travail :

IRSA propose des outils de travail particulièrement adaptés à IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm : Rouleau à vernis IRSA, 25 cm (adapté aux vernis à base de solvants).

Remarque : seul un outil adapté permet d'obtenir une finition impeccable. Nettoyer l'outil immédiatement après utilisation avec du papier journal ou un papier absorbant similaire, puis le nettoyer soigneusement avec le diluant IRSA B. Entre les différentes applications de vernis, le rouleau peut être conservé dans le seau de vernis fermé.

Les abrasifs (bandes, rouleaux, disques, feuilles), les grilles abrasives et les tampons de toutes sortes peuvent être achetés auprès d'IRSA.

Entretien/nettoyage : nous recommandons IRSA Aqua Star (auto-brillant ; entretien et nettoyage des surfaces vitrifiées manuellement, à base de polymères, filmogène) ou IRSA Aqua Star R9 (effet mat ; à base aqueuse, pour surfaces ultra-mates, mates satinées ou satinées brillantes, également pour parquets prêts à poser, surfaces huilées et cirées, non filmogène, également pour l'entretien et le nettoyage des salles de sport selon la norme DIN 18032, partie 2). Application au plus tôt environ 10 jours après la vitrification finale. Pour éliminer les salissures tenaces et pour le nettoyage de base, utiliser le nettoyant de base IRSA G88. Demandez les kits d'entretien IRSA.

Remarque : veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de produits tiers ou d'entretien et de nettoyage inappropriés. Veuillez demander les instructions d'entretien IRSA correspondantes.

Durée de conservation : se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Bien refermer les emballages ouverts et les utiliser rapidement. Précautions : respecter les prescriptions relatives à la manipulation des liquides inflammables. Respecter les phrases P et H, la classification des marchandises dangereuses sur les étiquettes des emballages et les fiches de données de sécurité de l'UE.

Marquage COV à partir de 2010 :

IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid satiné mat : 2004/42/2 A(i)500 g/l <499 g/l

Explication :

2004/42 = année et numéro de la directive européenne

/2 = annexe 2

A = partie A

() = sous-catégorie de produit

---,--- g/l = valeur limite en g/l

< --- g/l = valeur COV actuelle

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsa.de, info@irsa.de

Nos conseils techniques d'application, qu'ils soient donnés oralement, par écrit ou sur la base d'essais, sont fournis au mieux de nos connaissances, mais ne constituent que des indications sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même l'adéquation des produits que nous livrons aux procédés et aux fins prévus. L'application, l'utilisation et la mise en œuvre des produits échappent à notre contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité constante et conforme aux échantillons de nos produits. La publication d'une nouvelle « fiche technique » rend la précédente caduque ! 7.26