

IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt

Βερνίκι υδατοδιαλυτό δύο συστατικών extrem-matt με IRSA PLATINUM σκληρυντή.
Για παρκέ, μπαμπού, ξύλινα δάπεδα, OSB, ξύλινες σκάλες. Ιδανικό για σκληρή χρήση.
Δημιουργεί ένα φυσικό, αυθεντικό, φωτεινή επιφάνεια (φυσικό ξύλινο εφέ).
Με εξωτικά ξύλα απαιτείται δοκιμή διενεργεί! Απαιτείται διαβούλευση!

Περιγραφή:

Το IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt είναι βερνίκι με βάση το νερό. Για σκληρή χρήση σε παρκέ, ξύλινα πατώματα, OSB, σκάλες, εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, ιδανικό για εξωτερικά πατώματα όπως bamboo κ.λ.π. (Για τη ΔΡΥ χρησιμοποιήστε αστάρι IRSA AQUA ROLLER). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του βερνικιού είναι η γρήγορη στέγνωση, η μεγάλη αντοχή, η εύκολη εφαρμογή, το εύκολο τρίψιμο, η προστασία που παρέχει το νερό.

Ιδιότητες:

Δημιουργεί ένα φυσικό, αυθεντικό, φωτεινή επιφάνεια (φυσικό ξύλινο εφέ,
πολύ υψηλή αντοχή,
γρήγορα τελική σκληρότητα (5 ημέρες)
η κλειστή ταϊνία βαφής είναι ανθεκτική ακόμη και μετά από παρατεταμένη έκθεση στο νερό ,
πολύ καλή αντοχή σε οικιακές χημικές ουσίες,
πολύ καλό τρίψιμο

Με εξωτικά ξύλα απαιτείται δοκιμή
διενεργεί! Απαιτείται διαβούλευση!

Προετοιμασία:

Η επιφάνεια στην οποία θα περαστεί πρέπει να είναι στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες και κάθε λογής λάδια, χημικά, καθαριστικά κ.λ.π. Προσθέστε το IRSA PLATINUM σκληρυντή στο IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt. Τ και ανακινείστε για τουλάχιστον 15 sec. Μην αναδεύετε. Το υλικό μετά τη μίξη πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πολύ μέσα σε 2 ώρες.

Αναλογία:

20 μέρη IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt με 1 μέρος IRSA PLATINUM ISO σκληρυντή extrem-matt. (π.χ. 0,225 l σκληρυντή για 4,5 l βερνίκι). Προτείνουμε για το τελικό βερνίκι γυαλόχαρτο No.100-120. Το IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt μπορεί να εφαρμοσθεί με ρολό, μεταλλική σπάτουλα ή πιστόλι αέρος.

Χρήσεις:

1. Ασταριού

Για σκληρές ξύλινες επιφάνειες (όπως οξύ) χρησιμοποιήστε ρολό και όχι σπάτουλα.

Για τη ΔΡΥ χρησιμοποιήστε Αστάρι IRSA AQUA ROLLER – οδηγίες στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Περίπτωση I:
Περάστε 3 ή 4 χέρια τη μίξη του IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt με τον IRSA PLATINUM ISO σκληρυντή extrem-matt. χρησιμοποιώντας ρολό με καλυπτικότητα περίπου 130g/m² τη φορά. Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των εφαρμογών δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 12 ώρες. Το τρίψιμο πρέπει να γίνεται μόνο πριν το τελευταίο χέρι με γυαλόχαρτο No. 120.

Τελική Αναλογία:

Περίπου 360 g/m² για αστάρι και βερνίκι (1 χέρι αστάρι, 2 χέρια βερνίκι).

Διάρκεια στέγνωσης:

Διάρκεια στέγνωσης για το βερνίκι ανάμεσα στα περάσματα είναι 2-4 ώρες, αλλά όχι αργότερα από 12 ώρες. Προσεκτικά μπορούμε να πατήσουμε μετά από 4 ώρες. Έπιπλα και χαλιά μπορούν να μπουν μετά από 5 ημέρες.

Όλες οι ενδείξεις στέγνωσης είναι πιστοποιημένες σε θερμοκρασία 20° C και σχετική υγρασία αέρος 60%.

Εργαλεία εφαρμογών:

Μεταλλική σπάτουλα IRSA AQUA ρολό και βούρτσα IRSA. Τα εργαλεία να πλένονται με νερό αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Παρακαλούμε προσοχή:

Δεν χρησιμοποιούμε τα προϊόντα σε θερμοκρασίες μικρότερες από 15° C και μεγαλύτερες των 30° C.

Αποθήκευση:

Η αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων δεν πρέπει να γίνεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες παγετού, κρύου ή μεγάλης ζέστης. Όχι κάτω από +6° C και πάνω από 30° C. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια ζωής των προϊόντων δεν θα ξεπεράσει τους 6 μήνες.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Δελτίο τεχνικών στοιχείων

Τελευταία έκδοση 2 04/2015

Συντήρηση και καθαρισμός:

Για μακροχρόνια συντήρηση ή καθαρισμό χρησιμοποιείστε το IRSA AQUA STAR R9 στις MAT επιφάνειες. Τουλάχιστον 5-6 ημέρες μετά το τελευταίο πέρασμα βερνικιού. Για να αφαιρέσετε βρωμιά και να διορθώσετε λάθη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IRSA BASIC Cleaner G88.

Περισσότερες λεπτομέρειες και τεχνικές πληροφορίες μπορούν να σας δοθούν εάν το ζητήσετε.

Διόρθωση λαθών:

Είναι πιθανόν να επιδιορθώσετε ήδη λουστραρισμένες επιφάνειες. Όταν μία ήδη περασμένη με βερνίκι επιφάνεια είναι λάθος, μπορεί να επιδιορθωθεί με το IRSA PLATINUM 2K Nature feeling extrem-matt + IRSA PLATINUM ISO σκληρυντή. Πριν να εφαρμόσουμε το προϊόν η επιφάνεια πρέπει να καθαρισθεί με το IRSA G88 και μετά να τρίψουμε με γυαλόχαρτο No.100. Σε προβερνικωμένα πατώματα εάν το βερνίκι είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αποχαρτάρουμε τελείως. Προσοχή στη δυνατότητα του ξύλου.

Οδηγίες ασφαλείας:

Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε αεροζόλ, φοράτε μάσκες. Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην πετάτε τα άδεια κουτιά σε κάδους ή δημόσιους χώρους. Σεβαστείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

* Προστατέψτε τις συσκευασίες από το κρύο.

Σήμανση VOC από το 2007/2010:

Νέο υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-mattt 2 συστατικών με σκληρυντικό IRSA PLATINUM Iso-Härter:

2004/42/2 A(j)140,140 g/l <65 g/l

Το υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem matt περιέχει λιγότερα από 90 g/λίτρο διαλύτη και συνεπώς υπολείπεται σαφώς της απαιτούμενης τιμής της 2ης βαθμίδας της οδηγίας Decopaint της ΕΕ (140g/l)!