



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Δελτίο τεχνικών στοιχείων

Τελευταία έκδοση 05/2011

## IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+

Υδατοδιαλυτό αστάρι για παρκέ και ξύλινα δάπεδα.

### Περιγραφή:

Το IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+ είναι έτοιμο προς χρήση αστάρι για παρκέ και ξύλινα δάπεδα.

### Χαρακτηριστικά:

Το IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+ έχει βελούδινη υφή, ιδανικό για μεγάλης απορροφητικότητας ξύλα, όπως οξυά, σφένδαμος και δεσποτάκι., εύκολο στην εργασία, περιέχει μικρή ποσότητα χημικών, είναι άοσμο και δεν χρειάζεται γυαλοχαρτάρισμα πριν το άπλωμα του βερνικιού. Το IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+ βοηθά στην εύκολη στέγνωση των βερνικιών.

### Εφαρμογές:

Απλώστε καλά πριν τη χρήση. Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι τελείως καθαρή και στεγνή. Προτείνουμε ένα αποχαρτάρισμα πριν, της επιφάνειας με γυαλόχαρτο No.120.

### Αναλογία:

Απλώστε ένα μέρος από το IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+ με ρολό ή βούρτσα σε αναλογία 100 g/m<sup>2</sup>. Η αναλογία εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Μην γυαλοχαρτάρετε μετά την εφαρμογή του ασταριού.

### Στέγνωση:

Η διάρκεια στέγνωσης του IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+ είναι περίπου 2 ώρες. Όλες οι ενδείξεις στέγνωσης είναι πιστοποιημένες σε θερμοκρασία 20° C και σχετική υγρασία αέρος 50-60%.

### Εργαλεία εφαρμογής:

Προτείνουμε τη βούρτσα ή το ρολό IRSA.

### Θερμοκρασία:

Μην εφαρμόζετε το αστάρι IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+ σε θερμοκρασίες κάτω των 15° C και άνω των 25° C.

### Προσοχή στην κρούση:

Οι μη διατεθειμένες συσκευασίες πρέπει να προστατεύονται από χτυπήματα.

### Αποθήκευση / μεταφορά:

Σε συνθήκες παγετού, κρύου ή υγρασίας (κάτω των 6° C) η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν ξεπερνάει τους 6 μήνες.

\* Προστατέψτε το από το κρύο.

Σήμανση VOC από το 2007: 2004/42/2 A(i)140;140 g/l <62 g/l