



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

dati tecnici

07/06

IRSA BASIC COLOR

Colorazione di fondo per vernici a base acquosa "IRSA Platinum", per vernici IRSA a base di solventi e IRSA HP-Oil High-Protection (olio di alta protezione).

Campi d'applicazione: IRSA Basic color trova uso negli interni su legni da duri a morbidi chiari (p. es. parquet, pavimenti di legno e mobili). Non è adatto per legni esotici ricchi di sostanze vegetali.

Gamma di colori: IRSA Basic Color è disponibile in forma già pronta all'uso nei seguenti colori: incolore, grigio, grigio chiaro, grigio scuro, blu, rosso, verde, color noce, giallo, bianco, color cognac, arancione, color quercia. Su richiesta sono disponibili anche altre colorazioni.

Importante: prima di iniziare la colorazione di una superficie è consigliato fare una prova su un pezzo di legno uguale alla superficie da trattare. Accordate il colore secondo i desideri del cliente. Il legno è un materiale naturale di qualità e provenienza differente e può quindi reagire in modo diverso e presentare differenze nella colorazione.

Superfici adatte alla colorazione: il legno deve essere asciutto, pulito e libero da olio e resine.

Modo d'uso:

Scuotere il recipiente o mescolare per bene IRSA Basic Color prima e durante l'uso. Le superfici da colorare vanno levigate con carta vetrata di grana 120. Eliminare dalla superficie la polvere di legno. La quantità di consumo è dipendente dal grado di assorbimento del legno. Per l'applicazione consigliamo di usare un rullo quale IRSA Mohair-Lackrolle ma si può usare benissimo anche un pennello o uno spruzzo. Importante è che IRSA Basic Color ancora allo stato bagnato venga strofinato sulla superficie usando una lucidatrice con dischi pulitori di qualità bianco. È indispensabile fare una mano di prova (quantità di materiale e tempo di reazione influenzano direttamente l'intensità della colorazione). Consultateci, saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni riguardanti i nostri prodotti.

Fate attenzione che per il trattamento di grandi superfici, il numero di lotto riportato sul contenitore del prodotto sia sempre lo stesso. Qualora un recipiente solo non basti, è consigliato mescolare il contenuto di diversi recipienti prima dell'applicazione per ottenere sempre la stessa tonalità. Eseguire sempre una mano di prova quando si apre un contenitore nuovo.

Come si colora e sigilla la quercia con IRSA BASIC COLOR a colori chiari (bianco, grigio, grigio chiaro) e vernice a base acquosa e colore resistente alla luce:

Prima trattare la superficie con IRSA BASIC COLOR (1 volta ca. 120-160 g/m²) e, dopo l'essiccazione di 12 ore, dare una mano di IRSA ISO-Primer (100g/m² ca.). Usare IRSA Platinum Exotic Primer (100g/m² ca.) per qualità di legno scure. Dopo altre 12 ore di essiccazione sigillare la superficie con tre o quattro mani di vernice a base acquosa IRSA Platinum 2K 2010 opaca, 2030 semiopaca o con 2055 lucido (consumo complessivo minimo 360g/m²). Su altri dettagli consultate i dati tecnici dei prodotti IRSA.

Come si diluisce IRSA Basic Color: il prodotto è pronto all'uso. Per schiarire una colorazione si usa il prodotto incolore IRSA BASIC COLOR FARBLOS. Secondo il grado di schiarimento può essere ridotta la resistenza alla luce. Tutti i colori sono mescolabili tra di loro.

Consumo totale: circa 160 g/m²; 1L= 5-8 m² secondo la qualità e il grado di assorbimento del legno.

Essiccazione: minimo 12 ore a condizioni ambientali normali (+20° C e circa 55 % di umidità).

Mano di fondo e di copertura:

Dopo la colorazione può essere usata tutta la gamma completa dei vernici IRSA tanto a base acquosa quanto a base di solvente (per es. Irsa Holzsigel 2000 e anche IRSA HP-Oil High Protection). Fondi colorati chiari richiedono una copertura resistente alla luce come per esempio: IRSA Platinum 3000 1C, IRSA Platinum 2010 2C. Se si usa la vernice IRSA Platinum 2030 2C ultramatt (opaca), fare attenzione di usare solo e esclusivamente IRSA Platinum Rollgrund come mano di fondo.

Pulizia degli utensili: usare solo acqua calda.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

2/2 I - IRSA Basic Color

07/06

Conservazione:

Contenitori non aperti si conservano ca. 6 mesi, una volta aperti consumare presto. Conservare il prodotto protetto dal gelo.

Avvertenza:

L'uso di altri prodotti fa decadere eventuali garanzie.

Avvertenza:

Tenere lontano dalla portata dei bambini, durante l'uso ventilare per bene non forzando l'aria, non respirare né ingerire il prodotto. Al contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare con acqua. Non gettare residui di prodotto nelle fognature nelle acque né sulla terra, riciclare adeguatamente i resti del prodotto.

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione può provocare vomito: consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitori o l'etichetta. Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua. Imballaggi non puliti: smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Conservare fuori della portata dei bambini. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali

Attenersi alle consuete misure di precauzione lavorando con prodotti chimici.

La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d'idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi esclusivamente nell'ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una nuova "scheda tecnica" la precedente perde la sua validità