



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Foglio dati tecnici

04/2015

IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca, vernice 2 componente a base acquosa

Per parquet, bambù, pavimenti in legno, pannelli OSB e sughero per scale e parti in legno in intern
Per superfici sottoposte ad attrito da normale a molto forte.

La vernice è talmente opaca che dopo il trattamento il legno risulta come naturale non trattato.

Campi di impiego: IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca viene adoperata per superfici sottoposte ad attrito da normale a moltoforte, per parquet, parquet in bambù e pavimenti in legno, pannelli OSB, scale in legno per interni. Ideale anche per superfici in sughero. limitato uso per legni esotici (si consiglia in caso di fare una prova in una parte non in vista).

Proprietà:

La vernice è talmente opaca che dopo il trattamento il legno risulta come naturale non trattato, altissima resistenza all'attrito, non ingiallisce, resistente alla luce, modo d'impiego facile, tempi diessiccazione brevi, ottima da levigare. Eccellente resistenza ai prodotti chimici di uso quotidiano. Evita il formarsidi tracce di passaggio. Ottima resistenza all'usura e all'attrito. Copre alla perfezione ogni fessura. La superficie protetta da uno strato completo di vernice resiste per molto tempo anche all'uso eccessivo di acqua.

Trattamento: versare IRSA Platinum Iso-Härter estremo (induritore) nel contenitore e riempire con IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca, agitare con forza (non mescolare) per circa 15 secondi. La vernice così preparata può essere usata come fondo (prima mano) e come trattamento finale. **Attenzione, prepararsi solo il quantitativo necessario da adoperare in 2 ore al massimo.** Le proporzioni da mescolare sono, 20 parti di vernice: 1 parte di induritore.

Tenete conto delle schede tecniche IRSA Platinum Iso-Härter estremo. La superficie da trattare deve essere pulita, liberata da polvere, olio, cera e altre impurità. Consigliamo di levigare la superficie con carta vetrata o con disco abrasivo levigatura finale di grana 100-120.

Struttura sigillante/consumi :

Mano di base

a) 1 x IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca/Iso-Härter-miscelata trattamento a rullo ; ca. 100 -120 g/m²

Mano di copertura trattamento finale.

2 fino 3 x IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca/Platinum Iso-Härter - Miscela trattamento a rullo; ca. 130 g/m² per mano.

IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca/IRSA Platinum Iso-Härter estremo può essere usata anche a spruzzo, saremo lieti di potervi consigliare individualmente.

Attenzione: Il periodo di attesa tra le diverse mani non deve superare la giornata, altrimenti nel caso contrario vi consigliamo di carteggiare tra le diverse mani (levigatura opaca grana 120). La prima levigatura va effettuata solo dopo l'ultima passata di copertura (carta vetrata o disco abrasivo grana 120).

Consumo complessivo ("mano di base" + copertura finale) minimo 360 g/m² per superfici da grande carico fino a circa 400 g/m².

Essiccazione:

Asciuga dopo la prima passata trattamento a rullo o a spazzola ca. 2 ore, nei trattamenti di copertura per mano circa da 2-4 ore.

Attenzione la superficie transitabile dopo ca. 4 ore attenendosi alle precauzioni volute, sottoposta a carichi leggeri, dopo ca. 1 giorno, totalmente (posando tappeti, mobili etc.) dopo ca. 5 giorni. Più si tiene cura alla superficie nei primi giorni dopo il trattamento, più lunga sarà la durata e la bellezza del vostro parquet.

I tempi di essiccazione si riferiscono a condizioni ideali. (+20°C 55% di umidità relativa). Temperature inferiori e maggior umidità, prolungano i tempi di essiccazione. Ventilare gli spazi sigillati facendo attenzione a non forzare l'aria.

La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d'idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi esclusivamente nell'ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una nuova "scheda tecnica" la precedente perde la sua validità.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Foglio dati tecnici /2

04/2015

IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca, vernice 2 componente a base acquosa

Utensili:

IRSA offre una serie di utensili appositi per la lavorazione delle vernici a base d'acqua, la spatola inossidabile, il rullo IRSA Aqua Roller, la spazzola IRSA Streichbürste.

Avvertenza: Solo con utensili professionali si ottiene una verniciatura ideale.

Subito dopo l'uso asciugare gli attrezzi con carta assorbente (giornali) quindi sciacquarli con acqua.

Abrasivi: fasce, rulli, fogli, dischi, griglie abrasive possono essere forniti anche da IRSA.

Temperatura di lavorazione: spazio/ambiente/superficie

IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca, IRSA Platinum Iso-Härter estremo non inferiore a +15° C ne superiore a +30° C.

Contenitori:

9,0 Lit IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca + 0,45 Lit. IRSA Platinum Iso-Härter estremo (induritore)
4,5 Lit. IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca+ 0,225 Lit. IRSA Platinum Iso-Härter estremo (induritore)
I contenitori sono confezionati in modo da facilitare la miscelatura.

Manutenzione cura/pulizia:

Per superfici che devono mantenere la propria naturalezza (stato opaco) per lungo tempo, consigliamo (da normativa DIN 18032, parte 2) IRSA Aqua Star R9. Non eseguire il primo trattamento di pulizia prima di 5 giorni dopo la sigillatura finale. Per rimuovere sporco ostinato consigliamo IRSA G88 Grundreiniger. Chiedeteci informazioni sui nostri set di manutenzione. Avvertenza: L'uso di altri prodotti fa decadere eventuali garanzie.

Sigillatura complementare:

Si può effettuare una sigillatura complementare con IRSA Platinum Nature Feeling estrema opaca/Iso-Härter su superfici già trattate dopo avere effettuato una pulitura di fondo con IRSA G 88 e una levigatura possibilmente con carta vetrata. Parquet prefabbricati devono essere completamente levigati prima di iniziare con l'operazione di verniciatura. Chiedeteci consigli e fate attenzione allo spessore del legno.

Durata e conservazione:

Non conservare ne trasportare a +6° C come anche per lungo tempo a +30° C. Contenitori non aperti si conservano per 9 mesi. Una volta aperti richiuderli per bene e consumare in breve tempo.

Avvertenza: tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione ventilare, non aspirare nel caso venisse usato lo spruzzo usare una maschera. Al contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare subito con acqua. Non gettare residui di prodotto nelle fognature, nelle acque ne nel terreno. Svuotare completamente i contenitori.

Su richiesta vi inviamo volentieri le schede Dati di Sicurezza.

Attenersi alle consuete misure di precauzione lavorando con prodotti chimici.

Proteggere dal gelo

Contrassegno IRSA Platinum 2K Nature Feeling estrema opaca

VOC da 2007/2010: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <65 g/l

Desplicazione:

2004/42 = anno e numero della direttiva europea

/2 = Lappendice 2

A = parte A

() = categoria del prodotto

---,--- g/l = lumite grado 1 cioŹ grado 2 in g/l

< --- g/l = valore attuale oli VOC