



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Foglio dati tecnici

03/2010

## **IRSA Platinum 3010 2C Parkettwasserlack satinata vernice a base acquosa satinata, per parquet, pavimenti in legno, e per scale.**

**Normative DIN 18032 parte 2 adatto per palestre, sale da ginnastica.**

**Per superfici sottoposte ad attrito da normale a molto forte e per un ottica molto chiara.**

**Campi di impiego:** IRSA Platinum 3010 viene adoperata per superfici sottoposte ad attrito da normale a molto forte, per parquet e pavimenti in legno, scale, e legno per interni. Limitato uso per legni esotici (si consiglia di fare una prova in una parte non in vista). Ideale per pavimenti di palestre (testato normative DIN 18032). IRSA Platinum 3010 è consigliato in particolare per legni di ottica chiari che col tempo devono rimanere chiari come ad esempio l'acero. Per evidenziare al massimo la struttura del legno (quercia) dare una mano di fondo o base con IRSA Platinum Rollgrund Plus+.

**Proprietà:** altissima resistenza all'attrito, modo d'impiego facile, tempi di essiccazione brevi. Dopo 5 giorni indurimento massimo della superficie (a +20° C e 55 % di umidità relativa). Ottima da levigare, eccellente resistenza ai prodotti chimici di uso quotidiano, ottima resistenza all'usura e all'attrito. Minimizza l'effetto collante tra le fessure del legno nel caso si usa IRSA Platinum Rollgrund Plus+, oppure IRSA Platinum Spachtelgel come prima mano Riempe alla perfezione ogni fessura. Non lascia nessuna traccia di passaggio di suole di scarpe. La superficie protetta da uno strato completo di vernice resiste per molto tempo anche all'uso eccessivo di acqua.

**Trattamento:** versare IRSA Platinum Iso-Härter (induritore) nel contenitore e riempire con IRSA Platinum 3010 vernice, agitare con forza (non mescolare) per circa 15 secondi. La vernice così preparata può essere usata come fondo (prima mano) come anche da trattamento finale. Attenzione, prepararsi solo il quantitativo necessario da lavorare in 2 ore massimo. Le proporzioni da mescolare sono: 20 parti di vernice : 1 parte di induritore. Tenete conto delle schede tecniche IRSA Platinum Iso-Härter. La superficie da trattare deve essere pulita, libera da polvere olio, cera e altre impurità. Consigliamo di carteggiare la superficie con carta vetrata o con disco abrasivo di grana 100-120 finale.

### **Struttura sigillante, consumi, mano di base:**

#### Mano di base

Per risaltare la struttura del legno, passare la prima mano col rullo. Legni che assorbono molto non devono essere trattati a spatola ma a rullo per es. (faggio).

a) 1 x IRSA Platinum 3010 Lack/Iso-Härter-miscelata opp. IRSA Platinum Rollgrund Plus+ (fondo a rullo) trattamento a rullo oppure a spazzola; ca. 100 g/m<sup>2</sup>, per mano a secondo il grado di assorbimento del legno  
**oppure**

b) 2 x IRSA Platinum 3010 Lack/Iso-Härter miscelata opp. IRSA Platinum Spachtelgel (stucco di fondo) trattamento a croce; ca. 50 g/m<sup>2</sup> per mano

#### Mano di copertura trattamento finale.

2 fino 3 x IRSA Platinum 3010 Lack/Härter Miscela trattamento a rullo o spazzola; ca. 130 g/m<sup>2</sup> per mano.

IRSA Platinum 3010 / IRSA Platinum Iso-Härter può essere usata anche a spruzzo, saremo lieti di potervi consigliare individualmente.

**Attenzione:** Il periodo di attesa tra le diverse mani non deve superare la giornata, altrimenti nel caso contrario vi consigliamo di carteggiare tra le diverse mani (levigatura opaca grana 120).

Non effettuare mai nessuna levigatura dopo la mano di fondo. La prima levigatura va effettuata solo dopo l'ultima passata di copertura concarta vetrata o disco abrasivo di grana 120.

**Consumo complessivo(mano di base +copertura finale)minimo 360 g/m<sup>2</sup> per superfici da grande carico fino a circa 400 g/m<sup>2</sup>**

**Essiccazione:** asciutto dopo la prima passata a spatola ca. 10 minuti, dopo la seconda mano ca. 30 minuti.

Trattamento a rullo o a spazzola ca. 2 ore, per trattamenti di copertura per mano ca. 2-4 ore.

Attenzione la superficie è praticabile, transitabile dopo ca. 4 ore attenendosi alle precauzioni dovute, sollecitata a carichi leggeri, dopo ca. 1 giorno, a carichi totali (tappeti mobili etc.) dopo ca. 5 giorni. Più si tiene cura alla superficie nei primi giorni dopo il trattamento, più lunga sarà la durata e la bellezza del vostro parquet. I tempi di essiccazione si riferiscono a condizioni ideali (+20° C 55 % di umidità relativa). Temperature inferiori e maggiori

La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d'idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi esclusivamente nell'ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una nuova "scheda tecnica" la precedente perde la sua validità.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

umidità, prolungano i tempi di essiccazione. Ventilare gli spazi sigillati facendo attenzione che non ci siano forti correnti d'aria.

**Utensili:**

IRSA offre una serie di utensili appositi per la lavorazione delle vernici a base d'acqua, la spatola inossidabile, il rullo IRSA Aqua Roller, la spazzola per superfici IRSA Streichbürste. Avvertenza: Solo con utensili professionali si ottiene una verniciatura ideale. Subito dopo l'uso asciugare gli attrezzi con carta assorbente (giornali) quindi sciacquare con acqua.

**Abrasivi:** Fasce, rulli, fogli, dischi, griglie abrasive possono essere richiesti da IRSA.

**Temperatura di lavorazione:** Spazio/superficie IRSA Platinum 3010 / IRSA Platinum Iso-Härter non inferiore a +15° C ne superiore a +25° C.

**Contenitori:**

9,0 Lit. IRSA Platinum 3010 + 0,45 Lit. IRSA Platinum Iso-Härter (induritore)  
4,5 Lit. IRSA Platinum 3010 + 0,225 Lit. IRSA Platinum Iso-Härter (induritore)  
I contenitori sono riempiti in modo da facilitare la miscelatura.

**Manutenzione cura/pulizia:**

Per superfici che devono mantenere il proprio stato di naturalezza per lungo tempo, consigliamo IRSA Aqua Star. Non effettuare il primo trattamento di pulizia prima di 5 giorni dopo la sigillatura finale. Per rimuovere sporco ostinato consigliamo IRSA G88 Grundreiniger. Chiedeteci informazioni dei nostri set di pulizia e manutenzione. Avvertenza: L'uso di altri prodotti fa decadere eventuali garanzie.

**Sigillatura complementare:**

Si può effettuare una sigillatura complementare con IRSA Platinum 3010 Lack/Iso-Härter su superfici già trattate dopo avere effettuato una pulizia di fondo con IRSA G 88 e possibilmente una levigatura con carta vetrata. Parquet prefabbricati devono essere completamente levigati prima di iniziare con l'operazione, chiedeteci consigli e fate attenzione allo spessore del legno.

**Durata e conservazione:**

Non conservare ne trasportare sotto a +6° C come anche per lungo tempo sopra a +30° C. Contenitori non aperti si conservano 9 mesi una volta aperti vanno richiusi per bene e consumati in breve tempo.

**Avvertenza:** Tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante la lavorazione ventilare, non respirare nel caso venisse usato lo spruzzo, usare una maschera. Nel caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare subito con acqua. Non gettare residui di prodotto nelle fognature, nelle acque nel terreno. Svuotare completamente i contenitori.

**Su richiesta per uso professionale vi inviamo volentieri le schede Dati di Sicurezza.**

Attenersi alle consuete misure di precauzione lavorando con prodotti chimici.

**Proteggere dal gelo.**

**Contrassegno VOC da 2007/2010:** 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <85 g/l

**Despificazione:**

2004/42 = anno e numero della direttiva europea

/2 = Lappendice 2

A = parte A

( ) = categoria del prodotto

---,--- g/l = limite grado 1 cioè grado 2 in g/l

< --- g/l = valore attuale oli VOC