



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Foglio dati tecnici

03/2009

## IRSA Platinum Iso-Härter (induritore)

Componente per il sistema di vernici - IRSA Platinum 3010/3030 2C Parkettwasserlack

### Forma di consegna:

IRSA Platinum Iso-Härter (induritore) viene consegnato come componente per il sistema di vernici IRSA Platinum 3010/3030.

**Avvertenza:** IRSA Platinum Iso-Härter è esclusivamente consigliato per esperti. Durante l'uso evitare il contatto con la pelle, usare i guanti e una maschera protettiva nel caso si usi lo spruzzo.

### Trattamento:

#### Miscela:

20 Parti di IRSA Platinum 2 C-Parkettwasserlack 3010/3030 : 1 Parte IRSA Platinum Iso-Härter (induritore) per dire

0,225 Litri IRSA Platinum Iso-Härter (iduritore) su 4,5 litri IRSA Platinum 2 C Parkettwasserlack 3010/3030 oppure 0,45 Litri IRSA Platinum Iso-Härter (iduritore) su 9,0 litri IRSA Platinum 2 C Parkettwasserlack 3010/3030.

#### Lavorazione/modo d'uso:

Preparare la miscela di IRSA Platinum Iso-Härter con la vernice IRSA Platinum 3010/3030. Dopo aver messo l'induritore nella vernice agitare fortemente per 15 secondi minimo.

**Tempo di lavorazione:** la miscela pronta IRSA Platinum 3010/3030 + IRSA Platinum Iso-Härter – deve essere adoperata in circa 2 ore (durante questo periodo tenere chiuso il contenitore quando non si lavora).

#### Temperatura:

Locale/ambiente, superficie e miscela (vernice/induritore) non deve essere inferiore a +15°C ne superiore a +25°C. L'umidità non deve superare il 75 % durante l'uso.

#### Durata e conservazione:

Non trasportare ne conservare sotto a +6°C. Contenitori non aperti si conservano per ca. 9 mesi. Una volta aperti consumare in breve tempo.

#### Attenzione:

Evitare il contatto con l'acqua, l'induritore diventa inutilizzabile. Proteggere dall'umidità reagisce all'acqua.

#### Avvertenza:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione ventilare. Non aspirare, nel caso venisse usato lo spruzzo, usare una maschera. Nel caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare subito con acqua. Non gettare residui del prodotto nelle fognature, nelle acque, nel terreno. Svuotare completamente i contenitori.

Proteggere dal Gelo

#### Contrassegno VOC da 2007/2010:

IRSA Platinum 3010: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <85 g/l

IRSA Platinum 3030: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <84 g/l

#### Despificazione:

2004/42 = anno e numero della direttiva europea

/2 = Lappendice 2

A = parte A

( ) = categoria del prodotto

---,--- g/l = lumite grado 1 cioè grado 2 in g/l

< --- g/l = valore attuale oli VOC