

Onderhoudsaanwijzing
voor geoliede en met was
behandelde vloeren



Ihre professionelle Oberfläche

Kies het passende onderhouds-systeem voor uw vloer.

A Onderhoudsaanwijzing voor geoliede vloeren

B Onderhoudsaanwijzing voor geoliede en met was behandelde vloeren

C Naoliën van geoliede / met was behandelde vloeren

D Basisreiniging van geoliede en / of met was behandelde vloeren

E Algemene / belangrijke informatie

De IRSA pads en hun gebruik

- wit** Om IRSA Natura harde was, IRSA onderhoudsmelk en diverse IRSA olies te polijsten
- beige** Om diverse IRSA olies in te masseren en om vervuilde vloeren te reinigen
- groen** Om extreem vervuilde vloeren te reinigen en om oude vuilen waslagen tijdens de grondreiniging te verwijderen

Droogtijden en kamerklimaat

De aangegeven droogtijden gelden bij ideale voorwaarden van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%. Het kamerklimaat, om de waarde van vooral hout- en parketvloeren in stand te houden, en om de mensen een goed gevoel te geven, moet rond +20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid liggen. Wij raden aan tijdens de eerste 12 dagen na de oppervlaktebehandeling alleen droog te reinigen en geen tapijten te leggen. Meubels en andere voorwerpen moeten voorzichtig en na de droging van het olie-/wassysteem ingebracht worden. Voorzichtig: Het rechtstreekse contact met metalen delen en een houtsoort met sterke inhoudsstoffen (bijvoorbeeld eik/looizuur) kan tot verkleuringen leiden - bijvoorbeeld viltglijders gebruiken. Tapijtondergronden, rollen voor kantoorstoelen (alleen zachte rollen volgens DIN 68131 gebruiken), viltglijders onder meubels en stoelen moeten geschikt zijn voor geoliede vloeren (bijvoorbeeld vrij van zachtmakers). Wanneer de aanbevolen luchtvochtigheid niet bereikt wordt, moet met voegvorming bij het parket gerekend worden. Indien nodig, een luchtbevochtiger gebruiken.

Tabel betreffende de frequentie van het onderhoud en de reiniging

Geoliede vloeren	Normale belasting	Sterke belasting	Zeer sterke belasting	Aanbevolen werktuig
Onderhoudsreiniging Droog	Wanneer nodig	Dagelijks	Dagelijks	Stofzuiger of IRSA Blitzboy + dweil
Onderhoudsverzorging nevelvochtig met IRSA Onderhoudsmelk	Indien nodig puur of 100 ml in 10 liter water	Indien nodig puur of 100 ml in 10 liter water	Indien nodig puur of 100 ml in 10 liter water	IRSA Blitzboy + dweil of monodisc machine
Onderhoudsreiniging Nevelvochtig met IRSA Zeepreiniger	Indien nodig 50 ml in 10 liter water	Indien nodig 20 ml in 10 liter water	Indien nodig 20 ml in 10 liter water	IRSA Blitzboy + dweil of monodisc machine
Olieonderhoud/olie-reiniging IRSA Onderhoudsmelk + IRSA Oliedoek (met olie voorgeïmpregneerd)	Indien nodig ongeveer 10 ml/m ²	Indien nodig ongeveer 25 ml/m ²	Indien nodig ongeveer 25 ml/m ²	IRSA Blitzboy + oliedoek / beige pad resp. mono disc machine + beige pad / oliedoek

Geoliede en met was behandelde vloeren	Normale belasting	Sterke belasting	Zeer sterke belasting	Aanbevolen werktuig
Onderhoudsreiniging Droog	Wanneer nodig	Dagelijks	Dagelijks	Stofzuiger of IRSA Blitzboy + dweil
Onderhoudsverzorging nevelvochtig met IRSA Onderhoudsmelk	Indien nodig puur of 100 ml in 10 liter water	Indien nodig puur of 100 ml in 10 liter water	Indien nodig puur of 100 ml in 10 liter water	IRSA Blitzboy + dweil of mono disc machine
Onderhoudsreiniging Nevelvochtig met IRSA Zeepreiniger	Indien nodig 20 ml in 10 liter water	Indien nodig 20 ml in 10 liter water	Indien nodig 20 ml in 10 liter water	IRSA Blitzboy + dweil of mono disc machine
Opnieuw was aanbrengen/wasreiniging met IRSA Natura Harde Was vast of vloeibaar	Indien nodig ongeveer 30 g/m ²	Indien nodig ongeveer 30 g/m ²	Indien nodig ongeveer 20 g/m ²	Monodisc machine of IRSA Blitzboy/Blocker + beige/groen pad

Basisreiniging*	Normale belasting	Sterke belasting	Zeer sterke belasting	Aanbevolen werktuig
Intensieve reiniging met IRSA basisreiniger G 88 bij sterk tot extreem sterk vervuilde oppervlakken	In de regel 1 x per jaar	In de regel 1 x per jaar	In de regel 1 x per jaar	IRSA Blitzboy + groene pad resp. dweil of monodisc machine/groen pad
Afhankelijk van de vervuilingsgraad IRSA basisreiniger G 88 puur of verdund met water aanbrengen (overmatige bevochtiging van de vloer vermijden!) en zolang met zuiver water nevelvochtig nawrijven, tot alle resten van IRSA G 88 op het oppervlak verwijderd zijn.				
*Let op: Na elke basisreiniging moet het droge oppervlak (droogtijd minstens 8 uur) opnieuw geolied resp. opnieuw met was behandeld worden. Een basisreiniging moet zo weinig mogelijk gebeuren en kan door een regelmatig onderhoudsreiniging aanzienlijk vertraagd worden.				

Droogreiniging

Voor het dagelijkse onderhoud en reiniging, vuil en zand op het oppervlak (slijpwerking) met de borstelkant van de stofzuiger of met de IRSA Blitzboy/dweil verwijderen. Pas geoliede of met was behandelde oppervlakken tijdens de eerste 12 dagen enkel droog reinigen.



Onderhoud met IRSA Onderhoudsmelk

(wanneer zijdeglans gewenst is)

Manueel onderhoud met de dweilmethode of machinaal onderhoud met monodisc machine).

IRSA Onderhoudsmelk wordt gebruikt wanneer het geolied oppervlak een bijkomende glans moet krijgen (geringere glans dan IRSA Natura Harde Was). Zeer sterk vervuilde vloeren worden met IRSA Zeepreiniger vooraf gereinigd. Op het droge, gereinigde oppervlak daarna IRSA Onderhoudsmelk verdund in het reinigingswater dun en gelijkmatig met de IRSA Blitzboy en dweil of met een monodisc machine met zachte pad en sproei-inrichting aanbrengen. Het glanseffect kan door verhoogde dosering van IRSA Onderhoudsmelk in het reinigingswater, of door onverdund gebruik van IRSA Onderhoudsmelk, verhoogd worden. Na de droging van ongeveer 30 minuten, het oppervlak met IRSA Blitzboy/dweil of IRSA Blocker/wit pad of met een monodisc machine/wit pad, opnieuw polijsten.



Reiniging met IRSA Zeepreiniger die de vetlaag herstelt

(wanneer sterkere vervuilingen verwijderd moeten worden)

Manuele reiniging met de dweilmethode

Bij de manuele reiniging wordt in 10 liter zuiver water, afhankelijk van de belasting en de vervuilingsgraad, de juiste hoeveelheid IRSA Zeepreiniger gemengd.

Het houten oppervlak altijd nevelvochtig, met andere woorden, met zeer goed uitgewrongen IRSA dweil en het onderhoudstoestel IRSA Blitzboy behandelen. Na een korte inwerkingstijd de Zeepreinigeroplossing met goed uitgewrongen dweil droog opnemen. Werkt u met 2 emmers: de



ene voor de zuivere zeepoplossing, de andere om de dweil in uit te wringen.

Machinale reiniging met monodisc machine/sproei-inrichting en pad (afhankelijk van de vervuiling):

Slechts zeer weinig IRSA Zeepreinigeroplossing aanbrengen zodat het droog opnemen niet langer nodig is.




Alternatief: Olieonderhoud resp. oliereiniging met IRSA Onderhoudsolie, alleen bij geoliede, met was behandelde vloeren

Indien het houten oppervlak mat moet blijven, dan mag uitsluitend met IRSA Onderhoudsolie gereinigd en onderhouden worden. Voor het olieonderhoud altijd de droge reiniging uitvoeren. Ook oppervlakken, die eerst met olie-was-systemen van IRSA (bijvoorbeeld IRSA HP-Oil) behandeld werden, hoeven niet opnieuw met was behandeld te worden, maar kunnen met IRSA Onderhoudsolie gereinigd en onderhouden worden. Sterke vervuilingen voor gebruik van IRSA Onderhoudsolie met IRSA Zeepreiniger verwijderen.

Manueel onderhoud met IRSA Onderhoudsolie

De krachtig geschudde IRSA Onderhoudsolie op de vooraf geïmpregneerde IRSA Oliedoek fijn gedoseerd aanbrengen en het droge oppervlak wassen. De IRSA Onderhoudsolie kan naargelang de behoeften (sterkere vervuiling, lichtgrijze optiek) ook direct op het droge oppervlak fijn gedoseerd en gelijkmatig aangebracht worden. Na een inwerkingstijd van 10 minuten met IRSA Blitzboy en beige pad eventueel overtollige IRSA Onderhoudsolie volledig in het oppervlak masseren.



Machinaal onderhoud met monodisc machine

De krachtig geschudde IRSA Onderhoudsolie fijn gedoseerd en gelijkmatig op het droge oppervlak aanbrengen. Daarna de IRSA Onderhoudsolie met de monodisc machine en beide pad droog in het oppervlak masseren. Bij bijzonder sterke vervuiling een groen pad gebruiken. Het vuil met een goed absorberende, pluisjesvrije vliessoep (bijvoorbeeld onder het groene pad/monodisc machine gelegd) onmiddellijk na oplossing verwijderen.







Belangrijk: Treden matte, versleten delen of vlekken op, dan gewoon deze plaatsen met de IRSA oliedoek resp. de beige pad en IRSA onderhoudsolie behandelen. Er mogen geen vochtige oliefilm of oliespatten op het oppervlak blijven staan! Een filmvorming door de IRSA onderhoudsolie is niet gewenst.

Zorg voor een goede verluchting. De vloer niet betreden tot hij de IRSA onderhoudsolie volledig heeft opgenomen, anders kunnen loopsporen ontstaan.

Zuurstof en temperaturen vanaf +18° C versnellen het droogproces. De droogtijd van de puur, direct op het oppervlak aangebrachte IRSA onderhoudsolie, bedraagt min. 6 uur (bij +20° C / 55 % luchtvochtigheid). Tijdens de droogtijd het oppervlak tegen water beschermen. Na de droging het oppervlak opnieuw polijsten (witte pad).



Alle IRSA onderhouds- en reinigingsproducten op een blik

IRSA Basisreiniger G 88

Om sterke vervuilingen en waslagen te verwijderen



IRSA Zeepreiniger

Voor de reiniging met dweil



IRSA Onderhoudsmelk

Voor de reiniging met dweil en voor bijkomende glans.



IRSA Onderhoudsolie

Om geoliede (niet met was behandelde) oppervlakken te reinigen en te onderhouden, en op te frissen.



IRSA Natura Harde Was

Voor bijkomende glans en bescherming.



3 IRSA onderhoudssets ter keuze:

- IRSA Onderhoudsmelk 1 L en IRSA Zeepreiniger 1 L
- IRSA Onderhoudsolie 0,45 L met vooraf geïmpregneerde oliedoeken
- IRSA Onderhoudsolie 0,45 L met vooraf geïmpregneerde oliedoeken en IRSA Zeepreiniger 1 L



Droogreiniging

Voor het dagelijkse onderhoud en reiniging, vuil en zand op het oppervlak (slijpwerking) met de borstelkant van de stofzuiger of met de IRSA Blitzboy/dweil verwijderen. Pas geoliede of met was behandelde oppervlakken tijdens de eerste 12 dagen enkel droog reinigen.



Onderhoud met IRSA Onderhoudsmelk

(wanneer zijdeglans gewenst is)

Manueel onderhoud met de dweilmethode of machinaal onderhoud met monodisc machine:

IRSA Onderhoudsmelk wordt gebruikt wanneer het geoliede oppervlak een bijkomende glans moet krijgen (geringere glans dan IRSA Natura Harde Was). Zeer sterk vervuilde vloeren worden met IRSA Zeepreiner vooraf gereinigd. Op het droge, gereinigde oppervlak daarna IRSA Onderhoudsmelk verdund in het reinigingswater dun en gelijkmatig met de IRSA Blitzboy en dweil of met een monodisc machine met zachte pad en sproei-inrichting aanbrengen. Het glanseffect kan door verhoogde dosering van IRSA Onderhoudsmelk in het reinigingswater, of door onverdund gebruik van IRSA Onderhoudsmelk, verhoogd worden. Na de droging van ongeveer 30 minuten, het oppervlak met IRSA Blitzboy/dweil of IRSA Blocker/wit pad of met een monodisc machine/wit pad, opnieuw polijsten.



Reiniging met IRSA Zeepreiner die de vetlaag herstelt

(wanneer sterkere vervuilingen verwijderd moeten worden)

Manuele reiniging met de dweilmethode

Bij de manuele reiniging wordt in 10 liter zuiver water, afhankelijk van de belasting en de vervuilingsgraad, de juiste hoeveelheid IRSA Zeepreiner gemengd.



Belangrijk! Nooit met zuiver water nareinigen, omdat de zijdematte en de vetlaag herstellende beschermingsfilm van de IRSA Zeepreiner anders verwijderd wordt.

Het houten oppervlak altijd nevelvochtig, met andere woorden, met zeer goed uitgewrongen IRSA dweil en het onderhoudstoestel IRSA Blitzboy behandelen. Na een korte inwerkingstijd de Zeepreineroplossing met goed uitgewrongen dweil droog opnemen. Werkt u met 2 emmers: de ene voor de zuivere zeepoplossing, de andere om de dweil in uit te wringen.

Machinale reiniging met monodisc machine/sproei-inrichting en pad (afhankelijk van de vervuiling):

Slechts zeer weinig IRSA Zeepreineroplossing aanbrengen zodat het droog opnemen niet langer nodig is.



Wasreiniging bij extreem belaste vloeren

De vaste IRSA Natura Harde Was in de grootte van een golfbal op het oppervlak aanbrengen en met de monodisc machine en het beige pad dun en gelijkmatig verdelen.

De vloeibare IRSA Natura Harde Was kan bijvoorbeeld met de IRSA borstel dun (maximum 30 ml/m²) en gelijkmatig op de vloer aangebracht worden. Na een korte inwerkingstijd met de monodisc machine en een beige pad de vloer reinigen. Bij zeer sterke vervuiling groene pads gebruiken (een voorreiniging met IRSA Zeepreiner is aanbevolen).

Het beige resp. groene pad altijd vervangen wanneer tijdens de reiniging zwarte randen op het oppervlak verschijnen. Verzekeren dat het door de was losgemaakte vuil zich niet over het oppervlak verdeelt, maar bijvoorbeeld met een pluisjesvrije, goed absorberende doek wordt opgenomen. Na deze reiniging de vloer met de monodisc machine en wit pad napolijsten.

Indien daarna geen voldoende wasfilm (geen zijdeglans zichtbaar) voorhanden is, dan moet opnieuw ongeveer 30 ml/m² IRSA Natura Harde Was op de vloer aangebracht worden, en na de droging van ongeveer 2 uur onmiddellijk met de monodisc machine en wit pad gepolijst worden.

Belangrijk: Niet vergeten dat er altijd een dunne wasfilm op het hele oppervlak is. Te veel waslagen maken de vloer glad en gevoelig voor vuil.



Later naoliën

Tijdens de reiniging met IRSA zeerreiniger wordt niet alleen vuil, maar in de loop van de tijd ook de IRSA olie van het oppervlak verwijderd. Daarom moet het oppervlak, wanneer nodig, nageolied worden, bijvoorbeeld wanneer het hout grijs of te mat schijnt te zijn, en te gevoelig voor vuil geworden is. Om na te oliën moet de IRSA olie gebruikt worden die reeds bij de eerste behandeling ingezet werd. Zie hiervoor ook de technische fiche en de labels op de IRSA olie verpakking.



Belangrijk: Tijdens het naoliën en de olieonderhoud resp. -reiniging verzekeren dat de IRSA olie altijd volledig van het oppervlak verwijderd wordt. Zolang polijsten tot na de opname van de olie geen loopsporen meer op het houten oppervlak zichtbaar zijn.



Basisreiniging van geoliede en/of met was behandelde vloeren

- bij sterk klevende vuil- of waslagen

Een basisreiniging van de vloer met IRSA G 88 is nodig wanneer e vloer sterk klevende vuil- en waslagen vertoont die bij de onderhoudsreiniging niet meer verwijderd kunnen worden.

ISRA Basisreiniger G 88 wordt ook voor de reiniging bij het einde van bouwwerken gebruikt om de bij de installatie ontstane sterk klevende vuil- en lijmresten te verwijderen.

Eerst testen uitvoeren. Voor bijkomende verwerkingsaanwijzingen, zie het label ISRA Basisreiniger G 88.



Algemene/belangrijke informatie

Algemene informatie over het thema onderhoud en reiniging:

In principe mag de vloer bij elke reiniging niet overmatig bevochtigd worden, omdat anders schade door opzwellen van de ondergrond kan ontstaan. Altijd nevelvochtig onderhouden en reinigen! De IRSA onderhouds- en reinigingsproducten zijn op de IRSA olies en IRSA wassen afgestemd. Voor schade, die door onvakkundig onderhoud en reiniging ontstaat, vervalt de aansprakelijkheid tegenover de verwerker resp. fabrikant. Als klant bent u onze partner, op wiens medewerking wij aangewezen zijn om onze opdracht te vervullen. Een regelmatig onderhoud volgens DIN 18356 is dringend noodzakelijk.

Zie ook de labels op de verpakkingen en technische fiches van de hierboven vermelde producten.

WAARSCHUWING:

Met olie of was natgemaakte doeken, pads en andere werkmiddelen in een gesloten reservoir bewaren. Olie / was in verbinding met slijpstof, stofdoeken en andere met water bevochtigden of in een afsluitbare emmer bewaren, resp. brandzeker verwijderen – doet u dit niet dan dreigt gevaar voor zelfontbranding

Opmerking: Hout is een natuurproduct. Het werkt en past zich permanent aan de kamerlucht aan. Tijdens de verwarmingsperiode daalt de relatieve vochtigheid duidelijk. Het hout reageert hierop en geeft eigen vocht af, het krimpt. Optisch is dit herkenbaar door de vorming van voegen in de parketvloer. Hoe langer en sterker u de ruimtes verwarmt des te droger de kamerlucht is en des te bredere voegen ontstaan. De breedste voegen zijn meestal tegen het einde van de verwarmingsperiode te verwachten. Aan het einde van de zomer zijn zij in de regel het geringste respectievelijk weer gesloten. Om de vorming van voegen een beetje tegen te gaan kunnen bijvoorbeeld waterverdampers aan de verwarmingselementen gehangen worden en/of voldoende groene planten in de ruimte staan. Te droge lucht is ook problematisch vanuit natuurlijk gezichtspunt: het welzijn in te droge lucht wordt negatief beïnvloed, te droge lucht droogt de slijmvliezen uit en begunstigt daarmee gevoeligheid voor infecties.

Belangrijk: Ons gebruikstechnisch advies in woord en schrift en op basis van testen gebeurt op basis van onze kennis, maar geldt uitsluitend als vrijblijvende opmerking en bevrijdt u niet van eigen testen van de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor geplande methoden en doelen. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend garanderen wij staalconforme en gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Wanneer een nieuwe onderhoudshandleiding voor geoliede/met was behandelde oppervlakken verschijnt, verliest de vorige haar geldigheid. Stand 12/2011.

Uw bevoegde IRSA dealer/parketlegger



Ihre professionelle Oberfläche