



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

11/19

IRSA BASIC COLOR

Gekleurde grondverf als basis om nadien af te werken met IRSA waterlakken, IRSA lakken met oplosmiddelen en IRSA HP-Olie (High Protection)

Waar te gebruiken:

IRSA BASIC COLOR wordt gebruikt op lichte harde en zachte houtsoorten (bijvoorbeeld op parket- en houten vloeren en meubels) voor het interieur. Niet geschikt voor exotische houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen.

Leverbare kleuren:

Kleurloos, middengrijs, lichtgrijs, donkergrijs, zwart, rood, groen, notenhout, geel, wit en cognac. Speciale kleuren leveren wij enkel op aanvraag.

Bijzondere aanwijzingen:

Voor het verven in ieder geval een proefkleuring op het uitvalmonster van het originele hout uitvoeren. Spreek de gewenste kleur af met uw klant. Leg uw klant een gekleurd staal voor om tot een akkoord te komen!!! Hout is een natuurlijk product en kan al naargelang de bestanddelen en het groeigebied verschillend reageren en kleurafwijkingen vertonen.

Geschikte ondergrond:

Droog, zuiver, hard en olievrij hout

Verwerking:

Voor en tijdens de verwerking IRSA BASIC COLOR altijd goed schudden of roeren. Voor het verven het oppervlak gelijkmatig schuren. Laatste schuring met korrel 120, slijpstof helemaal verwijderen. De aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van de houtsoort en van het absorptievermogen van het hout. Vervolgens wordt IRSA BASIC COLOR met de IRSA mohair lakrol gelijkmatig aangebracht en dan met de eenschijfmachine en witte lap ingemasseerd. IRSA BASIC COLOR kan ook met een verfkwast, een pneumatisch pistool of een Airmix - apparaat verwerkt worden. In elk geval steeds in vochtige toestand inmasseren. Proefverflaag noodzakelijk (de hoeveelheid en de inwerktijd beïnvloeden de intensiteit van de verfkleur). Verder informatie te verkrijgen via een individueel IRSA - advies.

Voor grotere oppervlakken moet men erop metten dat IRSA BASIC COLOR afkomstig is van een productielot. Als de hoeveelheid niet voldoende is voor deze verwerking, dan moeten de afzonderlijke loten voor!! de verwerking gemengd worden. Bij het begin van een nieuwe pot moet opnieuw een proefverflaag aangebracht worden.

Kleuren en verzegelen van eik met IRSA BASIC COLOR, lichte tinten (wit, lichtgrijs, enz.) en lichtvaste waterlak.

Oppervlakte met IRSA BASIC COLOR 1 x (ca. 120-160 g/m²) vooraf behandelen en na een droogtijd van 12 uur met IRSA ISO-PRIMER 1 x ca. 100 g/m² aanbrengen. Na 12 uur het oppervlak 3-4 x met IRSA Platinum 2K waterlak 3010 zijdemat of 3030 ultramat resp. 2055 hoogglans verzegelen (totaal minimum 360 g/m² aanbrengen). Zie hiervoor ook de technische fiches van de genoemde IRSA producten.

Verdunning:

IRSA BASIC COLOR is gebruiksklaar. Voor het ophelderren, enkel IRSA BASIC COLOR gebruiken. Al naargelang de graad van opheldering kan de lichtheid verminderd worden. Alle verfkleuren zijn onderling mengbaar.

Totaalverbruik:

Ongeveer 5-8 m²/l resp. ongeveer 160 g/m², naargelang de houtsoort en absorptievermogen van het hout.

Droging:

Minstens 12 uren. De aangegeven droogtijden gelden voor normale omstandigheden (+20° C en 55 % relatieve luchtvochtigheid).

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

11/19

Grondlaag en deklaag:

Alle IRSA waterlakken en IRSA lakken met oplosmiddelen zoals IRSA Holzsigel 2010 en IRSA HP-Olie High-Protection kunnen gebruikt worden. Lichte geïmpregneerde oppervlakken mogen slechts met lichtechte verzegelingen zoals IRSA Platinum 1K Parketwaterlak, IRSA Platinum 3010 2K - Parketwaterlak zacht glanzend beschermd worden.

In het geval van IRSA Platinum 3030 2K - Parketwaterlak ultramat altijd IRSA Platinum Rollgrund als grondlaag gebruiken!!!!.

Reiniging gereedschap:

Het gereedschap met warm water reinigen.

Houdbaarheid:

IRSA BASIC COLOR in ongeopende verpakking tenminste 1 jaar te bewaren. Geopende verpakkingen zo snel mogelijk opgebruiken. Gelieve vorstvrij te bewaren!

Let op:

Indien er andere producten gebruikt worden voor de afwerking van de vloer, verlenen wij geen garantie voor een onberispelijk resultaat van de toestand van het oppervlak voor gekleurde en/of gelakte vloeren.

Voorzorgsmaatregelen:

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Verboden in rioleringen, de bodem of (stromend) water te deponeren.

Restanten naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.

Naar het stort brengen van niet leeggemaakte verpakkingen: volgens de wettelijke voorschriften.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar.

De voorschriften voor omgang met chemicaliën dienen in acht genomen te worden.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.