



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

10/2019

IRSA Bühnenlack

theater & podiumverf zwart, mat, niet reflecterend, bijv. voor podiumplanken, bodemplaten, decors, fotostudio's, voorkomt in verregaande mate reflectie bij lichtinval

IRSA Bühnenlack ééncomponenten kunstharlak voor podiumplanken enz. zwart – mat

Basis: Eéncomponenten kunstharlak, zwart mat, klaar voor gebruik

Toepassingsgebied: IRSA Bühnenlack wordt hoofdzakelijk gebruikt voor podiumplanken

Eigenschappen: Door het matte effect wordt de lichtinval gebroken en een weerspiegeling resp. lichtreflectie in verregaande mate voorkomen

Verwerking: IRSA Bühnenlack wordt zowel als primer en als eindlaag gebruikt. Het te lakken houten oppervlak moet droog, schoon, stof-, olie-, was- en vetvrij zijn en vrij zijn van allerlei verontreinigingen. Voor en tijdens de verwerking moet het product grondig worden geroerd. Op zacht hout zoals zilverden, spar of pijnboom kunnen er harsuitzettingen optreden die het droogproces vertragen of visuele afwijkingen veroorzaken. Het hars moet voor het lakken met de verdunner IRSA worden verwijderd.

Aanbrengen beschermende laag/verbruik:

Grondlaag: 1 x IRSA Bühnenlack met een roller of een verfborstel aanbrengen, ca. 100 – 130 g/m². Na ca. 24 u laten drogen, lichtjes afschuren met schuurpapier met korrel 150.

Deklaag: 1 x IRSA Bühnenlack met een roller of een verfborstel aanbrengen, ca. 100 – 130 g/m². Alvorens de afwerkingslaag aan te brengen, dient het oppervlak overal evendroog te zijn.

Totaal verbruik: ca. 200 – 260 g/m²

Droogtijd: Na ca. 4-6 uur stofdroog. Na 24 uur overschilderbaar. Volledig belastbaar (vloerbekleding leggen, meubels plaatsen) na ca. 10 dagen. De aangegeven droogtijden gelden voor normale omstandigheden (+ 20°C en 55% rel. luchtvochtigheid). Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur, alsook een groter productverbruik, vertragen het droogproces. Zorg voor een goede ventilatie (maar geen tocht).

Verwerkingstemperatuur: Ruimte/ondergrond en IRSA Bühnenlack niet onder + 15°C

Verdunning: IRSA Verdünnung B

Gereedschap: IRSA biedt voor de IRSA Bühnenlack speciaal werkgereedschap aan: verffroller IRSA Mohair Lackroller of IRSA Kortharige verfborstel.

Tip: Alleen met geschikt gereedschap kan een onberispelijk resultaat worden behaald. Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met krantenpapier of ander absorberend papier evener volgens grondig met de verdunner IRSA Verdünnung B reinigen.

Onderhoud en reiniging: De gelakte vloer mag alleen licht vochtig worden gereinigd omdat het onderhouds product de vloer meer doet glanzen en zodoende een grotere weerspiegeling veroorzaakt. IRSA Aqua Cleaner 5000 gebruiken.

Opslag: Koel en droog opslaan en vervoeren. Geopende originele vaten kunnen **ca. 1 jaar worden bewaard**. Geopende vaten goed sluiten en snel opgebruiken.

Voorzorgsmaatregelen: De voorschriften m.b.t. de hantering van brandbare vloeistoffen dienen in acht genomen te worden.

Bevat vetzuren, C18-unges, dimmers, reactieproducten met N,N-dimethyl-1,3-propaandiamine en 1,3-1-methoxy-2-propanol, 2-butanonoxime, vetzuren, C6-19, vertakte, kobaltzouten (II). Kan allergische reacties veroorzaken.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

10/2019

VOC-etikettering vanaf 2010: 2004/42/2 A (i); 500 g/l < 492 g/l

Verklaring:

2004/42 = Jaar en nummer van de EU-richtlijn

/2 = Aanhangsel 2

A = deel A

() = productsubcategorie

--- g/l = grenswaarde in g/l = grenswaarde in g/l

< ---- g/l = huidige VOS-waarde

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controle mogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.