



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

10/19

Emissiegetest bouwproduct volgens
DIBT-beginselen Z-157.10-31

IRSA Design Farböl

voor alle houten oppervlakken, parket en kurk en andere absorberende oppervlakken.
Verkrijgbaar o.a. kleurloos, wit, lichtgrijs, donkergrijs, zwart, cognac etc.

Testcertificaat/testresultaten:

Migratiegedrag: De grenswaarden volgens EN 71-3 werden voor alle elementen in acht genomen.

Weerstand tegen speeksel en transpiratie: Bij contact met stoffen die speeksel en transpiratie simuleren volgens DIN 53160 zijn geen kleurstoffen gevonden die oplossen.

Basis/Levering:

Natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige oliën en harsen evenals isoalifatische koolwaterstoffen.

IRSA DESIGN-FARBÖL wordt gebruiksklaar in vloeibare vorm geleverd. Leverbaar in: kleurloos, wit, lichte eik, notenboom, roodbruin. Andere kleuren (bijvoorbeeld zwart, grijs, lichte zandkleur) op aanvraag.

Waar te gebruiken:

IRSA DESIGN FARBÖL is voor alle houten oppervlakken, parket en kurk en andere absorberende oppervlakken geschikt. Bij exotische houtsoorten kan het absorptievermogen al naar gelang de exotische houtsoort eventueel te gering zijn. Wij raden aan om principieel een proefstrook uit te voeren.

Eigenschappen:

Heeft een vochtigheidsregulerende werking * vuilafstotend * goed indringingsvermogen * UV - bestendig * geeft een schittering aan het oppervlak * reukarm bij de verwerking * reukloos na het drogen.

Voorwaarden:

Het hout moet gelijkmatig geschuurd zijn (eindschuurpapier met korrel 100/120 – ook aan de randen hetzelfde schuurmiddel gebruiken) en vrij van alle mogelijke resten, zoals stof, vuil, vet zijn. De houtvochtigheid mag maximaal 10% bedragen. Het aanbrengen van IRSA DESIGN FARBÖL moet manueel – niet machinaal – gebeuren. Opgelet: Massief hout en fineerhout zoals kurk nemen de olie verschillend op, waardoor eventueel kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Zeker enkele proefstukken oliën!!!!

Voor het gebruik goed roeren!!! Tijdens de verwerking voldoende verluchten!!!

Gebruiksaanwijzing: 1 maal IRSA DESIGN FARBÖL gelijkmatig en dun aanbrengen m.b.v. mohairrol.

Verbruik: Ongeveer 50-75 ml/m² per laag, al naargelang het absorptievermogen van de ondergrond. Na het aanbrengen van de kleurolie deze ca. 15-20 minuten op het oppervlak laten staan en dan met een absorberende vezelvrije vliesdoek voorzichtig polieren. Indien de kleur echter niet kleurintensief is, d.w.z. slechts licht gelazuurd gewenst is, dan moet reeds na maximaal 5 minuten het oppervlak voorzichtig met een vliesdoek gepolierd worden.

Indien voor de vloer een intensievere kleurtint gewenst is, een tweede laag aanbrengen na ongeveer 24 uren droogtijd!

Verbruikstemperatuur: Ruimte/ondergrond en IRSA DESIGN FARBÖL niet onder +15° C verwerken.

Gereedschappen: IRSA BORSTELS, IRSA MOHAIR LAKROLLER, penselen, schuurmachine met een schijf, vliesdoeken, pads, blokkers.

Droging: Omdat het oppervlak– wegens de verscheidenheid van de grondstoffen, vb. aard van het hout – verschillend ruw kan zijn, wordt aanbevolen om het goed gedroogde oppervlak (na ca. 2 dagen) gelijkmatig en voorzichtig met IRSA PFLEGEÖL te bestrijken en met een zacht vliesdoek volledig afpolieren. Daardoor ontstaat een gelijkmatig, glad oppervlak.

Binnen de 24 uur na de behandeling met IRSA PFLEGEÖL slechts voorzichtig (vb. enkel met kousen) begaanbaar. Volledig belastbaar (leggen van tapijt, plaatsen van meubels) na ca. 7 – 10 dagen. De lange levensduur en het waardebehoud hangen sterk af van de omzichtigheid in de eerste dagen. De aangegeven droogtijden gelden voor normale voorwaarden (+20° C en 55 % relatieve luchtvochtigheid).

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Onderhoud/reiniging:

Tijdens de eerste 7 à 10 dagen moet het oppervlak tegen water beschermd worden!!! Verder onderhoud en reiniging gebeurt, al naargelang het gewenste effect, met IRSA Pflegeöl, IRSA Natura Hartwachs, IRSA Pflegemilch en respectievelijk IRSA Seifenreiniger. Gelieve ook onze onderhoudsvorschriften voor geolieerde en met was bestreken vloeren evenals de desbetreffende technische fiches en etiketten op de verpakking in acht te nemen.

Houdbaarheid:

Bij koele, vorstvrije en droge bewaring in niet gebruikte originele verpakking meerdere jaren houdbaar. Geopende verpakkingen goed afsluiten en snel verbruiken.

Waarschuwing:

Gedrenkte lappen, stukken stof en andere werkmiddelen in gesloten recipiënten bewaren. Olie/was in verbinding met schuurstof, stoffen lappen en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren, resp. naar het stort brengen, omdat er anders gevaar voor zelfontbranding bestaat.

Voorzorgsmaatregelen:

Met dit product vervuilde kleding verwijderen. Na inademing voor toevoer van frisse lucht zorgen, indien nodig mond - op - mond beademing toepassen en warm houden. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging leggen en vervoeren. Bij contact met de huid grondig met water en zeep spoelen. Ogen gedurende meerdere minuten open onder stromend water uitspoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Bij inslikken de mond uitspoelen en achteraf helder water drinken. Bij inslikken geen braken veroorzaken. Onmiddellijk arts raadplegen en verpakking of etiket laten zien. Niet onverdund in grote hoeveelheden in het grondwater, waterwegen of de riolen laten komen. Enkel volledig lege verpakking naar de recycling brengen. Buiten het bereik van kinderen houden.

De voorschriften voor omgang met chemicaliën dienen in acht genomen te worden.

Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.