



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

10/19

Exotic-Wood-Oil

**Voor exotische en gangbare houtsoorten exterieur - natuurlijk getint
Zoals houten terrassen, carports, houten vloeren, tuinmeubilair**

Samenstelling: Veredelde natuurlijke oliën, zoals zonnebloemolie, soja-olie, pijnappelolie, distel- en koolzaadolie, boomhars, kobalt en calcium octoaat, reukvrije koolwaterstof, ferrioxiede pigmenten.

Gebruik en eigenschappen: IRSA Exotic-Wood-Oil beschermt exotische houtsoorten (bijv. Bankirai, Iroko, Mahogany, Meranti, Nyatoh, Robble, Jarrah, Belinga) en is eveneens geschikt voor douglas spar, eikenhout, lorkenhout, acacia en cederhout. IRSA Exotic-Wood-Oil bevat resistente, waterafstotende oliën en microfijne pigmenten. Ultravioletstraling wordt daardoor effectief geblokkeerd, de oppervlakte van het hout wordt in hoge mate waterbestendig en het beschermt doeltreffend tegen beschadigingen (voorkomt in hoge mate scheurvorming bij het uitzetten of inkrimpen van hout). Benadrukt de natuurlijke kleur van het hout, verandert nauwelijks de kleur van het hout. IRSA Exotic-Wood-Oil is vrij van giftige middelen, is biologisch verantwoord en is na het drogen geurloos. IRSA Exotic-Wood-Oil vormt geen film, waardoor bijvoorbeeld houten terrassen een zeer slijtvast oppervlak krijgen (er vormt zich geen laag, dus ook geen slijtage). De oppervlakte blijft "poreus", is luchtdoorlatend en kan ook zonder schuurwerk achteraf behandeld worden. Wij raden aan een test te doen alvorens te beginnen.

Toepassingsgebied: IRSA Exotic-Wood-Oil is een olie om nieuw en te renoveren hout te beschermen en op te frissen. Veelzijdig inzetbaar voor bijv. terrassen, vlonders, carports, tuinmeubilair, voorgevels, deuren, tuinhuisjes, balkons, hekwerk, speeltoestellen, geprofileerde planken. Wij raden aan zacht hout eerst met gelijkwaardige Impragnation Primer te behandelen om vergrijzing en verwerking te voorkomen.

Toepassing: De oppervlakte moet droog, zuigend, vorstvrij, schoon, vet- en stofvrij zijn. Verwijder vet, vuil, algen, etc.. Laagvormende systemen en oude lagen die poriën opsluiten door schuurwerk, afbijten of afbranden verwijderen. IRSA Exotic-Wood-Oil goed schudden resp. stevig roeren en met een kwast of borstel op het blanke, onbehandelde hout 2 - 3 keer (ca. 50 ml/m²) met steeds een droogtijd van ca. 12 uur gelijkmatig en dun opbrengen tot het hout verzadigd is (film vermijden). IRSA Exotic-Wood-Oil kan men ook door te spuiten of te dompelen opbrengen. De vochtigheidsgraad van het hout mag niet hoger zijn dan 12%. Alleen bij een temperatuur van 8°C of meer verwerken. Gereedschappen e.d. met zeepwater reinigen. Indien verschillende verpakkingen met verschillende charge nummers gebruikt worden dient men deze in een grote bak te mixen. Voor het opruimen van oud hout kan IRSA Exotic-Wood-Oil op alle gebruikelijke verlagen opgebracht worden indien er sprake is van een dragende ondergrond. Een niet-dragende ondergrond eerst schuren. De olie dan aanbrengen zoals reeds eerder beschreven. Afhankelijk van de oppervlaktestructuur kan het resultaat verschillen.

Verbruik: 1 liter is voldoende voor ca. 20 m² = 50 ml/m²

Droogtijd: 12 tot 24 uur. Deze indicatie is gebaseerd op ideale omstandigheden (+20° C en ca. 55 % luchtvochtigheid).

Opslag: Droog en koel, maar niet onder +6° C bewaren en transporteren. Ongeopende verpakking kan meerdere jaren opgeslagen worden indien juist bewaard. Geopende verpakking goed sluiten en snel verbruiken. Vorstvrij bewaren.

Waarschuwing: Doordrenkte doeken, stoffen en ander gereedschap in gesloten toestand bewaren. Olie/was in combinatie met schuurstof, poetsdoeken, etc. in water drenken of in een gesloten emmer bewaren. Materiaal en emmer brandveilig deponeren, gevaar van zelfontbranding!

Veiligheidsvoorschriften: IRSA Exotic-Wood-Oil buiten bereik van kinderen bewaren. Verboden in rioleringen, de bodem of (stromend) water te deponeren. In geval van contact met ogen en huid direct overvloedig spoelen met water. Volledig geleegde verpakkingen in de daarvoor bestemde containers deponeren. Restanten naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Preventieve maatregelen voor de omgang met chemicaliën in acht nemen.

Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag voor beroepsmatige gebruikers verkrijgbaar.

De voorschriften voor omgang met chemicaliën dienen in acht genomen te worden.

VOC-etikettering vanaf 2007: 2004/42/2 A(f)700; 700 g/l <548 g/l.

Verklaring:

2004/42 Jaar en nummer van de EU-richtlijn

/2 Bijlage 2

Een deel A

() Productsubcategorieën

---Grenswaarde 1e trap of grenswaarde 2e trap in g/l.

< ---- g/l Huidige VOS-waarde

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.