



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

10/19

IRSA Holzkittlösung/vulmiddel voor hout voegplamuursel met oplosmiddelen om te mengen met houtmeel of slijpstof

Basis:

Oplosmiddelhoudende nitrocellulose - oplossing

Waar te gebruiken:

IRSA HOLZKITTLÖSUNG is een bindmiddel voor houtmeel of slijpstof, die vrij moeten zijn van was of lak. Voor het aanbrengen van de eerste plamuurlaag van parket- of houten vloeren resp. voor het opvullen van voegen (slijpstof met korrel 100 of 120 aangeraden)

Eigenschappen:

zeer goede bind- en kleefkracht · droogt snel · goed schuurbaar en makkelijk verwerkbaar · inzakkingen in voegen tijdens droging naargelang de grootte van de voegen zeer gering · opnieuw bewerkbaar met alle soorten IRSA grondverf, IRSA verzegelingen en IRSA oliën en was.

Verbruik:

40 tot 100 g/m², al naargelang de grootte van de voegen. Zo weinig mogelijk aanbrengen.

Verdunning:

Onverdund gebruiken. Als de plamuurbrij te dik wordt, verdunnen met IRSA HOLZKITTLÖSUNG.

Droging/Schuurbaarheid:

Het geplamuurde oppervlak is na ongeveer 10-15 minuten schuurbaar.
De aangegeven droogtijden gelden voor normale omstandigheden (+20° C en 55 % relatieve luchtvochtigheid).

Gereedschap:

IRSA biedt voor IRSA HOLZKITTLÖSUNG bijzonder geschikt gereedschap: IRSA RAPID plamuurmes.

Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met krantenpapier of gelijkaardig zuigkrachtig papier vooraf reinigen en vervolgens grondig met een speciale verdunning reinigen.

Schuurmiddelen:

Schuurpapier, schuurroosters en lappen kunnen in alle uitvoeringen bij IRSA aangekocht worden.

Verwerkingstemperatuur:

Ruimte/ondergrond en IRSA AQUA KITT niet onder +15° C.

Houdbaarheid:

In ongeopende verpakking ongeveer 1 jaar te bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

Neem de voorschriften voor de omgang met brandbare vloeistoffen in acht.

Neem de H- en P-zinnen en de gevarenclassificatie op het veiligheidsinformatieblad en het etiket in acht.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenoemde toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.