

IRSA Houtlak 2010 VOC High Solid zijdeglanzend

1-componentenlak voor parket, industriële vloeren, plankenvloeren en hout in de binnenafwerking.

Ook geschikt voor gymzaalvloeren (getest volgens DIN 18032, deel 2)!

Voor normaal tot intensief gebruik

Emissiegetest bouwproduct volgens DIBT-principes Z-157.10-92

Basis: Oplosmiddelhoudende houtlak op basis van plantaardige grondstoffen, met ontaromatiseerde koolwaterstoffen.

Leveringsvorm: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm wordt geleverd als gebruiksklare houtlak in zijdemat.

Toepassingsgebieden: IRSA Houtverzegeling 2010 VOC High Solid sm wordt gebruikt voor normaal tot zwaar belaste zachte, harde en exotische houtsoorten in de binnenafwerking (proeflaag aanbrengen), bijv. parket, plankenvloeren, trappen, hoogwaardige lamellen, houten bestrating, houten vloeren met vloerverwarming.

Eigenschappen: Zeer goede slijtvastheid - goede blijvende elasticiteit - geen gevoeligheid voor afdrucken - gemakkelijke verwerking met snelle droging - universeel toepasbaar - milde oplosmiddelen - zeer goede bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën - warme accentuering van het hout - zeer hoge waterbestendigheid.

Verwerking: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm wordt gebruikt als grondlaag en afwerklaag. Het te verzegelen houtoppervlak moet droog, schoon, stof-, olie-, was- en vetvrij zijn en vrij van andere resten. Roer IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm goed door voor en tijdens het verwerken.

Opbouw/verbruik van de afdichting:

Grondlaag

1 x IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm aanbrengen met een roller; verbruik ca. 130 g/m² per laag.

Afdeklaag

1 x IRSA Holzsiegel VOC High Solid sm aanbrengen met een roller; ca. 130 g/m² per laag.

De maximale hoeveelheid en de aangegeven droogtijd moeten strikt worden aangehouden, anders kunnen er droog- of oppervlakteproblemen optreden. Tussen de grondlaag en de deklaag moet tussenschuren plaatsvinden (schuurpapier korrel 120-150).

Er moet absoluut op worden gelet dat het product gelijkmatig wordt uitgerold.

Totaal verbruik (grondlaag + deklaag): min. 260 g/m² – max. 300 g/m² Verwerkingstemperatuur: ruimte/ondergrond en IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm niet onder +15 °C of boven +30 °C.

Verduunningsmiddel/reinigingsmiddel: IRSA Verdünnung B

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsade.de, info@irsade.de

Ons toepassingsadvies in woord en geschrift en op basis van proeven wordt naar beste weten gegeven, geldt echter alleen als vrijblijvende informatie en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten zelf te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Uiteraard garanderen wij dat onze producten conform het monster zijn en een constante kwaliteit hebben. Bij het verschijnen van een nieuw "technisch informatieblad" verliest het vorige zijn geldigheid! 7.26

Droging:

Droogtijd grondlaag ca. 24 uur. De laklaag moet goed droog en volledig kleefvrij zijn. Daarna kan tussenschuren met korrel 120-150 plaatsvinden.

Na ca. 10 dagen volledig belastbaar. Hoe meer de vers verzegelde vloer in de eerste dagen wordt ontzien, hoe langer de levensduur van de verzegeling.

De opgegeven droogtijden hebben betrekking op normale omstandigheden (+20 °C en 55 % rel. luchtvochtigheid). Een hogere luchtvochtigheid, lage temperatuur en onvoldoende ventilatie vertragen het drogen. Zorg voor goede ventilatie en zuurstoftoevoer (maar geen tocht!). De geur die bij ongunstige droogomstandigheden ontstaat, verdwijnt na verloop van tijd. Zorg voor goede ventilatie.

Gereedschap:

IRSA biedt speciaal voor IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm geschikt gereedschap: IRSA lakroller, 25 cm (geschikt voor lakken op basis van oplosmiddelen).

Opmerking: Alleen met geschikt gereedschap kan een perfecte verzegeling worden bereikt. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik voorlopig met krantenpapier of soortgelijk absorberend papier en reinig het vervolgens grondig met IRSA Verdunning B. Tussen de afzonderlijke laklagen kan de roller in de gesloten lakemmer worden bewaard.

Schuurmiddelen (banden, rollen, schijven, vellen), schuurroosters en pads in alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar bij IRSA.

Onderhoud/reiniging: Wij adviseren IRSA Aqua Star (zelfglanzend; onderhoud en reiniging voor handmatig verzegelde

oppervlakken, op polymeerbasis, filmvormend) of IRSA Aqua Star R9 (mat effect; op waterbasis, voor ultramatte, zijdematte of zijdeglanzende oppervlakken, ook voor kant-en-klaar parket, geoliede en gewaxte oppervlakken, niet filmvormend, ook voor onderhoud en reiniging van sporthallen volgens DIN 18032, deel 2) . Eerste toepassing ca. 10 dagen na de eindverzegeling. Gebruik IRSA Grundreiniger G88 voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor grondige reiniging. Vraag naar de IRSA-onderhoudssets.

Opmerking: Houd er rekening mee dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor het gebruik van andere middelen of voor ondeskundig onderhoud en reiniging. Vraag de bijbehorende IRSA-onderhoudsinstructies aan.

Houdbaarheid: In de ongeopende originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen goed afsluiten en snel gebruiken. Voorzorgsmaatregelen: De voorschriften voor het omgaan met brandbare vloeistoffen moeten in acht worden genomen. Let op de P- en H-zinnen, de gevarenclassificatie op de etiketten van de verpakking en de EU-veiligheidsinformatiebladen.

VOC-markering vanaf 2010:

IRSA houtzegel 2010 VOC High Solid zijdeglanzend: 2004/42/2 A(i)500 g/l <499 g/l

Toelichting:

2004/42 = jaar en nummer van de EU-richtlijn

/2 = bijlage 2

A = deel A

() = productsubcategorie

---,--- g/l = grenswaarde in g/l

< --- g/l = huidige VOC-waarde

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsade, info@irsade

Ons toepassingsadvies in woord en geschrift en op basis van proeven wordt naar beste weten gegeven, geldt echter alleen als vrijblijvende informatie en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten zelf te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Uiteraard garanderen wij dat onze producten conform het monster zijn en een constante kwaliteit hebben. Bij het verschijnen van een nieuw "technisch informatieblad" verliest het vorige zijn geldigheid! 7.26