



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische Fiche

10/20

IRSA NATURA HARTÖL, kleurloos, kobaltvrij

harde olie IRSA voor parket, hout, kurk, bamboe en andere oppervlakken in de binnenhuisinrichting

Bestanddelen: natuurlijke oliën zoals lijnolie, zonnebloemolie, notenolie, maanolie, raapolie zoals kobaltoctaet. De koud geperste raapolie en lijnolie is afkomstig van gecontroleerde binnenlandse teelt.

Waar te gebruiken: IRSA NATURA HARTÖL wordt voor normale tot intensief gebruikte vloeren in zacht, hard en exotisch hout voor het interieur gebruikt, zoals parket, planken, industrieel parket, houtblokjesvloeren, trappen, platen, vensterbanken, lijmhout.

Eigenschappen:

Impregnerend • beschermend • verzorgend • niet schadelijk voor het milieu • heeft een vochtigheidsregulerende werking • zeer goed water- en vuilafstotend • hoge vulkracht • houtstructuur worden geaccentueerd • goed indringingsvermogen • geeft glans aan het houtoppervlak • kobaltvrij

Verwerking: De houtvochtigheid mag maximaal 15 bedragen. Het hout moet geschuurd zijn (eindschuurpapier met korrel 120), droog en vrij van alle mogelijke resten.

Gebruiksaanwijzing voor parket, planken, rekken enzovoort.

1^{ste} stap:

IRSA NATURA HARTÖL gelijkmatig nat op nat aanbrengen tot het hout volledig verzadigd is. Deze handeling herhalen totdat de olie gelijkmatig natglanzend staan blijft. (Indien er hierna nog droge plekken zijn, nogmaals bestrijken/narollen). Tijdens deze handeling kan het oppervlak met propere schoenen betreden worden. Gereedschap: IRSA strijkkwast, IRSA mohair rol. Verbruik: ongeveer 100 tot 120 g/m², 1 liter = ongeveer 8 tot 10 g/m².

2^{de} stap:

Na ongeveer 45 minuten wordt de overtollige olie goed met de IRSA Hartöl Wisser van het oppervlak afgehaald en verwijderd. Het eventueel nog restende olie in het houtoppervlak inmasseren zodat er geen IRSA NATURA HARTÖL meer op het oppervlak overblijft.

Gereedschap: eenschijfmachine IRSA BLITZBOY of schuurmachine met beige pad.

Mogelijke derde stap met bijhorende wassing:

Indien het oppervlak met IRSA NATURA HARTWACHS werd gewaxt - aan te raden bij zwaar belaste oppervlakken - kan dit 3 dagen na de behandeling met IRSA NATURA HARTÖL worden toegepast. Verdere stappen - zie etiket IRSA NATURA HARTWACHS.

Gebruiksaanwijzing voor kops hout, houtblokjesvloeren en sterk absorberende houtsoorten (bijvoorbeeld gekrompen beuk)

Omdat deze oppervlakken goed absorberen, moeten ze meerdere malen met IRSA NATURA HARTÖL behandeld worden, telkens moet voldoende droogtijd voorzien zijn.

1^{ste} stap:

Ongeveer 40 m² werkruimte voorzien. IRSA NATURA HARTÖL gelijkmatig natglanzend op het oppervlak aanbrengen. Dit 2 tot 3 maal na telkens 10 minuten nabehandelen met IRSA NATURA HARTÖL. Tijdens deze handeling kan het oppervlak met propere schoenen betreden worden. Gereedschap: IRSA strijkkwast, IRSA mohair rol.

Verbruik: ongeveer 100 tot 120 g/m², 1 liter = ongeveer 8 tot 10 g/m².

2^{de} stap:

Na ongeveer 20 minuten de overtollige olie goed met de IRSA HARTÖL Wisser van het oppervlak afhalen. Het eventueel nog restende olie in het houtoppervlak met droog beige pad inmasseren zodat er geen IRSA HARTÖL meer op het oppervlak staan blijft.

Gereedschap: IRSA HARTÖL Wisser, eenschijfmachine / beige pad, IRSA BLITZBOY/beige pad of schuurmachine/beige pad.

3^{de} stap:

Na een droogtijd van minstens 12 uren, IRSA NATURA HARTÖL aanbrengen. Zie 1+2.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

2/2 IRSA Natura Hartöl 10/20

4^{de} stap - indien het oppervlak nog absorbeert:

Na een droogtijd van minstens 12 uren, IRSA NATURA HARTÖL voor de derde keer aanbrengen. Indien het oppervlak nog grote droge plekken vertoont, de behandeling 2 tot 3 keer herhalen met een tussentijd van telkens 10 minuten. Als de IRSA NATURA HARTÖL staan blijft op een groot oppervlak, de overtollige olie vervolgens goed met de IRSA NATURA HARTÖL Wisser van het oppervlak afhalen en de rest meteen met het beige pad inmasseren. Gereedschap: IRSA strijkwast of IRSA mohair rol, IRSA NATURA HARTÖL Wisser, eenschijfmachine / beige pad of schuurmachine/beige pad.

Gezamenlijk gebruik al naargelang de houtsoort en toestand: tot 480g/m².

5^{de} eventuele stap:

De gedroogde vloer (droogtijd minstens 2 tot 3 dagen) kan nabehandeld worden met IRSA NATURA HARTWACHS - dit is aan te raden voor intensief gebruikte vloeren. Voor de gebruiksaanwijzing: zie IRSA NATURA HARTWACHS - Etiket en technische fiche.

Belangrijk:

Na elke stap mag er geen natte IRSA NATURA HARTÖL - laag op het oppervlak staan blijven. Filmvorming is niet goed. De vloer mag gedurende 24 uren na de behandeling enkel voorzichtig (bijvoorbeeld met sokken) betreden worden.

Bereiken van de volledige sterkte:

Al naargelang de temperatuur-, lucht-, en houtvochtigheid minstens 6 dagen.

Onderhoud/reiniging:

Voor verder onderhoud en reiniging gelieve onze onderhoudsvoorschriften voor geoliede en met was bestreken vloeren evenals de desbetreffende technische fiches in acht te nemen.

Na-impregnatie van geoliede en met was bestreken vloeren:

Een na-impregnatie is steeds mogelijk. Met was bestreken of vervuilde oppervlakken moeten vooraf met IRSA GRUNDREINIGER G 88 gereinigd worden.

Houdbaarheid:

Bij koele en droge bewaring in niet gebruikte originele verpakking meerdere jaren houdbaar.

Waarschuwing:

Gedrenkte lappen, stukken stof en andere werkmiddelen in gesloten recipiënten bewaren. Olie/was in verbinding met schuurstof, stoffen lappen en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren, resp. naar het stort brengen, omdat er anders gevaar voor zelfontbranding bestaat.

Bestanddelen: veredelde natuurlijke oliën.

UBA 16440301

Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.