



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

06/06

IRSA Onderhoudsolie

Toepassingsgebied:

Voor het onderhoud van alle normaal tot zwaar belaste geoliede oppervlakken van hout, bamboe, of kurk binnenshuis, die niet worden gespoeld. IRSA Onderhoudsolie kan worden gebruikt voor het onderhoud van alle geoliede oppervlakken (teststrook aanbevolen).

Gebruiksaanwijzing / Noodzakelijke voorbereidingen:

Zand of dergelijke (schurende stoffen) verwijderen met stofzuiger, borstel of zwabber. Bijzonder verontreinigde oppervlakken reinigen met IRSA G88 en daarna minstens 24 uren laten drogen.

Zo behandelt u de oppervlakken optimaal (frequentie afhankelijk van de vervuiling):

Manuele toepassing:

De IRSA Onderhoudsolie goed schudden en fijn gedoseerd met de sproeifles aanbrengen op het doek of op de oppervlakken en na 10 minuten inwerktijd met de IRSA Blitzboy / beige pad droog inwrijven. Hierna mogen er geen oliespatten en geen vochtige oliefilm meer overblijven op het oppervlak! Deze blijven anders lang kleverig!

Machinale toepassing:

IRSA Onderhoudsolie goed roeren of schudden en fijn gedoseerd aanbrengen op de oppervlakken en met behulp van de machine / beige pad droog inwrijven. Voor sterk vervuilde oppervlakken gebruikt u het groene IRSA pad. Het losgemaakte vuil onmiddellijk opnemen met behulp van een goed absorberende dweil (b.v. onder de machine met het groene pad) of een IRSA oliedoek.

Als er zich matte, afgelopen gedeelten of vlekken voordoen, deze plaatsen gewoon met IRSA Onderhoudsolie (b.v. met behulp van een pluisvrije vod) nabehandelen.

Er mogen geen oliespatten en geen vochtige oliefilm meer overblijven op het oppervlak! Deze blijven anders lang kleverig!

Waarop u moet letten als u klaar bent:

Zorg voor een goede verluchting boven het vloeroppervlak (deur openzetten). Zuurstof en een temperatuur boven 18°C bevorderen het droogproces. Droogtijd minstens 6 uren. De vloer zolang niet betreden, om te voorkomen dat er voetsporen zouden achterblijven op het oppervlak.

Gedurende deze periode tegen water beschermen!

Daarna met het witte pad napolieren.

Om een duurzaam effect te bekomen, onze IRSA Natuurgamma Onderhoudsrichtlijnen naleven!

Verbruikswaarden voor een behandeling met Onderhoudsolie (volgens ervaring):

Ongeveer 25 ml/m², ofwel 1/2 liter IRSA Onderhoudsolie voor 20 m² geolied oppervlak.

Het bevat vetzuren, C6-19, vertakt, kobalt(II)-zouten, 2-butanonoxime. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar.

UBA 16440310

Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.