



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisch gegevensblad

10/2019

IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung

wit, zwart, kleurloos, lichtgrijs, teak, antraciet, wengé, eiken, speciale tinten op aanvraag

IRSA Platinum 2K Öl-Härter MV: 10:1

IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung is een tweecomponenten high-solid oliecombinatie van natuurlijke oliën. Het bindt en droogt oxidatief door toevoeging van IRSA 2K Öl-Härter.

Nadien mogelijk te lakken met alle IRSA Platinum 2K-waterlakken (Platinum 3010, 3030, 3055 en Platinum Nature Feeling extreem mat)

Toepassingsgebied:

Combinatie van oliën, geschikt voor impregnering en af te werken met met Platinum 2K Waterlakken van:

- geschuurde houten vloeren en parketvloeren, inclusief vloerplanken en de eindlaag van meerlagige parketelementen
- is ook geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

Verwerking/Verbruik:

1. Schuren: Het geschuurde oppervlak moet na de laatste fijne schuurbehandeling (IRSA Schuurschijf korrel 100 tot 120) schoon, droog en vrij van schuurstof en residu zijn. Een gelijkmatig oppervlak zonder schuurfouten is een voorwaarde voor een optimaal resultaat. Indien nodig kitten.
2. Natmaken: Voor het aanbrengen van de oliegrondlaag moet het oppervlak volledig nat worden gemaakt (niet behandelde delen zien er naderhand anders uit). Laten drogen tot het optisch droog is.
3. IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung aanbrengen: Verpakking voor gebruik op verwerkingstemperatuur brengen en IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung goed omroeren, batchnummer controleren en IRSA Platinum 2K Öl-Härter al roerend vermengen (mengverhouding: 10:1), vervolgens kruisgewijs met IRSA Rapidspachtel gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Verwerkingstijd: 2 uur! Na 20 tot 30 minuten inwerktijd met een witte pad eventuele overtollige olie volledig in het hout wrijven. Residu op het hout kan hechtingsproblemen veroorzaken! Olie die uit de voeg omhoog wordt geduwd, moet worden verwijderd.
4. Drogen: De droogtijd tot aan het aanbrengen van een nieuwe laklaag bedraagt 24 uur in geval van normale omgevingsomstandigheden, 23 °C, relatieve luchtvochtigheid van 50% en luchtcirculatie. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid leiden tot een langere droogtijd. Het oppervlak moet voldoende droog zijn, voordat een deklaag kan worden aangebracht. Droogheid controleren: Met keukenpapier over het oppervlak wrijven; als het oppervlak niet afgeeft, is het droog.
5. Deklaag aanbrengen: 2 tot 3 lagen van 120 g/m² per laag met alle IRSA Platinum 2K-waterlakken. Bij droogtijden van meer dan 12 uur moet tussentijds worden geschuurd met korrel 150.
6. Uitharding van de laklaag : Minimaal 5 dagen laten uitharden alvorens te belasten alsook te reinigen (mechanisch of met water), tapijt leggen.

Verbruik: ca. 30-80 g/m² per keer, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

Verwerkingstemperatuur:

Kamer/ondergrond niet verwerken bij temperaturen onder +15 °C of boven +30 °C.

Gereedschap:

IRSA Rapidspachtel, eenschijfmachine, pads. Alleen met het juiste gereedschap kan een onberispelijk resultaat worden bereikt. Het gereedschap onmiddellijk na gebruik voorreinigen met krantenpapier of ander absorberend papier en vervolgens grondig reinigen met IRSA verdunner B.

Schuurmiddelen:

Banden, rollen, schijven, bogen, schuurschijven en pads zijn in alle mogelijke uitvoeringen bij IRSA verkrijgbaar.

Ons toepassingstechnisch advies in woord en geschrift en op basis van ervaring op eer en geweten geldt echter enkel als vrijblijvende aanwijzing en sluit niet uit dat u de door ons geleverde producten moet testen op uw geschiktheid voor uw procedures en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controle mogelijkheden en liggen aldus uitsluitend in uw verantwoordelijkheid. Natuurlijk verzekeren wij een constante kwaliteit van onze producten conform onze staten. Wanneer een nieuw "Technisch gegevensblad" verschijnt, verliest de vorige zijn geldigheid.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Pagina 2/Technisch gegevensblad/IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung met Öl-Härter'

D 04/2018

Onderhoud en reiniging:

De aansluitende onderhouds- en reinigingswerkzaamheden na uitharding van de deklaag zijn afhankelijk van het gewenste effect: IRSA Aqua Star R9 (voor matte oppervlakken) of IRSA Aqua Star (voor zijdeglanzende oppervlakken). Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor grondige reiniging IRSA Basisreiniger G88 gebruiken. Vraag naar onze onderhoudssets.

Neem onze onderhoudsinstructies IRSA Aqua Star en Aqua Star R9 in acht (opvragen of downloaden via www.irsade/download) evenals de bijbehorende technische gegevensbladen en verpakkingsetiketten.

Opmerking:

Contact met silaanlijm in de voeg kan bij de oliegrondlaag leiden tot problemen met het drogen. Voor middelen van derden en/of voor ondeskundig(e) onderhoud en reiniging kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij bevelen het gebruik aan van beschermende matten in druk belopen ingangsruidtes en van beschermviltjes onder stoelen. Voor bureaustoelen speciale wieltjes volgens DIN 68131 gebruiken. Bij exotische houtsoorten contact opnemen met onze technische afdeling.

Opslag:

Bij koele, vorstvrije en droge opslag kan het product in de ongeopende originele verpakking ca. 12 maanden worden bewaard. Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk verbruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking voor goede ventilatie zorgen. Open licht en vuur vermijden. Bij contact met de ogen of met de huid onmiddellijk grondig spoelen met water. Niet in de afvoer, riolering of in de aarde terecht laten komen. Alleen volledig lege verpakkingen naar de recycling brengen. Niet opgedroogde lakresten afgeven bij de inzameling voor lakafval. Het vloeibare product op afstand houden van voedingsmiddelen, dranken en veevoeder.

Waarschuwing:

Gedrenkte lappen, stukken stof en andere werkmiddelen in gesloten recipiënten bewaren. Oliegrondlaag in verbinding met schuurstof, stoffen lappen en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren, resp. naar het stort brengen, omdat er anders gevaar voor zelfontbranding bestaat. Mengsels met IRSA Platinum Öl-Härter niet drukdicht afsluiten - barstgevaar!

Informatie over IRSA Platinum Öl-Härter:

oplosmiddelvrij, mengverhouding 1 deel hardingsmiddel:10 delen oliegrondlaag, al roerend vermengen H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P260 Stof en spuitnevel niet inademen P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen

P302+P352 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen P 363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

Hexamethyleen-1,6-diisocynaat, hexamethyleendiisocynaat, oligomeren.

EUH204 Bevat isocynaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Neem de veiligheidsinformatiebladen en de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Giscode: Ö40/DD+. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. VOC-waarde: < 186 g/l

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Dit ontslaat u niet van de verplichting de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten conform onze stalen. Wanneer een nieuw 'Technisch gegevensblad' verschijnt, verliest de voorgaande zijn geldigheid.