



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

10/2019

IRSA PLATINUM 3000 ultramat

b.v. voor parket-, bamboe- en houtvloeren, OSB-platen en trappen voor normale tot zware belasting

Basis/leveringsvorm: gebruiksklare ééncomponent-zuiver-waterlak, ultramat.

Toepassingsgebied: IRSA PLATINUM 3000 wordt gebruikt voor normaal tot zwaar belaste parket-, bamboe- en houtvloeren, OSB-platen, trappen en hout binnenshuis. Voor exotische houtsoorten slechts beperkt geschikt, namelijk enkel bij die, met een laag oliegehalte (teststrook aan te bevelen).

In het bijzonder voor heldere houtsoorten (zoals bijvoorbeeld ahorn) die op lange termijn helder moeten blijven is IRSA PLATINUM 3000 Parketwaterlak uitstekend geschikt, ook als grondlaag. Voor een intensievere accentuering van de natuurlijke houttekening (vlammen), vooral bij eikenhout, eerst een grondlaag IRSA PLATINUM GRONDLAK PLUS of IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung kleurloos (eribit lekkere warme uitstraling)-IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung is een tweecomponenten high-solid oliecombinatie van natuurlijke oliën aanbrengen.

Eigenschappen: mooi helder uitzicht van het hout • hoge slijtvastheid • definitieve harding reeds na ± 3 -5 dagen (bij $+20^{\circ}$ C, 55 % luchtvochtigheid), daarna volledig belastbaar • zeer gemakkelijk aan te brengen • buitengewoon sneldrogend • zeer goed schuurbaar • zeer goed bestand tegen huishoudelijke chemicaliën • geurarm • zeer hoog vullend vermogen • geen vervelende sporen van gummizolen bij alle glansgraden • de gesloten lakfilm blijft ook bij langdurige inwerking van water onaangestast

Verwerking: IRSA PLATINUM 3000 voor gebruik goed schudden! IRSA PLATINUM 3000 kan als grondlaag of als deklaag worden gebruikt. De te behandelen houtoppervlakken moeten proper zijn en vrij van stof, olie, was, vet en andere stoffen. Wij bevelen aan indien nodig het oppervlak licht te schuren met schuurpapier korrel 100-120. Sterk absorberende houtsoorten zoals bijvoorbeeld beuken, ahorn of es mag men niet spatelen.

Lagen / Verbruik:

Grondlaag

Als een warme accentuering van de houtstructuur gewenst is, bijvoorbeeld bij eikenhout, een grondlaag IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung kleurloos (eribit lekkere warme uitstraling)-IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung is een tweecomponenten high-solid oliecombinatie van natuurlijke oliën of IRSA PLATINUM GRONDLAK PLUS aanbrengen. Helder houtsoorten (bijvoorbeeld es of ahorn), die ook op langere termijn helder moeten blijven, voorzien van een grondlaag IRSA PLATINUM 3000 Parketwaterlak

a) 2 x IRSA PLATINUM 3000 of IRSA PLATINUM SPATELGEL met behulp van een spatel aanbrengen (kruisgewijs); ± 50 g/m² per laag

of

b) 1 x IRSA PLATINUM 3000 of IRSA PLATINUM GRONDLAK of IRSA PLATINUM GRONDLAK PLUS met behulp van een rol of een kwast aanbrengen; minstens 100 g/m², naargelang de absorptiegraad van het hout

Deklaag

2 tot 3 x IRSA PLATINUM 3000 met behulp van een rol of een kwast aanbrengen; ± 130 g/m² per laag

Totale laagdikte (grondlaag + deklaag): minstens 360 g/m²

IRSA PLATINUM 3000 kan ook gespoten worden. We geven u graag individuele richtlijnen.

Tip: De wachttijd tussen twee lagen mag niet meer dan 12 uren bedragen (hechtingsproblemen).

Niet schuren na het aanbrengen van de grondlaag. Tussentijds schuren enkel voor het aanbrengen van de eindlaag (schuurmiddel resp. schuurwol korrel 120).

Droging:

De droogtijd na de eerste spatellaag bedraagt ± 10 minuten, na de tweede spatellaag ± 30 minuten. Droging of IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung kleurloos (eribit lekkere warme uitstraling)-IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung is een tweecomponenten high-solid oliecombinatie van natuurlijke oliën 12 uren.

Na het aanbrengen van een grondlaag met rol of kwast ± 2 uren, na een deklaag telkens ± 2 - 4 uren, maar niet meer dan 12 uren.

Het behandelde oppervlak is voorzichtig begaanbaar na ± 4 uren, licht belastbaar na ± 1 dag, volledig belastbaar (tapijt leggen, meubels plaatsen) na ongeveer 3 dagen. Hoe meer het vers behandelde oppervlak de eerste dagen ontzien wordt, hoe langer de levensduur van de behandeling.

De aangegeven droogtijden gelden bij normale omgevingsomstandigheden ($+20^{\circ}$ C en 55 % relatieve luchtvochtigheid). Zorg voor een goede verluchting (wel tochtvrij). Hoge luchtvochtigheid en lage temperatuur leiden tot aanzienlijk langere droogtijden. In dat geval zorgen voor voldoende verluchting resp. Luchtcirculatie.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

2/2 IRSA PLATINUM 3000, ultramat

10/2019

Temperatuur:

Kamer/ondergrond en IRSA PLATINUM 3000 Parketwaterlak niet verwerken bij temperaturen onder +15° C of boven +30° C.

Onderhoud/reiniging: Wij bevelen IRSA AQUA STAR aan voor een glanzend of zijdeglanzend oppervlak. Voor matte oppervlakken die ook op lange termijn mat moeten blijven en voor oppervlakken conform de voorschriften van DIN 18032 Deel 2, gebruik IRSA AQUA STAR R9. Ten vroegste aanbrengen ± 3-5 dagen na het aanbrengen van de eindlaag. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor grondige reiniging IRSA Basisreiniger G88 gebruiken. Vraag naar onze IRSA onderhoudssets.

Tip: hou er rekening mee dat wij geen garantie kunnen verlenen bij het gebruik van vreemde producten of bij het ondeskundig uitvoeren van onderhoud of reiniging.

Wij bevelen het gebruik aan van beschermende matten in druk belopen inkomhallen en van beschermviltjes onder stoelen. Voor bureaustoelen speciale wieltjes volgens DIN 68131 gebruiken.

Tips: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na het gebruik voor een goede verluchting zorgen. Productdampen niet inademen. Mondmaskers dragen. Bij contact met de ogen of met de huid onmiddellijk grondig spoelen met water. Niet in afvoer of riolering gieten en niet in de grond laten dringen. Enkel lege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Niet opgedroogde lakresten afgeven bij de inzameling voor lakafval.

Opslag:

Niet bij temperaturen onder +6° C en ook niet langere tijd bij meer dan +30° C bewaren of transporteren. In ongeopende originele verpakking ± 1 jaar te bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.

Houdbaarheid: niet bij minder dan +6° C en niet voor een lange periode bij een temperatuur van meer dan +30° C opslaan en transporteren. In ongeopende verpakking ongeveer 1/2 jaar te bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar.

Beschermen tegen vorst.

VOC-ID 2007: 2004/42/2 A (i) 140; 140 gr/l <87 gr/l
verklaring:

2004/42 = jaar en nummer van de EU-richtlijnen

/2 = aanhangsel 2

A = deel A

() = Produkt onderklasse

—, — gr/l = limiet 1. Schaal vb. limiet 2. schaal in gr/l

< — gr/l = actuele VOC-waarde

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.