



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

07/2008

## IRSA spanlak

**Voor het spannen van katoen en synthetische stoffen (motor-, zweef- en ultralichte vliegtuigen)**

### **Toepassingsgebieden:**

Voor het spannen van katoen en synthetische stoffen (motor-, zweef- en ultralichte vliegtuigen.) IRSA spanlak moet de spanning in het doek, door krimpen, nog een beetje verhogen. De IRSA spanlak dient als grondlak en sluit alle holten af.

### **Eigenschappen:**

Hooggeconcentreerd, verzekert hechting op alle gekende stoffen en hechting van IRSA DD-lak weersbestendig.

### **Verwerking:**

IRSA spanlak voor de verwerking goed omroeren. Het doek niet schuren. Indien nodig kan IRSA spanlak met IRSA speciale verdunner F verdund worden. IRSA spanlak gelijkmatig met de schuimwals in 4-5 lagen (nat in nat) aanbrengen. Het is belangrijk dat het doek nadien dicht is, en dus geen lak meer absorbeert. Spanlakdruppels kunnen niet meer verwijderd worden. Het doek moet na het aanbrengen nog een duidelijke stofstructuur hebben. De IRSA DD-lak weersbestendig kan eraan hechten, geen schuren nodig. Indien er glanzende plaatsen zijn, moet het oppervlak lichtjes ruwer gemaakt worden (schuurpad gebruiken).

### **Totaal verbruik (grondering + deklaag): minstens 360 g/m<sup>2</sup>**

ca. 150-200 g/m<sup>2</sup> bij Ceconite of Diolen ca. 200-250 g/m<sup>2</sup> bij katoenen doek.

### **Verdunning/reinigingsmiddel:**

Uitsluitend IRSA SPECIALE VERDUNNER F gebruiken.

### **Gereedschap:**

IRSA schuimwals

**Schuurmiddel:** Schuurpapier en -pads kunnen bij IRSA aangekocht worden.

**Verwerkingstemperatuur:** Op koele dagen, met bijzonder hoge luchtvochtigheid is het niet aanbevolen om IRSA spanlak (vooral verdund) aan te brengen.

### **Opslag:**

Bij ongeopende originele vaten ca. 1 jaar. Geopende vaten goed sluiten en snel opgebruiken.

**Opmerkingen:** Neem het overeenkomstige technische gegevensblad in acht. Gesloten bewaren. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

### **Voorzorgsmaatregelen:**

De voorschriften m.b.t. de hantering van brandbare vloeistoffen dienen in acht genomen te worden.

**Neem de R- en S-zinnen, de classificatie van gevaarlijke stoffen op de etiketten en de EG-veiligheidsgegevensbladen in acht.**