



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisch gegevensblad

07/2008

## IRSA speciaal DD-hardingsmiddel

Hardingsmiddel voor IRSA DD-lak weersbestendig

### **Verwerking:**

IRSA speciaal DD-hardingsmiddel wordt met IRSA DD-lak weersbestendig in de verhouding 1 : 2 gemengd. 2 delen lak en 1 deel hardingsmiddel. De mengverhouding nauwgezet aanhouden.

### **Mengen en verwerkingstijd:**

Mengsel voor gebruik goed oproeren en binnen 5 uur verwerken. Verwerkingsinstructies op etiket DD-lak weersbestendig nauwgezet opvolgen.

### **Verwerkingstemperatuur:**

Ruimte/ondergrond en IRSA speciaal DD-hardingsmiddel/hardingsmengsel niet onder +15°C verwerken.

### **Opslag:**

Het vat met hardingsmiddel na openen onmiddellijk weer goed sluiten en snel opgebruiken. Originele vaten die nog niet zijn geopend kunnen een half jaar bij kamertemperatuur van ca. + 20°C opgeslagen worden.

Opmerking: Voor meer verwerkingsinstructies zie technisch gegevensblad IRSA DD-lak weersbestendig.

### **Waarschuwingen:**

Buiten het bereik van kinderen houden.