



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Karta techniczna

04/2010

## **UTWARDZACZ IRSA PLATINUM ISO-HÄRTER 3055 DO 2-SKŁADNIKOWEGO LAKIERU WODNEGO DO PARKIETÓW IRSA PLATINUM 3055**

### **Baza:**

Utwardzacz IRSA PLATINUM ISO-Härter 3055 jest dostarczany jako komponent utwardzający do lakieru IRSA PLATINUM 3055.

### **Wskazówka:**

Utwardzacz IRSA PLATINUM ISO-Härter 3055 powinien być używany wyłącznie przez fachowców. Bezwzględnie unikać zetknięcia z oczami, używać rękawice ochronne, nie wdychać rozpylonej mgły - jeżeli mgła występuje, nosić maskę do oddychania.

### **Użycie:**

#### **I. Proporcja**

20 części lakieru 2-składnikowego do parkietów IRSA PLATINUM 3055 : 1 część utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Härter 3055, czyli **0,225 litra utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Härter 3055 i 4,5 litra lakieru IRSA PLATINUM 3055** lub **0,450 litra utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Härter 3055 i 9,0 litrów lakieru IRSA PLATINUM 3055**.

#### **II. Użycie**

Utwardzacz IRSA PLATINUM ISO-Härter 3055 wlać do pojemnika z lakierem IRSA PLATINUM 3055 i potrząsać mocno przez co najmniej 15 sekund.

#### **III. Czas przydatności do użycia**

Mieszanka lakieru IRSA PLATINUM 3055 i utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Härter 3055 musi być wykorzystana w ciągu 2 godzin (w tym czasie ilość, która nie jest w danej chwili bezpośrednio używana, powinna być przechowywana w zamkniętym pojemniku).

#### **Temperatura:**

Pomieszczenie / podłoże i mieszanka lakieru z utwardzaczem: min. +15°C, maks. +25°C, maks. wilgotność względna powietrza 75% podczas użycia.

#### **Przechowywanie:**

Przechowywać i transportować w chłodnych warunkach, jednak w temperaturze **nie niższej, niż +6°C**. Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte. Trwałość w nie napoczętym, oryginalnym opakowaniu wynosi ok. 9 m-cy. Napoczęte opakowanie szczelnie zamykać i szybko zużyć.

**Uwaga: wskutek reakcji z wodą lub wilgocią utwardzacz staje się bezużyteczny. Należy go chronić przed wilgocią - reaguje z wodą.**

**Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa podanych na etykiecie dołączonej do produktu!**

**Chronić przed niską temperaturą.**

**VOC 2007/2010: Lakier IRSA PLATINUM 3055 2K wysoki połysk 2K Parkettwasserlack i Platinum Iso-Härter 3055: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <93 g/l**

Udzielamy naszych pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń według naszej najlepszej wiedzy. Są one jednak tylko niewiążącymi wskazówkami i nie zwalnia klienta z badania dostarczanych przez nas produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów. Wraz z ukazaniem się nowej „Instrukcji technicznej” poprzednia przestaje obowiązywać!