



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Informacje techniczne

09/2010

IRSA Uni Primer AL

Grunt na bazie alkoholu do egzotycznych i krajowych rodzajów drewna (takŜe do drewna owocowego i do dęby) pod lakiery wodne IRSA Platinum oraz poliuretanowe.

Baza

IRSA Uni Primer AL to impregnują, szybko schnący grunt do waleń szczotkowania na bazie alkoholu.

Zastosowanie

IRSA Uni Primer AL nadaje się do wszystkich rodzajów drewna krajowego oraz do drewna egzotycznego i izoluje w znacznym stopniu jego skł. TakŜe resztki wosku w fugach starych podłóg są bardzo dobrze izolowane. IRSA Uni Primer AL moŜe być zastosowany jako grunt pod wszystkie lakiery wodne IRSA Platinum. NaleŜy wykonać powierzchnie próbne.

Naturalny odcień drewna zostaje zachowany, natomiast grunt ociepla odrobinej ton.

Przyczepnośdo podłŜoraz do nastęwarstw lakieru jest wys.

Sposób uŜycia

Powierzchnia drewna musi być czysta, bez warstw kurzu, oleju, wosku czy tłuszczu, a takŜe bez innych zanieczyszczeń. Przed lakierowaniem naleŜy wykonać szlifowanie całpowierzchni. Nastę naleŜnanieścwałok. 100ml/m² gruntu IRSA Uni Primer AL. W przypadku problematycznego gatunku drewna zaleca się pracowanie szczotką IRSA Streichbürste, aby uzyskać lepszą chłść.

Uwaga

Na mocno chłgatunki drewna (np. buk) grunt IRSA Uni Primer AL naleŜ dwa razy nanieścwał.

Czas schnięcia

KaŜda warstwa ok. 30-40 minut.

Zaraz po wyschnięciu polakierować odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

Podany czas schnięcia dotyczy normalnych warunków (+20°C i 50% wzgl. wilgotności powietrza). Wysoka wilgotność powietrza, gruba warstwa lakieru i niska temperatura wydłŜają czas schnię. NaleŜ zadbać o dobre wietrzenie (jednak bez przecią).

Nie szlifować po nałŜeniu warstwy gruntu!

Przyrządy do pracy

Wałek moherowy IRSA oraz szczotka IRSA Streichbürste.

Tylko z odpowiednimi przyrządami moŜna osiągnąć dobry rezultat.

Odpowiednia temperatura

Pomieszczenie, podłŜe, a takŜe grunt IRSA Uni Primer AL powinny mieścić się w przedziale temperatury od +15°C do +30°C

Warunki magazynowania

Transport i magazynowanie w chłodnym i suchym miejscu. W nienaruszonym opakowaniu moŜprzechowywaćok. roku. Napoczęopakowania dobrze zamknąć w niedłzczasie zuŃć.

Wskazówki

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie, a takŜe po uŃyciu naleŜy zadbać o dobre wentrowienie. W przypadku kontaktu z oczami lub skórz dobrze przemyć wodą. Nie wylewaćdo kanalizacji lub zbiorników wodnych. Płesztki sąodpadami niebezpiecznymi.

Podczas pracy proszęnie zostawiaćw pomieszczeniu rośozdobnych, akwariów ani artykułów spoŃ.