



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Fișă date tehnice

11/2012

IRSA BÜHNENLACK (lac pentru scenă), acoperire neagră, ultramată, nereflectorizantă

Bază:

Monocomponent, impermeabilizant din rășină sintetică

Forma de livrare:

IRSA BUEHNENLACK (lac pentru scenă) este livrat ca impermeabilizant al lemnului, gata prelucrat pentru aplicare, în culoare negru ultramat.

Domeniu de utilizare:

pentru scene; studiouri fotografice

Caracteristici:

Prin ajustarea ultramată căderea luminii este întreruptă și este evitată în mare măsură o oglindire respectiv reflectare a luminii.

Prelucrare:

IRSA BUEHNENLACK (lac pentru scenă) este utilizat ca grund și strat final de acoperire.

Suprafața lemnoasă de impermeabilizat trebuie să fie uscată, curată și fără praf, ulei, ceară, grăsimi sau alte reziduuri. Înainte și pe parcursul prelucrării amestecați bine materialul.

La esențe de lemn moi cum ar fi brad, molid sau pin pot apărea scurgeri de rășină care pot conduce la întâzieri de uscare respectiv să afecteze aspectul. Înainte de impermeabilizare rășina se va spăla cu Diluant B.

Realizarea impermeabilizării/Consum:

Grunduire:

1 x IRSA BÜHNENLACK se aplică cu procedeu de roluire sau vopsire, cca. 100 – 130 g/m²

După aceea o polizare intermediară cu granulație 150.

Strat final de acoperire:

1 x IRSA BÜHNENLACK se aplică cu procedeu de roluire sau vopsire, cca. 100 – 130 g/m²

Înainte de impermeabilizarea de acoperire suprafața trebuie să fie uscată uniform.

Consum total: cca. 200 – 260 g/m²

Uscare:

După cca. 4 ore uscare ca praf. Se poate vopsi suplimentar după 24 de ore. Complet încărcabil după 9 – 10 zile.

Toți timpii de uscare indicați se referă la condiții normale (+20° C și 55 % umiditate relativă). Umiditatea ridicată și/sau temperatura scăzută precum și consumul de material în exces întârzie uscarea. Se va avea în vedere și o bună aerisire (totuși fără curent).

Temperatura de prelucrare:

Spațiu/bază și IRSA BÜHNENLACK nu sub + 15° C

Diluant:

IRSA VERDÜENNUNG B.

Aparate de lucru:

IRSA oferă pentru IRSA BÜHNENLACK aparate de lucru perfect adecvate: IRSA MOHAIR-LACKROLLER (rolă de lac de mohair) sau IRSA STREICHBÜRSTE (perie de vopsit)

Indicație: Numai cu aparatele de lucru adecvate se realizează un rezultat ireproșabil.

Aparatele de lucru se vor curăța imediat după utilizare cu hârtie de ziar sau altă hârtie similară absorbantă și după aceea se curăță cu diluant IRSA VERDÜENNUNG B.

Îngrijire și curățare:

Este permisă curățarea pardoselii impermeabilizate doar cu umiditate în ceață deoarece agenții de îngrijire cresc strălucirea și ar trebui luată în considerare oglindirea. Utilizați IRSA AQUA CLEANER 5000.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Pagina 2 / Fișă cu date tehnice „IRSA Bühnenlack”

11/2012

Reparație rapidă:

Locurile deteriorate de pe suprafața dată cu IRSA Bühnenlack se tamponează cu pensula, respectiv se vopsesc cu IRSA Bühnenlack fără polizare. Stratul de reparație este după cca. 4 ore uscat pentru atingere și poate fi din nou călcat.

Măsuri de precauție:

Se vor respecta prescripțiile în legătură cu manipularea lichidelor inflamabile.

Vă rugăm să luați în considerare enunțurile R și S, clasificarea periculozității de pe etichetele ambalajelor și fișele cu date de siguranță UE. Evitați flăcările deschise.

Capabilitate de depozitare:

Depozitați și transportați la temperatură răcoroasă și uscat. În ambalaj original nedeschis se poate depozita timp de cca. 1 an. Un ambalaj deschis se va închide bine și se va utiliza complet cât de curând.

Marcajul VOC începând cu 2007: 2004/42/II A (i) 600; 500 g/l ≤ 500 g/l

Explicație:

2004/42 = Anul și numărul directivei UE

/2 = Anexa 2

A = Partea A

() = Subcategorie de produs

---,--- g/l = Valoare limită Treapta 1 respectiv valoare limită Treapta 2 în g/l

< --- g/l = valoarea actuală VOC

Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59

E-mail : office@grisco-construct.ro