Fișă tehnică 07/2026

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid satinat
Lac monocomponent pentru parchet, pardoseli industriale, podele și lemn în amenajări interioare.
Potrivit și pentru pardoseli de săli de sport (testat conform DIN 18032, partea 2)!
Pentru solicitări normale până la intense
Produs de construcție testat din punct de vedere al emisiilor conform principiilor DIBT Z-157.10-92

Bază: Lac pentru lemn pe bază de solvenți, pe bază de materii prime vegetale, cu hidrocarburi dezaromatizate.

Formă de livrare: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm se livrează ca lac pentru lemn gata de utilizare, în variantă satinată.

Domenii de aplicare: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm se utilizează pentru lemnul moale, dur și exotic cu solicitare normală până la intensă în amenajări interioare (efectuați o probă de vopsire), de exemplu parchet, podele, scări, lamele verticale, pavaje din lemn, pardoseli din lemn cu încălzire prin pardoseală.

Proprietăți: rezistență foarte bună - elasticitate durabilă bună - nu este susceptibil la urme de pași - ușor de prelucrat, cu uscare rapidă - utilizare universală - solvenți ușori - rezistență foarte bună la substanțele chimice de uz casnic - intensifică căldura lemnului - rezistență foarte mare la apă.

Aplicare: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm se utilizează ca grund și lac de acoperire. Suprafața de lemn care urmează să fie sigilată trebuie să fie uscată, curată, fără praf, ulei, ceară, grăsime și alte reziduuri. Înainte și în timpul aplicării, amestecați bine IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm.

Structura sigilării/consum:

Grunduire
1 x IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm aplicat cu rola; consum aprox. 130 g/m² per strat.

Strat de acoperire
1 x IRSA Holzsiegel VOC High Solid sm aplicat cu rola; aprox. 130 g/m² per strat.

Este obligatoriu să se respecte cantitatea maximă de aplicare și timpul de uscare indicat, deoarece în caz contrar pot apărea probleme de uscare sau de suprafață. Se efectuează o șlefuire intermediară între grund și stratul de acoperire (hârtie abrazivă cu granulație 120-150).
Este obligatoriu să se asigure o aplicare uniformă.
Consum total (grund + strat de acoperire): min. 260 g/m² – max. 300 g/m²

Temperatura de aplicare: încăpere/suprafață și IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm nu sub +15 °C și nu peste +30 °C.

Diluant/detergent: diluant IRSA B

Consilierea noastră tehnică privind utilizarea, atât verbală, cât și scrisă, bazată pe teste, se face în conformitate cu cunoștințele noastre, dar are doar caracter orientativ și nu vă scutește de obligația de a verifica personal produsele livrate de noi în ceea ce privește adecvarea lor pentru procedurile și scopurile prevăzute. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea produselor se fac în afara sferei noastre de control și, prin urmare, sunt exclusiv în responsabilitatea dumneavoastră. Desigur, garantăm calitatea conformă cu modelul și constantă a produselor noastre. Odată cu apariția unei noi „fișe tehnice”, cea anterioară își pierde valabilitatea! 07.26

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsa.de, info@irsa.de

Uscare:
Timp de uscare grunduitor aproximativ 24 ore. Stratul de lac trebuie să fie complet uscat și să nu mai fie lipicios. După aceea se poate efectua șlefuirea intermediară cu granulație 120-150.

Complet utilizabil după aproximativ 10 zile. Cu cât pardoseala proaspăt sigilată este mai puțin solicitată în primele zile, cu atât durata de viață a sigilării este mai mare.
Timpii de uscare indicați se referă la condiții normale (+20 °C și 55 % umiditate relativă). Umiditatea ridicată, temperatura scăzută și ventilația insuficientă întârzie uscarea. Asigurați-vă că există o ventilație bună și un aport suficient de oxigen (dar fără curenți de aer!). Mirosul neplăcut care apare în condiții de uscare nefavorabile dispare în timp, aerisiți bine.

Unelte de lucru:
IRSA oferă unelte de lucru special adaptate pentru IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm:
Rulou IRSA, 25 cm (adaptat pentru lacuri pe bază de solvenți).

Notă: O sigilare perfectă poate fi obținută numai cu unelte de lucru adecvate. Curățați uneltele de lucru imediat după utilizare cu hârtie de ziar sau hârtie absorbantă similară și apoi curățați-le temeinic cu diluant IRSA B. Între aplicările individuale de lac, rola poate fi păstrată în recipientul de lac închis.

Abrasivele (benzi, role, discuri, foi), grilele abrazive și tampoanele în toate variantele pot fi achiziționate de la IRSA.

Îngrijire/curățare: recomandăm IRSA Aqua Star (auto-lucios; îngrijire și curățare pentru suprafețe sigilate manual, pe bază de polimeri, formând un film) sau IRSA Aqua Star R9 (efect mat; pe bază de apă, pentru suprafețe ultra-mate, mat-satinate sau satinate, inclusiv pentru parchet finisat, suprafețe uleiate și ceruite, fără formare de film, inclusiv pentru întreținerea și curățarea sălilor de sport conform DIN 18032, partea 2). Aplicare la cel mai devreme aproximativ 10 zile după sigilarea finală. Pentru îndepărtarea murdăriei persistente și pentru curățarea de bază, utilizați IRSA Grundreiniger G88. Solicitați seturile de îngrijire IRSA.

Notă: Vă rugăm să rețineți că nu se asumă nicio răspundere pentru produse străine sau pentru îngrijire și curățare necorespunzătoare. Solicitați instrucțiunile de întreținere IRSA corespunzătoare.

Perioadă de valabilitate: Se poate păstra cel puțin 12 luni în ambalajul original nedeschis. Închideți bine recipientele deschise și utilizați-le cât mai repede. Măsuri de precauție: Respectați regulile privind manipularea lichidelor inflamabile. Vă rugăm să respectați frazele P și H, clasificarea mărfurilor periculoase de pe etichetele ambalajelor și fișele de siguranță UE.

Etichetare COV din 2010:
IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid satinat: 2004/42/2 A(i)500 g/l <499 g/l
Explicație:
2004/42 = anul și numărul directivei UE
/2 = anexa 2
A = partea A
( ) = subcategoria produsului
---,--- g/l = valoarea limită în g/l
< --- g/l = valoarea actuală a COV

Consilierea noastră tehnică privind utilizarea, atât verbală, cât și scrisă, bazată pe teste, se face în conformitate cu cunoștințele noastre, dar are doar caracter orientativ și nu vă scutește de obligația de a verifica personal produsele livrate de noi în ceea ce privește adecvarea lor pentru procedurile și scopurile prevăzute. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea produselor se fac în afara sferei noastre de control și, prin urmare, sunt exclusiv în responsabilitatea dumneavoastră. Desigur, garantăm calitatea conformă cu modelul și constantă a produselor noastre. Odată cu apariția unei noi „fișe tehnice", cea anterioară își pierde valabilitatea! 07.26