



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Fisa Tehnica

04/2014

## **IRSA PLATINUM ISO-HARDENER extrem-matt**

**Componenta pentru IRSA PLATINUM ISO-HARDENER extrem-matt um lacuri pe baza de apa.**

### **Descriere:**

ISO-INTARITOR IRSA PLATINUM extrem-matt este componenta - intaritor gata de utilizare, adecvat pentru lacurile pe baza de apa IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling extrem-matt

**Atentie:** ISO-INTARITOR IRSA PLATINUM extrem-matt este un produs destinat exclusiv profesionistilor. Evitati contactul cu pielea si purtati manusi de protectie. Nu inhalati vapori si purtati o masca de protectie.

### **Ratia de amestecare = 20:1**

**20 parti** de lac IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling extrem-matt : **1 parte** de IRSA PLATINUM ISO-INTARITOR extrem-matt.

Amestecati 0,225 l de IRSA PLATINUM ISO-INTARITOR extrem-matt in 4,5 l de IRSA Platinum 2K Natural Feeling extrem-matt.

Lac pe baza de apa IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling extrem-matt sau

Amestecati 0,45 l de IRSA PLATINUM ISO-INTARITOR extrem-matt in 9,0 l de IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling

### **Prelucrare :**

Completati IRSA PLATINUM ISO-INTARITOR extrem-matt in recipientul lacului pe baza de apa IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling extrem-matt si agitati foarte bine pentru cel putin 15 sec. Nu amestecati cu amestecator electric !

### **Timp de lucru :**

Folositi mixtura de IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling extrem-matt + IRSA PLATINUM ISO-INTARITOR extrem-matt in 2 ore. Dupa aceasta perioada produsul incepe sa se ingroase !

### **Temperatura de prelucrare:**

Temperatura camerei /substratului si a mixturii de lac cu intaritor sa nu fie sub +15°C, nu peste +30°C , iar umiditatea relativa a aerului sa nu fie peste 75%.

### **Depozitare:**

Pastrati in loc racoros si uscat (depozitati si transportati la min +6°C). Pastrati bidoanele inchise bine. Durata de viata a bidoanelor originale nedeschise este de cel putin 12 luni. Pastrati bidoanele desigilate bine inchise si folositi continutul cat mai repede. **Protejati de frig!**

**INTARITORUL IRSA PLATINUM ISO-HARDENER extrem-matt devine inutilizabil in contact cu apa si umezeala.**

**Va rugam, respectati notele de avertizare de pe eticheta IRSA PLATINUM INTARITOR.**