

Fișă date tehnice

09/2011

IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG (agent impregnare silozuri)

Pentru pardoseli de silozuri cu acces auto și grajduri

Bază:

Impregnare poliuretan monocomponent

Forma de livrare:

IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG este livrat ca agent de impregnare incoloră gata prelucrat pentru aplicare.

Domenii de utilizare:

Pardoseli de silozuri cu acces auto și grajduri

Caracteristici:

- excelent aderentă • stabilă la substanțe chimice • stabilă la acizi • după 2-3 ore nu mai lipesc • prelucrare simplă în procedeu de o singură aplicare • IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG nu este rezistentă la lumină, și din această cauză trebuie să se ia în considerare o îngăbenire, totuși este adecvată pentru cele mai înalte solicitări mecanice și chimice.

Capabilitate de depozitare:

În ambalaj original nedeschis se poate depozita la temperatură ambientă timp de cca. ½ an. Un ambalaj deschis se va închide bine și se va utiliza în interval de cca. 2 săptămâni.

Baza de aplicare:

Baza de aplicare trebuie să fie temeinic curățată, uscată, cu porii deschiși și absorbantă. Baza de aplicare trebuie să aibă porii deschiși pentru ca IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG să penetreze în profunzime și să se poată ancora. Stratul vechi se curăță cu un aparat de curățare cu înaltă presiune și apoi se răzuie cu o perie de sărmă.

Prelucrare/Aplicare strat:

Se va amesteca bine înainte de utilizare! 1 x IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG (agent impregnare silozuri), în funcție de capacitatea de absorbție, se distribuie cu IRSA GUMMIWISCHER (ștergător din cauciuc) ud în ud atâtă timp până când baza a absorbit totul. Se vor avea în vedere băltioacele care se vor distribui până când se obține o suprafață uniformă. Băltioacele care rămân pe suprafață se cojesc după uscare. Pardoselile de grajd sunt impregnate așa cum este descris mai sus.

Utilizare unică:

Pardoseli de silozuri cu acces auto: cca. 400-800 g/mp – funcție de capacitatea de absorbție

Pardoseli de grajd: cca. 330 g/mp

Diluant/ agent de curățare:

Utilizați exclusiv IRSA SPEZIALVERDÜNNUNG.

Uscare:

După cca. 2-3 ore nu mai lipesc. Întărire în toată grosimea după 2-3 zile.

Aparate de lucru:

IRSA GUMMIWISCHER (ștergător din cauciuc)

Temperatură:

Spațiu/bază și IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG la prelucrare nu sub +12° C.

Mărimi de ambalare:

25 litri/10 litri/5 litri

Măsuri de precauție:

Se vor respecta prescripțiile în legătură cu manipularea lichidelor inflamabile.

Vă rugăm să luați în considerare enunțurile R și S, clasificarea pericolozității de pe etichetele ambalajelor și fișa cu date de siguranță corespunzătoare!

Marcajul VOC începând cu 2007: 2004/42/2 A(h)750;750 g/l <700 g/l**Explicație:**

2004/42 Anul și numărul directivei UE

/2 Anexa 2

A Partea A

() =Subcategorie de produs

---,--- g/l = Valoare limită Treapta 1 respectiv valoare limită Treapta 2 în g/l

< --- g/l = valoarea actuală VOC

**Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59
E-mail : office@grisco-construct.ro**