



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Техническая спецификация

02/2019

Масляная грунтовка Платинум IRSA 2K

Комбинация натуральных масел

Свойства:

IRSA Platinum 2K Oil Primer - это 2-компонентное масло высокой твердости в сочетании с натуральными маслами, за счет добавления отвердителя к маслу IRSA 2K обеспечивается оксидативное высыхание. Пропорции смешивания: 10:1. Можно лакировать всеми водными лаками IRSA Platinum 2K (Platinum 3010, 3030, 3055 и Platinum Nature Feeling экстра мат). Доступными являются цвета в белом, черном, светло-сером, тиковом, антрацитовом, венге, дубовом, в цвете ила, бесцветном исполнении. Специальные тона возможно произвести по запросу.

Области применения:

Деревянные и паркетные полы, включая массивную и шлифованную многослойную паркетную доски, подходит к полам с подогревом

Обработка/потребление:

1-е шлифование: грунтованная поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли и остатков после окончательного шлифования (шлифовальная сетка IRSA с зернистостью от 100 до 120). Ровная поверхность без пропусков шлифования, является необходимым условием для достижения оптимального результата. При необходимости, поверхность прошпаклевать.

2. Увлажнение: Перед нанесением масляной грунтовки увлажните поверхность водой по всей ее поверхности (оптически дефекты проявятся позже по-другому). Оставьте поверхность полностью высохнуть.

3. Нанесение масляной грунтовки IRSA Platinum 2K: Перед использованием нагрейте контейнер до рабочей температуры и хорошо взболтайте масляную грунтовку IRSA Platinum 2K, проверьте идентичность партии и перемешайте с отвердителем масло IRSA Platinum 2K (соотношение смешения: 10:1), затем равномерно нанесите готовое грунтовочное масло шпателем IRSA Rapid Spatula на поверхность. Жизнеспособность смеси: 2 часа! Через 20 - 30 минут белым падом равномерно отполируйте поверхность пола и уберите не высохшие излишки материала с древесины. Если не высохшие остатки не убрать с поверхности древесины, то это может привести к проблемам с адгезией! Со всех стыков и швов масло должно быть убрано!

4. Время высыхания: время высыхания до нанесения лака примерно 24 часа при нормальных условиях 23°C, 50% относительной влажности воздуха и циркуляционной вентиляции. Увеличение времени высыхания происходит при более низких температурах и повышенной влажности. Поверхность должна быть достаточно сухой, прежде чем ее можно будет лакировать. Чтобы проверить сухость поверхности, необходимо протереть поверхность пола бумажным полотенцем - если нет потертостей, поверхность сухая.

Лакирование: 2-3 слоя по 120 г/м² каждый, использовать можно все виды лаков на водной основе IRSA Platinum 2K. Если время высыхания между слоями более 12 часов, то следует выполнить промежуточную шлифовку зерном 150.

6. Время отверждения: не нагружать поверхность механически и не наносить воду первые 5 дней после нанесения последнего слоя лака, не укладывать ковры и не чистить поверхность пола.

Расход: около 30-80 г/м² на слой, в зависимости от впитывающей способности древесины.

Рабочая температура:

Продукция не применяется в помещениях при температуре ниже +15°C или выше +30°C.

Наши устные и письменные рекомендации по технологии применения и на основе тестов предоставляются в соответствии с имеющимися у нас знаниями, но не являются обязательными и не освобождают вас от тестирования поставляемой нами продукции на предмет ее пригодности для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка изделий находятся вне нашего контроля и, следовательно, находятся под вашей исключительной ответственностью. Конечно, мы гарантируем качество нашей продукции в соответствии с образцами и постоянное качество, но с публикацией нового "Технического паспорта" предыдущий теряет свою актуальность.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Страница 2 / Технический паспорт / "Грунтовка масляная IRSA Platinum 2K с отвердителем "

02/2019

Инструменты:

IRSA Rapid Spatula, однодисковая машина, пады. Идеального результата можно достичь только с помощью подходящих инструментов. Очистите инструменты сразу же после их использования газетной бумагой или аналогичной абсорбирующей бумагой, а затем тщательно протрите их растворителем IRSA Verdünnung B.

Аbrasивы:

Наждачную бумагу, валики, шлифовальные абразивные диски и пады всех типов можно приобрести в компании IRSA.

Уход и чистка:

Последующий уход и очистка после затвердевания покрытия могут быть выполнены с помощью IRSA Aqua Star R9 (для матовых поверхностей) или IRSA Aqua Star (для шелковистых поверхностей), в зависимости от желаемого внешнего вида. Используйте базовый очиститель IRSA G88 для удаления стойких загрязнений и основной очистки. Попросите у нас наборы для ухода. Пожалуйста, соблюдайте наши инструкции по уходу IRSA Aqua Star и Aqua Star R9 (запросите или скачайте технический лист см. www.irsa.de/download), а также используйте соответствующие технические паспорта и этикетки на таре.

Предостережение:

Контакт с силановыми клеями в стыке может привести к высыханию участков во время заливки масла.

За использование посторонних средств или ненадлежащий уход и очистку ответственность с компании снимается. В часто посещаемых зонах входа мы рекомендуем использовать защитные коврики и войлочную защиту под стульями. Для офисных инвалидных колясок используйте подходящие ролики в соответствии с DIN 68131. Для экзотических пород дерева - технология контактного нанесения.

Срок годности:

Может храниться около 12 месяцев в прохладном, незамерзающем и сухом помещении в оригинальной невскрытой таре. После использования части продукции, плотно закройте открытую тару и постарайтесь использовать ее, как можно быстрее.

Примечания/маркировка:

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте тщательную вентиляцию во время и после обработки. Избегайте открытого света и огня. В случае попадания в глаза и на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, воду или почву. На утилизацию должны сдаваться только пустые контейнеры. Неосущенные остатки масла утилизируйте в пункте сбора старых красок. Держите жидкий продукт подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных.

Наши устные и письменные рекомендации по технологии применения и на основе тестов предоставляются в соответствии с имеющимися у нас знаниями, но не являются обязательными и не освобождают вас от тестирования поставляемой нами продукции на предмет ее пригодности для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка изделий находятся вне нашего контроля и, следовательно, находятся под вашей исключительной ответственностью. Конечно, мы гарантируем качество нашей продукции в соответствии с образцами и постоянное качество, но с публикацией нового "Технического паспорта" предыдущий теряет свою актуальность.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Внимание:

Храните пропитанные ткани, пады и другие рабочие материалы в закрытых контейнерах. Влажную масляную грунтовку в сочетании с абразивной пылью, тканями и т.д. необходимо залить водой или хранить в закрытом ведре или утилизировать - в противном случае существует опасность самовозгорания. Готовая смесь грунтовочного масла IRSA с отвердителем не должны быть герметично закрыты, так как под давлением может возникнуть опасность взрыва!

Соблюдайте, пожалуйста, паспорта безопасности и инструкции производителя.

Giscode: Ö40/DD+.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Значение ЛОС: < 186 г/л.

Наши устные и письменные рекомендации по технологии применения и на основе тестов предоставляются в соответствии с имеющимися у нас знаниями, но не являются обязательными и не освобождают вас от тестирования поставляемой нами продукции на предмет ее пригодности для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка изделий находятся вне нашего контроля и, следовательно, находятся под вашей исключительной ответственностью. Конечно, мы гарантируем качество нашей продукции в соответствии с образцами и постоянное качество, но с публикацией нового "Технического паспорта" предыдущий теряет свою актуальность.