

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid шелковисто-матовый

Однокомпонентный лак для паркета, промышленных полов, досок и дерева в интерьере.

Также подходит для полов в спортивных залах (протестировано в соответствии с DIN 18032, часть 2)!

Для нормальной и высокой нагрузки

Строительный продукт, прошедший испытания на выбросы в соответствии с принципами DIBT Z-157.10-92

Основа: растворимое покрытие для дерева на основе растительного сырья с деароматизированными углеводородами.

Форма поставки: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm поставляется в виде готового к применению покрытия для дерева с шелковисто-матовым блеском.

Области применения: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm используется для мягких, твердых и экзотических пород дерева с нормальной и высокой нагрузкой в интерьере (провести пробное нанесение), например, паркет, доски, лестницы, ламели, деревянная мостовая, деревянные полы с подогревом.

Свойства: очень хорошая износостойкость - хорошая постоянная эластичность - не подверженность образованию следов от каблуков - легкая обработка с быстрым высыханием - универсальное применение - мягкие растворители - очень хорошая стойкость к бытовой химии - теплый оттенок дерева - очень высокая водостойкость.

Обработка: IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm используется в качестве грунтовки и финишного покрытия. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, масла, воска, жира и других загрязнений. Перед и во время обработки IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm хорошо перемешать.

Структура покрытия/расход:

Грунтовочное покрытие

1 слой IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm, наносится валиком; расход около 130 г/м² на один слой.

Покрывной слой

1 слой IRSA Holzsiegel VOC High Solid sm, наносится валиком; расход около 130 г/м² на один слой.

Необходимо строго соблюдать максимальное количество нанесения и указанное время высыхания, иначе могут возникнуть проблемы с высыханием или поверхностью. Между грунтовкой и верхним слоем проводится промежуточная шлифовка (наждачная бумага зернистостью 120-150).

Необходимо следить за равномерным нанесением.

Общий расход (грунтовка + верхний слой): не менее 260 г/м² – не более 300 г/м².

Температура нанесения: комната/основание и IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm не ниже +15 °C и не выше +30 °C.

Разбавитель/моющее средство: разбавитель IRSA B.

Сушка: Время высыхания грунтовки около 24 часов. Слой лака должен быть полностью сухим и не липким. Затем можно провести промежуточную шлифовку зернистостью 120-150.

Полностью готов к эксплуатации примерно через 10 дней. Чем больше в первые дни бережно обращаться с только что покрытым лаком полом, тем дольше будет срок службы покрытия.

Указанные сроки высыхания относятся к нормальным условиям (+20 °C и 55 % относительной влажности воздуха). Более высокая влажность воздуха, низкая температура и недостаточная вентиляция замедляют процесс высыхания. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и доступ кислорода (но без сквозняков!). Неприятный запах, возникающий при неблагоприятных условиях высыхания, со временем исчезает, хорошо проветривайте помещение.

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsade.de, info@irsade.de

Наши консультации по применению в устной и письменной форме, а также на основе испытаний, предоставляются в соответствии с нашими лучшими знаниями, однако считаются лишь рекомендациями, не имеющими обязательной силы, и не освобождают вас от необходимости самостоятельно проверить поставляемые нами продукты на их пригодность для предполагаемых процессов и целей. Применение, использование и переработка продуктов происходят вне зоны нашего контроля и, следовательно, находятся исключительно в вашей сфере ответственности. Разумеется, мы гарантируем соответствие образцам и стабильное качество наших продуктов. С выходом нового «Технического паспорта» предыдущий теряет свою силу! 07.26 RU

Инструменты:

IRSA предлагает инструменты, специально предназначенные для работы с лаком IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm:
валик IRSA, 25 см (подходит для лаков, содержащих растворители).

Примечание: только с помощью подходящих рабочих инструментов можно добиться безупречного покрытия. Сразу после использования рабочие инструменты следует предварительно очистить газетой или другой впитывающей бумагой, а затем тщательно промыть растворителем IRSA B. Между нанесением отдельных слоев лака валик можно хранить в закрытом ведре с лаком.

Абразивные материалы (ленты, ролики, диски, листы), абразивные сетки и подушки всех типов можно приобрести у IRSA.

Уход/очистка: мы рекомендуем IRSA Aqua Star (самоблестящий; уход и очистка для ручную герметизированных поверхностей, на полимерной основе, с образованием пленки) или IRSA Aqua Star R9 (матовый эффект; на водной основе, для ультраматовых, шелковисто-матовых или шелковисто-глянцевых поверхностей, а также для готового паркета, промасленных и вощеных поверхностей, без образования пленки, также для ухода и очистки спортивных залов в соответствии с DIN 18032, часть 2). Самое раннее применение примерно через 10 дней после окончательной герметизации. Для удаления стойких загрязнений и для основной очистки используйте IRSA Grundreiniger G88. Спросите о наборах для ухода IRSA.

Примечание: обратите внимание, что мы не несем ответственности за использование сторонних средств или ненадлежащий уход и очистку. Запросите соответствующие инструкции по уходу IRSA.

Срок хранения: В закрытой оригинальной таре срок хранения не менее 12 месяцев. Открытую тару плотно закрыть и быстро использовать. Меры предосторожности: Необходимо соблюдать правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями. Обратите внимание на фразы P и H, классификацию опасных грузов на этикетках тары и паспорта безопасности ЕС.

Маркировка VOC с 2010 года:

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid седло-матовый: 2004/42/2 A(i)500 г/л <499 г/л

Пояснение:

2004/42 = год и номер директивы ЕС

/2 = приложение 2

A = часть A

() = подкатегория продукта

---,--- г/л = предельное значение в г/л

< --- г/л = текущее значение ЛОС

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsade.de, info@irsade.de

Наши консультации по применению в устной и письменной форме, а также на основе испытаний, предоставляются в соответствии с нашими лучшими знаниями, однако считаются лишь рекомендациями, не имеющими обязательной силы, и не освобождают вас от необходимости самостоятельно проверить поставляемые нами продукты на их пригодность для предполагаемых процессов и целей. Применение, использование и переработка продуктов происходят вне зоны нашего контроля и, следовательно, находятся исключительно в вашей сфере ответственности. Разумеется, мы гарантируем соответствие образцам и стабильное качество наших продуктов. С выходом нового «Технического паспорта» предыдущий теряет свою силу! 07.26 RU