



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технический паспорт

04/2010

**IRSA PLATINUM 3055 глянцевый 2К-паркетный водный лак
для паркета- и деревянных полов, а также ступеней
от нормальной до очень высокой нагрузки**

Основа/форма поставки:

2-К полиуретановый паркетный водный лак **глянцевый**

Область применения:

IRSA Platinum 3055 глянцевый 2К-паркетный водной лак используется для покрытий подвергающихся от нормальной до очень высокой нагрузке паркетных и деревянных полов, лестниц, а также деревянных покрытий интерьера. Для поверхностей из экзотических пород древесины, но применять лишь на породах древесины с низким содержанием масел (производить пробное нанесение).

Свойства: Очень высокая износостойкость – быстрое высыхание – **отвердевает в течение 10 дней** (при +20° C и 55 % относ. влажности воздуха) – лёгкое применение – хорошая шлифовка – высокая устойчивость к воздействию бытовой химии – устойчивость к истиранию и царапинам – при использовании грунтовок IRSA Platinum Rollgrund Plus+ или IRSA Platinum Spachtelgel снижается вероятность бокового склеивания планок паркета – очень хорошо заполняет поры – на покрытых этим лаком поверхностях легко удаляются следы от резиновых подошв обуви – устойчив к длительному воздействию воды.

Способ применения: В ёмкость с IRSA Platinum 3055 глянцевым 2К-паркетным лаком добавить отвердитель IRSA Platinum Iso-Härter 3055 и хорошо взболтать (не менее 15 сек.). Смесь из лака и отвердителя можно использовать в качестве грунтовки и завершающего покрытия (произвести пробное нанесение). Смешивать лишь такое количество лака и отвердителя, общий объём которого может быть нанесён в ближайшие 2 часа. Соотношение компонентов: 20:1 лак/отвердитель. Учитывать предписания, изложенные в техническом паспорте к отвердителю IRSA Platinum Iso-Härter 3055. Подлежащая покрытию деревянная поверхность должна быть чистой и свободной от пыли, масла, воска, жира и т.д. Мы рекомендуем отшлифовать деревянную поверхность шлифовальной бумагой или решёткой, (завершающая шлифовка производится абразивом зернистостью 100-120).

Схема нанесения/расход:

Грунтовка:

Нанести валиком или щёткой 1х IRSA Platinum Rollgrund Plus+, миним. 100 г/м², в зависимости от впитывающей способности дерева.

Завершающее покрытие:

3 слоя смеси лака IRSA Platinum 3055 глянцевый и отвердителя IRSA Platinum Iso-Härter 3055 наносятся валиком или щёткой; расход на 1 слой ~ 130 г/м².

К сведению: Интервал перед нанесением следующего слоя лака не должен превышать 12 часов. При более длительных интервалах предварительно слегка отшлифовать поверхность перед нанесением следующего слоя (матовая шлифовка производится абразивом зернистостью 240-320).

После нанесения грунтовки не производить промежуточную шлифовку. **Промежуточная шлифовка** (абразив/шлифовальная решётка зернистостью 240-320) **производится только перед нанесением последнего слоя завершающего покрытия.**

Общий расход (грунтовка + завершающее покрытие): минимально 460 г/м².

Время высыхания:

После нанесения грунтовки ~ 2 часа. Время высыхания каждого слоя завершающего покрытия составляет 2-4 часа.

Осторожно ходить по свежескопому лаком полу можно через 4 часа. Подвергать лёгкой нагрузке можно через 1 день, **полной нагрузке** (укладке ковров и установке мебели) **через 10 дней.**

Чем бережнее отношение к свежескопому лаком полу в первые дни, тем долговечней будет покрытие. Указанное время относится к высыханию при нормальных условиях (~ +20° C и 55 % относ. влажности воздуха). Высокая влажность воздуха и низкие температуры замедляют процесс высыхания. Следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось, но избегать сквозняка.

Рабочий инструмент: Для работ с лаками на водной основе серии IRSA Platinum фирма IRSA предлагает оптимально подобранный инструмент: шпатель из нержавеющей стали IRSA Rapidspachtel, валик IRSA Aqua Roller, щётку IRSA Streichbürste.

К сведению: Безупречное качество работ можно достичь только, работая с оптимально подобранным инструментом. После завершения работ предварительно очистить инструмент газетной бумагой или бумагой с аналогичной впитывающей способностью, после чего тщательно промыть водой.

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребителем, не освобождаетесь от обязанности проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

стр. 2 Технический паспорт к продукту IRSA Platinum 3055 глянецвый 2–К паркетный водный лак.

4/2010

Абразивный материал: (шлифовальные ленты, рулоны, диски, листы), шлифовальные решётки и пады в разном исполнении можно приобрести у фирмы IRSA.

Температура во время производства работ: Температура помещения, поверхности и смеси IRSA Platinum 3055 глянецвый 2К водный лак/Platinum Iso-Härter 3055 (отвердитель) должна быть не ниже +15° С и не превышать +25° С.

Фасовка:

9,0 л лак IRSA Platinum 3055 глянецвый 2–К и 0,45 л IRSA Platinum Iso-Härter 3055
4,5 л лак IRSA Platinum 3055 глянецвый 2–К и 0,255 л IRSA Platinum Iso-Härter 3055
Ёмкости наполняются таким образом, что компоненты лак/отвердитель легко смешиваются.

Уход/очистка:

Мы рекомендуем для гляцевых поверхностей использовать средство IRSA Aqua Star. Начинать уход следует не ранее 14 дней после нанесения завершающего покрытия. Для удаления сильных загрязнений и для основательной очистки использовать средство IRSA Grundreiniger G88. При запросе, Вы сможете получить наши комплекты по уходу.

К сведению: при использовании продуктов других компаний или неправильном производстве работ ответственность за качество производимых работ не несётся.

Мы рекомендуем стелить при входе защитные коврики, под стулья защитные прокладки (свободные от пластификаторов), у бюро кресел ролики соответствующие DIN 68131.

Запрашивайте пожалуйста, соответствующие IRSA инструкции по уходу и принимайте во внимание технические паспорта .

К сведению: Хранить в недоступных для детей местах. До и во время производства работ следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось. При попадании в глаза или на кожу тщательно смыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву. Утилизировать только пустые ёмкости. Жидкие остатки сдаются в пунктах приёма старых лакокрасочных материалов. Класс опасности продукта для воды –1.

Условия хранения:

Хранить и транспортировать при температуре не ниже +6°С. Хранить и транспортировать при температуре, превышающей +25°С можно лишь ограниченно короткое время. Срок хранения в нераспакованной оригинальной упаковке ~ 9 месяцев. Открытые ёмкости плотно закрыть и как можно скорей использовать

Беречь от холода!

Маркировка по VOC-ID от 2007/2010

IRSA Platinum 3055 глянецвый 2К паркетный водный лак и отвердитель IRSA Platinum Iso-Härter 3055:

2004/42/2 A(j)140;140 г/л < 93 г/л

пояснения:

2004/42 – год и № положения, принятого ЕС

/2 – приложение 2

A – часть A

(j) – подкатегория продукта

---,--- г/л – предельно допустимая концентрация 1 или 2 степени

< --- г/л – фактическое содержание веществ по VOC

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребителем, не освобождаетесь от обязанности проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.