



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технический паспорт

10/2010

## IRSA Platinum ISO-Härter 3055

Отвердитель для 2-К паркетного водного лака IRSA Platinum 3055 глянцевый

### Форма поставки:

IRSA Platinum ISO-Härter 3055 является отвердителем для лака IRSA Platinum 3055

**К сведению:** Работы с отвердителем IRSA Platinum ISO-Härter 3055 должны производиться исключительно профессионалами. Избегать попадания отвердителя на кожу, работать в защитных перчатках, не вдыхать аэрозоль/пары.

### Способ применения:

#### I. Соотношение компонентов смеси:

20 частей лака IRSA Platinum 3055 к 1 части отвердителя IRSA Platinum ISO-Härter 3055.

#### II. Смешивание:

В ёмкость с лаком IRSA Platinum 3055 добавить отвердитель IRSA Platinum ISO-Härter 3055 и хорошо взболтать (не менее 15 сек.).

#### III. Время производства работ:

Работы по нанесению смеси лака IRSA Platinum 3055 и отвердителя IRSA Platinum ISO-Härter 3055 должны быть произведены в течение 2 часов. В это время часть полученной смеси, с которой не производится непосредственная работа, должна находиться в закрытой канистре.

**Температура во время производства работ:** Температура помещения, поверхности и смеси лака и отвердителя должна быть не ниже +15° С и не превышать +25° С, а отн. влажность воздуха не должна превышать 75 %.

### Условия хранения:

Хранить и транспортировать в прохладных местах при температуре не ниже +6° С. Ёмкости всегда плотно закрывать. Срок хранения в нераспакованной оригинальной упаковке 9 месяцев. Открытые ёмкости плотно закрыть и как можно скорее использовать.

**Внимание:** при реакции с водой или влагой отвердитель делается непригодным к использованию. Беречь от поступления влаги; при контакте с водой вступает в реакцию и загустевает.

Придерживаться предписанных мер предосторожности, изложенных в тексте этикетки к отвердителю IRSA Platinum ISO-Härter 3055.

**Беречь от холода.**

**Маркировка по VOC-ID, предписанная с 2007/2010 г.**

лак IRSA Platinum 3055 и отвердитель IRSA Platinum ISO-Härte 3055 2004/42/2 A (j) 140;140 г/л < 93 г/л  
лак IRSA Platinum 3055 и отвердитель IRSA Platinum ISO-Härter 3055 2004/42/2 A(j)140;140г/л < 84 г/л

пояснения:

2004/42 – год и № положения, принятого ЕС

/2 – приложение 2

A – часть A

() – подкатегория продукта

---, --- г/л – предельно допустимая концентрация 1 или 2 степени

< --- г/л – фактическое содержание веществ по VOC