



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технический паспорт

04/2015

IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt

Отвердитель для двухкомпонентных паркетных лаков на водной основе IRSA Platinum 2K Nature Feeling extrem-matt

Форма поставки:

IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt является отвердителем для лаков IRSA Platinum 2K Natural Feeling extrem-matt.

К сведению: Работы с отвердителем IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt должны производиться исключительно профессионалами. Избегать попадания отвердителя на кожу, работать в защитных перчатках, не вдыхать аэрозоль/пары, образующиеся при нанесении методом распыления.

Способ применения:

I. Соотношение компонентов смеси: 20 частей лака IRSA Platinum 2K Nature Feeling extrem-matt к 1 части отвердителя IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt, т. е. 0,225 литров отвердителя IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt смешивается с 4,5 литрами лака IRSA Platinum 2K Nature Feeling extrem-matt или 0,450 литров IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt с 9 литрами лака IRSA Platinum 2K Natural Feeling extrem-matt.

II. Смешивание: В ёмкость с лаком IRSA Platinum 2K Natural Feeling extrem-matt добавить отвердитель IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt и хорошо взболтать (по крайней мере 15 сек.).

III. Время производства работ: Работы по нанесению смеси лака IRSA Platinum 2K Natural Feeling extrem-matt и отвердителя IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt должны быть произведены в течение 2 часов. В это время часть полученной смеси, с которой пока не производится непосредственных работ, должна находиться в закрытых канистрах.

Температура во время производства работ: Температура помещения, поверхности и смеси лака и отвердителя должна быть не ниже +15° C и не превышать +30° C, а отн. влажность воздуха не должна превышать 75 %.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в прохладных местах при температуре не ниже +6° C. Ёмкости всегда плотно закрывать. Срок хранения в нераспакованной оригинальной упаковке 1 года. Открытые ёмкости плотно закрыть и как можно скорей использовать. Внимание: При реакции с водой или влагой отвердитель делается непригодным к использованию. Беречь от поступления влаги; при контакте с водой вступает в реакцию.

Придерживаться предписанных мер предосторожности, изложенных в тексте этикетки к отвердителю IRSA Platinum ISO-Härter.

Маркировка по VOC-ID, предписанная с 2007/2010 г.

лак IRSA Platinum 2K Natural Feeling extrem-matt и отвердитель IRSA Platinum ISO-Härter extrem-matt 2004/42/2 A (j) 140;140 г/л < 85 г/л

пояснения:

2004/42 – год принятия и № положения, принятого ЕС

/2 – приложение 2

A – часть A

(j) – подкатегория продукта

--- г/л – предельно допустимая концентрация 1 или 2 степени

< --- г/л – фактическое содержание веществ по VOC

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребителем, не освобождаетесь от обязанности проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.