



Tekniskt datablad
07/2026

IRSA Träförsegling Holzsigel 2010 VOC High Solid sidenmatt
1-komponentslack för parkett, industrigolv, golvbrädor och trä i inredningsarbeten.
Även lämplig för gymgolv (testad enligt DIN 18032, del 2)!
För normal till hög belastning
Emissionskontrollerad byggprodukt enligt DIBT-principerna Z-157.10-92

Bas: Lösningsmedelshaltig träsegl på basis av vegetabiliska råvaror, med avaromatiserade kolväten.

Leveransform: IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm levereras som en färdigbehandlad träsegl i sidenmatt.

Användningsområden: IRSA Träförsegling 2010 VOC High Solid sm används för normal till starkt belastade mjuka, hårda och exotiska träslag inom inredningsbyggnad (utför provmålning), t.ex. parkett, golvbrädor, trappor, högkantlameller, träbeläggning, trägolv med golvvärme.

Egenskaper: Mycket god slitstyrka – god varaktig elasticitet – ingen benmärkskänslighet – enkel bearbetning med snabb torkning – universell användning – milda Lösningsmedel – mycket god beständighet mot hushållskemikalier – värmer upp träet – mycket hög vattenbeständighet.

Bearbetning: IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm används som grundfärg och täckfärg. Den träyta som ska behandlas måste vara torr, ren, fri från damm, olja, vax, fett och andra rester. Rör om IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm väl före och under bearbetningen.

Förtätningssupplett/förbrukning:

Grundering

1 x IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm med rulle; förbrukning ca 130 g/m² per applicering.

Täcklager

1 x IRSA Holzsigel VOC High Solid sm med rulle; ca 130 g/m² per applicering.

Den maximala appliceringsmängden och den angivna torktiden måste absolut följas, eftersom det annars kan uppstå torknings- eller ytproblem. En mellanslipning utförs mellan grundfärg och täckfärg (slippapper korn 120-150).

Se till att appliceringen blir jämn.

Total förbrukning (grundfärg + täckfärg): minst 260 g/m² – max. 300 g/m²

Bearbetningstemperatur: Rum/underlag och IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid sm får inte vara under +15 °C eller över +30 °C.

Fortunningsmedel/rengöringsmedel: IRSA Fortunningsmedel B

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsade, info@irsade

Vår rådgivning om användningsteknik i muntlig och skriftlig form samt på grundval av försök ges efter bästa vetenskap, men gäller endast som icke-bindande information och befriar dig inte från att själv kontrollera de produkter vi levererar med avseende på deras lämplighet för avsedda processer och ändamål. Användning, tillämpning och bearbetning av produkterna sker utanför vår kontroll och ligger därför uteslutande inom ditt ansvarsområde. Vi garanterar självklart att våra produkter är av jämn kvalitet och överensstämmer med proverna. När ett nytt "tekniskt datablad" publiceras upphör det tidigare att gälla! 07.26

Torkning:

Torkningstid för grundfärg ca 24 timmar. Lacklagret måste vara helt torrt och helt klubbfrött. Därefter kan mellanslipning med kornstorlek 120-150 utföras.

Fullt belastningsbar efter ca 10 dagar. Ju mer den nybehandlade golvytan skånas under de första dagarna, desto längre blir livslängden på ytbehandlingen.

De angivna torkningstiderna gäller under normala förhållanden (+20 °C och 55 % relativ luftfuktighet).

Hög luftfuktighet, låg temperatur och otillräcklig ventilation fördröjer torkningen. Se till att det finns god ventilation och syretillförsel (men inga drag!). Lukt som uppstår under ogynnsamma torkningsförhållanden försvinner med tiden, ventilerar väl.

Arbetsredskap:

IRSA erbjuder arbetsredskap som är särskilt lämpliga för IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm: IRSA lackroller, 25 cm (lämplig för lösningsmedelshaltiga lacker).

Observera: Endast med lämpliga arbetsredskap kan en felfri försegling uppnås. Rengör arbetsredskapen omedelbart efter användning med tdningspapper eller liknande absorberande papper och rengör dem sedan noggrant med IRSA Verdünnung B. Mellan de enskilda lackeringarna kan rullen förvaras i den stängda lackburken.

Slipmedel (band, rullar, skivor, ark), slipgaller och slipkuddar i alla utföranden kan köpas från IRSA.

Skötsel/rengöring: Vi rekommenderar IRSA Aqua Star (självpolerande; skötsel och rengöring för manuellt förseglade ytor, polymerbas, filmbildande) eller IRSA Aqua Star R9 (ger matt effekt; vattenbaserat, för ultramatta, sidenmatta eller sidenblanka ytor, även för färdigparkett, oljade och vaxade ytor, bildar ingen film, även för skötsel och rengöring av idrottshallar enligt DIN 18032, del 2). Tidigaste användning ca. 10 dagar efter slutlig försegling. Använd IRSA Grundreiniger G88 för att ta bort envis smuts och för grundlig rengöring. Fråga efter IRSA-vårdset.

Observera: Observera att vi inte kan ta något ansvar för främmande medel eller för felaktig vård och rengöring. Begär motsvarande IRSA-skötselanvisning.

Lagringstid: Kan lagras i minst 12 månader i oöppnad originalförpackning. Öppnade förpackningar ska förslutas väl och användas inom kort. Försiktighetsåtgärder: Följ föreskrifterna för hantering av brandfarliga vätskor. Observera P- och H-fraserna, faroklassificeringen på förpackningsetiketterna och EU:s säkerhetsdatablad.

VOC-märkning från 2010:

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sidenmatt: 2004/42/2 A(i)500 g/l <499 g/l

Förklaring:

2004/42 = år och nummer på EU-direktivet

/2 = bilaga 2

A = del A

() = produktunderkategori

---,--- g/l = gränsvärde i g/l

< --- g/l = aktuell VOC-värde

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D 86489 Deisenhausen; www.irsade, info@irsade

Vår rådgivning om användningsteknik i muntlig och skriftlig form samt på grundval av försök ges efter bästa vetenskap, men gäller endast som icke-bindande information och befriar dig inte från att själv kontrollera de produkter vi levererar med avseende på deras lämplighet för avsedda processer och ändamål. Användning, tillämpning och bearbetning av produkterna sker utanför vår kontroll och ligger därför uteslutande inom ditt ansvarsområde. Vi garanterar självklart att våra produkter är av jämn kvalitet och överensstämmer med proverna. När ett nytt "tekniskt datablad" publiceras upphör det tidigare att gälla! 07.26