



IRSA PLATINUM 3000 Parkettwasserlack, seidenmatt

Für normal bis stark beanspruchte Parkett-, Treppen und Holzfußböden im Innenausbau.

Einsatzgebiete: für alle heimischen Hölzer und Exotenhölzer (mit geringem Ölgehalt). Probeanstrich vornehmen! **Nicht** auf IRSA Renogrund geeignet. **Eigenschaften:** hohe Strapazierfähigkeit • schnelle Durchtrocknung • Endhärte bereits nach ca. 3 Tagen • sehr leichte Verarbeitung • sehr gute Schleifbarkeit • gute Haushaltschemikalienbeständigkeit • hohes Füllvermögen • keine bleibenden Begehsuren von Gummisohlen. **Verarbeitung:** IRSA PLATINUM 3000 vor jeder Verarbeitung gut aufschütteln! Kann als Grundierung (helle Optik) und Deckbeschichtung eingesetzt werden. Die zu versiegelnde Holzfläche muss sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von Rückständen sein! Wir empfehlen die Holzflächen (Endschliff) mit Korn 100-120 zu schleifen. Stark saugende Hölzer, (Buche, Ahorn, Esche) sollten nicht gespachtelt werden. **Versiegelungsaufbau/Verbrauch/Grundierung: Rollverfahren:** für warme Anfeuerung des Holze (z.B. bei Eiche) IRSA Platinum Rollgrund Plus+ (mind. 100g/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes) verwenden. **Spachtelverfahren:** 2x IRSA PLATINUM 3000 oder IRSA PLATINUM Spachtelgel (Kreuzgang) auftragen; ca. 50 g/m² pro Auftrag. **Deckschicht:** 2-3x IRSA PLATINUM 3000 im Roll- oder Streichverfahren auftragen; ca. 130 g/m² pro Auftrag. **Hinweis:** Wartezeit zwischen den einzelnen Lackschichten nicht über 12 Std., ansonsten die Oberfläche gut anschleifen (Korn 120). Ein Zwischenschliff erfolgt erst vor der letzten Deckschicht. **Gesamtverbrauch (Grundierung + Deckschicht):** mind. 360 g/m². **Trocknung:** nach der ersten Spachtelung ca. 10 Min, nach der zweiten ca. 30 Min. Nach Roll- oder Streichgrundierung ca. 2 Std. Nach den Deckschichten jeweils ca. 2-4 Std. aber nicht über 12 Std. Voll belastbar nach ca. 3 Tagen bei Idealbedingungen (+20°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit). Auf gute Lüftung (keine Zugluft!) achten. **Verarbeitung:** Temperatur für Raum/Untergrund und IRSA PLATINUM 3000 nicht unter +15°C bzw. über +30°C. Fordern Sie die entsprechende IRSA Pflegeanweisung an und beachten Sie die entsprechenden Technischen Datenblätter. **Lagerung:** Nicht unter +6°C und nicht längere Zeit über +30°C lagern und transportieren. Im unangebrochenen Originalgebinde ca. 3/4 Jahr lagerfähig. **Hinweise:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Spritznebel nicht einatmen (Maske tragen). Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Nicht eingetrocknete Lackreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. **WGK 1. Giscode: W3+.** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. **Vor Kälte schützen.**

VOC-ID.: 2004/42/2 A(i) 140; 140g/l < 87g/l



IRSA PLATINUM 3000 Parkettwasserlack seidenmatt

für normal bis stark beanspruchte Parkett, Bambus- und Holzfußböden, Treppen • Water based varnish silky mat for parquet, wood floors and stairs; for normal to heavy duty wear and tear • Vitrificateur à l'eau satiné pour parquets; pour une mise à contribution normale ou intensive • Vernice a base acquosa semi opaca, per parquet, pavimenti in legno, e per scale; per superfici sottoposte ad attrito da normale a forte • Parketwaterlak zijdemat b.v. voor parket, bamboe- en houtvloeren, voor normale tot zware belasting • IRSA PLATINUM 3000 полуматовый однокомпонентный лак на водной основе • IRSA PLATINUM vodeni lak za parkete 3000 svileni mat. • Lakier wodny IRSA PLATINUM 3000 jedwabisty mat • IRSA ПЛАТИНИУМ паркетен лак 3000 сатен • IRSA PLATINUM 3000 su esasli parke verniği ipekmat

D GB F I NL
RU HR PL BG TR



MADE IN GERMANY

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH - D-86489 Eisenhausen - Tel. +49 8282 8944-0 - www.irsa.de